


# EVOLUTEX MAT



## Définition

Peinture mixte acrylique et alkyde en émulsion d'aspect mat à base de résine biosourcée, additivée anti-moisissures au grand confort d'application pour un résultat sans reprise.

## Destination

- Intérieur : neuf/rénovation.
- Peinture de finition pour murs et plafonds.
- Pour pièces sèches.
- État de finition B.

## Propriétés

- Grand confort d'application avec temps ouvert optimisé.
- Bon pouvoir opacifiant.
- Excellent rendement.
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.
- Taux de COV < 2 g/L.

## Données Environnementales et Sanitaires

|   |  |
|---|--|
| ■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)       |    |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 2 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>   |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Taux de biosourcé (selon norme NF EN 16640) : 28 %</li> <li>■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,316 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans</li> <li>■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 1,580 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Consulter la déclaration environnementale sur : <a href="http://www.declaration.environnementale.gouv.fr">www.declaration.environnementale.gouv.fr</a></li> </ul> |
| ■ Production  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001</li> </ul>   |
| ■ Fiche de Données de Sécurité                            | Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>  |

## Caractéristiques générales

| Aspect en pot                                   | Extrait Sec                  | Conservation   |
|---|------------------------------|--|
| Onctueux.                                       | 60 ± 2 % (norme EUR PL 005). | 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.                          |
| Aspect du feuil sec                             | 40 ± 2 % (théorique).        |  |
| Mat.  | Temps de séchage             |  |
| Brillant spéculaire                             | 2 h.                         | Résistance à l'abrasion humide   |
| < 3 % sous 85°.                                 |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film &gt; 5 µm et &lt; 20 µm, après 200 cycles).</li> <li>■ Lessivable.</li> </ul> |
| Teintes   | Temps de recouvrement        |  |
| Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®. | 4 h.                         |  |
| Masse volumique                                 | Rendement                    |  |
| (en kg/dm <sup>3</sup> ) :                      | 10 à 12 m <sup>2</sup> /L    |  |
| 1,52 ± 0,05 (norme EUR PL 004).                 | Conditionnement              |  |
|   | 1 L - 5 L - 15 L             |  |

# EVOLUTEX MAT

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

| Support                               | Préparation   | Impression   | Finition                             |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Révision des joints</li> <li>■ Époussetage</li> </ul>          | 1 couche de MUROPRIM   |                                      |
| Plâtre et dérivés                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage</li> <li>■ Égrenage</li> <li>■ Époussetage</li> </ul> | 1 couche de MUROPRIM ou IMPRIMA RAPID dilué à 5 % (si pulvérulent) |                                      |
| Mortier de ciment et dérivés          |   | 1 couche d'IMPRIMA RAPID dilué à 5 %                               | 2 couches d'EVOLUTEX BAS CARBONE MAT |
| Anciens fonds adhérents               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Ponçage</li> </ul>                        |  |                                      |
| Anciens fonds non adhérents           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Grattage</li> <li>■ Lessivage</li> <li>■ Rinçage</li> </ul>    | 1 couche de MUROPRIM   |                                      |

### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

# EVOLUTEX MAT

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille 1 - Classe 7b2/4a.

### Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

### Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.