

STEELGUARD™ 701

DESCRIERE

Vopsea intumnescentă, pe bază de solvent, monocomponentă, pentru protecția la foc a structurilor de oțel

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Asigură până la 120 minute de protecție la incendii celulozice
- Pentru aplicare în atelier sau pe șantier
- Până la 1500 µm (60,0 mils) dft într-un singur strat
- Potrivită pentru condiții de expunere interioare și exterioare, de la C1 la C4 (ISO 12944); pentru medii interioare uscate (C1), nu este necesară acoperirea cu un alt strat
- Rezistă la intemperii fără a fi acoperit de stratul final, o perioadă de până la 12 luni dacă aplicarea a fost făcută conform FIȘEI DE INFORMAȚII 1222 și nu a fost expus la umiditate ridicată, scurgeri de apă sau imersie
- Testat și evaluat conform EN 13381-8 și BS 476-20/21
- Produs marcat CE, ETA22/0048
- Evaluat conform ETAG 018-2 pentru toate clasele de durabilitate

DATE GENERALE LA 20°C (68°F)

Date despre produsul mixat	
Număr de componente	Unu
Densitate	1.34 kg/l (11.18 lb/US gal)
Volum de solide	75 ± 3%
COV (Livrat)	max. 257,0 g/kg (Directive 1999/13/EC, SED) UK PG 6/23(92) Appendix 3: max. 330,0 g/l (approx. 2,8 lb/US gal) [Select correct formula] [Select correct formula]
Rata de acoperire teoretică	1,07 m²/l pentru 700 µm (43 ft²/US gal pentru 28,0 mils)
Timp de uscare la atingere	30 minute
Interval de reacoperire	Minimum: 6 ore Maxim: Nelimitat
Timp de valabilitate	Cel puțin 18 luni când este depozitat într-un loc răcoros și uscat

Note:

- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Rata de acoperire și grosimea de strat
- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Intervale de reacoperire
- Vedeți DATE ADIȚIONALE - Timpi de uscare
- Grosimea de strat specificată trebuie să fie în conformitate cu cerințele certificării

CONDIȚII ȘI TEMPERATURI RECOMANDATE PENTRU SUPORT

- Grrundul trebuie să fie aprobat, în stare bună și lipsit de orice contaminare

STEELGUARD™ 701

Condiții de aplicare și temperaturi recomandate pentru suport

- Temperatura substratului, în timpul aplicării și uscării, trebuie să fie între 5°C (41°F) și 40°C (104°F)
- Temperatura substratului, în timpul aplicării și uscării, trebuie să fie cu cel puțin 3°C (5°F) deasupra punctului de rouă
- Temperatura mediului, în timpul aplicării și uscării, trebuie să fie între 5°C (41°F) și 40°C (104°F)
- Umiditatea relativă în timpul aplicării și uscării nu trebuie să depășească 85%

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Amestecați bine, până devine omogen și fără cocoloașe
- Dacă se adaugă diluant prea mult, se reduce rezistența la scursuri și scade viteza de uscare

Vopsire la pistol fără aer

Diluant recomandat

THINNER 21-06 (în condiții normale, nu necesită diluare)

Volum diluant

0 – 5%

Unghiul de deschidere al duzei

20° – 50°, în funcție de configurația suprafeței de vopsit

Orificiu duză

Aprox. 0,48 – 0,64 mm (0,019 – 0,025 in)

Presiune duză

20,0 MPa (aprox. 200 bar; 2901 p.s.i.)

Note:

- Toate filtrele, inclusiv filtrul de la pompă și cel de la pistol, trebuie scoase
- Este recomandat ca filtrul de la sorb să fie montat

Aplicare la pensulă sau trafalet

- Doar pentru zone mici (remedieri și corecții)

Diluant recomandat

Nu trebuie adăugat diluant

STEELGUARD™ 701

DATE ADIȚIONALE

Rata de acoperire și grosimea de strat	
DFT	Rata de acoperire teoretică
200 μm (8.0 mils)	3.75 m ² /l (150 ft ² /US gal)
400 μm (16.0 mils)	1.88 m ² /l (75 ft ² /US gal)
700 μm (28.0 mils)	1.07 m ² /l (43 ft ² /US gal)
1000 μm (40.0 mils)	0.75 m ² /l (30 ft ² /US gal)
1500 μm (60.0 mils)	0.50 m ² /l (20 ft ² /US gal)

Nota:

- Grosimea maximă ce se poate aplica la pensulă: 300 μm (12,0 mils)

Timpul de uscare totală pentru grosimi de până la 700 μm (28,0 mils)	
Temperatură substrat	Uscare la atingere
5°C (41°F)	2 ore
10°C (50°F)	1.5 ore
15°C (59°F)	1 oră
20°C (68°F)	30 minute
30°C (86°F)	20 minute

Nota:

- Toate timpurile de supracromare au fost măsurate la un DFT de 700μm (aproximativ 1000μm WFT) sub temperatură controlată și umiditate relativă sub 85%. Grosimile mai mari vor necesita mai mult timp pentru uscare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Aceasta este o vopsea pe bază de solvenți și trebuie avut grijă să se evite inhalarea de ceață de pulverizare sau vapori precum și contactul dintre vopseaua umedă și piele sau ochi
- Consultați Fișele Tehnice de Securitate și eticheta produsului pentru a lua notă de cerințele privind protecția muncii

DISPONIBILITATE PE GLOB

Scopul PPG Protective & Marine Coatings este de a furniza întotdeauna, același produs, în toată lumea. Cu toate acestea, o ușoară modificare a produsului este uneori necesară pentru a respecta normele/circumstanțele locale sau naționale. În aceste situații se folosește o altă fișă tehnică a produsului

STEELGUARD™ 701

REFERINȚE

- Guide | PPG STEELGUARD | Application guidelines
- System sheet | PPG STEELGUARD | Approved primers
- System sheet | PPG STEELGUARD | Approved primers
- Information sheet | Explanation of product data sheets
- System sheet | PPG STEELGUARD | Systems and environments
- Information sheet | PPG Steelguard | FAQ's

GARANȚIE

PPG garantează (i) că este proprietara produsului, (ii) calitatea produsului este conformă cu specificațiile PPG pentru produsul respectiv în vigoare la momentul fabricației și (iii) produsul va fi livrat liber de orice drept legitim al oricărui terț pentru încălcarea oricărui brevet american existent cu privire la produs. ACESTE SUNT SINGURELE GARANȚII PE CARE LE OFERĂ PPG ȘI ORICE ALTE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, DE NATURĂ STATUTARĂ SAU CARE REZULTĂ ÎN ALT MOD DIN LEGE, DIN CONDUITA ANTERIOARĂ ÎN AFACERI SAU UZANȚA COMERCIALĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE ALTĂ GARANȚIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL ADECVAT UNUI ANUMIT SCOP SAU UNEI ANUMITE UTILIZĂRI, SUNT EXCLUSE DE PPG. Cumpărătorul va transmite orice pretenție acoperită de prezenta garanție către PPG în scris în termen de cinci (5) zile de la momentul la care Cumpărătorul constată defectul reclamat, însă în niciun caz după expirarea termenului de valabilitate aplicabil pentru produs sau după un an de la data livrării produsului către Cumpărător, oricare dată survine mai devreme. În cazul în care Cumpărătorul nu semnalează PPG neconformitatea conform cerințelor din prezenta fișă, dreptul Cumpărătorului de recuperare conform prezentei garanții se va prescrie.

LIMITARE A RASPUNDERII

PPG NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ ÎN BAZA NICIUNUI SISTEM DE RECUPERARE (FIE BAZAT PE NEGLIJENȚA DE ORICE NATURĂ, RĂSPUNDEREA OBIECTIVĂ SAU RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ) PENTRU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU DE CONSECINȚĂ SUB NICIO FORMĂ REFERITOARE LA, REIEȘIND SAU REZULTÂND DIN ORICE UTILIZARE A PRODUSULUI. Informațiile din prezenta fișă au exclusiv caracter orientativ și se bazează pe teste de laborator despre care PPG consideră că prezintă siguranță. PPG poate modifica informațiile din prezenta fișă în orice moment drept consecință a experienței practice și dezvoltării continue a produselor. Toate recomandările sau sugestiile referitoare la utilizarea produsului PPG, fie incluse în documentația tehnică, fie oferite drept răspuns la o anumită solicitare de informații sau oferite în alt mod se bazează pe date fiabile conform cunoștințelor de care dispune PPG. Produsul și informațiile aferente sunt create pentru utilizatorii care dispun de cunoștințele absolute necesare și abilitățile industriale relevante și este responsabilitatea consumatorului final să determine caracterul adecvat al produsului pentru propria utilizare specifică și se va considera că s-a procedat la acest demers de către Cumpărător, din proprie inițiativă și pe riscul său. PPG nu are control nici asupra calității, nici asupra stării substratului, nici asupra numeroșilor factori care afectează utilizarea și aplicarea produsului. Prin urmare PPG nu recunoaște niciun fel de răspundere ce rezultă din orice prejudiciu, vătămare corporală sau daună de consecință a unei astfel de utilizări sau a conținutului prezentelor informații (cu excepția cazului în care există acorduri scrise ce stipulează contrariul). Abaterile cu privire la mediul de aplicare, modificările în legătură cu procedurile de utilizare sau extrapolarea datelor pot duce la rezultate nesatisfăcătoare. Prezenta fișă de date înlocuiește toate versiunile anterioare și este responsabilitatea Cumpărătorului să se asigure că prezentele informații sunt actuale înainte de a utiliza produsul. Fișe actualizate pentru toate produsele PPG Protective & Marine Coatings sunt disponibile pe www.ppgpmc.com. Textul în limba engleză din prezenta fișă va prevala asupra oricărei traduceri a acestuia.