

EVOLUTEX 2EN1 MAT



Définition

Peinture mate à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.


Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Peinture d'impression et finition.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B selon préparation des supports.

Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embu.
- Applicable "mouillé sur mouillé".
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

Données Environnementales et Sanitaires

| | |
|---|--|
| ■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000) |  |
| ■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) | <ul style="list-style-type: none">■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels |
| ■ Certification de Construction, Qualité et Environnement | <ul style="list-style-type: none">■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com■ Déclaration environnementale consultable sur www.declaration.environnementale.gouv.fr |
| ■ Production | ■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001 |
| ■ Fiche de Données de Sécurité | Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com |

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat, garnissant arrondi.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,51 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 % (en blanc).

En volume : 39 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors-poussière : 1 h.
- Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé" (application de la 2^{de} couche dès que la 1^{re} couche commence à mater).

Rendement

- Supports lisses : 9 à 11 m²/L
- Toiles à peindre : 7 à 9 m²/L

Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

Dernière mise à jour : 26/01/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

EVOLUTEX 2EN1 MAT

MISE EN ŒUVRE

Processus

| Support | Préparation | Impression | Finition |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| Plaques de plâtre à épiderme cartonné | <ul style="list-style-type: none">■ Révision des joints■ Époussetage | | 2 couches d'EVOLUTEX 2EN1 MAT |
| Plâtre et dérivés | <ul style="list-style-type: none">■ Brossage■ Égrenage | 1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent) | |
| Mortier de ciment et dérivés | <ul style="list-style-type: none">■ Époussetage | 1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % | |
| Anciens fonds | <ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage | | |

Mise à la teinte :

Par mélange avec nos colorants CHROMATIC SYSTEM® (2 % maximum).

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

EVOLUTEX 2EN1 MAT

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm,
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution

2 % maximum sur fonds absorbants.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a
séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 4a.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à
l'étiquetage.