


# **EVOLUTEX 2EN1 MAT**







# **Définition**

Peinture mate à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

# **Destination**

- Intérieur : neuf/entretien.
- Peinture d'impression et finition.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B selon préparation des supports.

# Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embu.
- Applicable "mouillé sur mouillé".
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

# Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	EMISSIONS DANS LAIR INTÉRIEUR  A A B C	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul> <li>Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L</li> <li>Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV</li> <li>Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>	
<ul> <li>Certification de Construction, Qualité et Environnement</li> </ul>	<ul> <li>Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com</li> <li>Déclaration environnementale consultable sur www.declaration.environnementale.gouv.fr</li> </ul>	
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001	
Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com	

# Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Onctueux.

### Aspect du feuil sec

Mat, garnissant arrondi.

## Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°.

### **Teintes**

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

(en kg/dm<sup>3</sup>)

■ 1,51 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

### **Extrait Sec**

En poids (norme EUR PL 005) :  $60 \pm 2 \%$  (en blanc).

En volume :  $39 \pm 2 \%$  (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors-poussière : 1 h.
- Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé" (application de la 2<sup>de</sup> couche dès que la 1<sup>re</sup> couche commence à mater).

### Rendement

Supports lisses : 9 à 11 m²/L
Toiles à peindre : 7 à 9 m²/L

### Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L

### Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

# Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5  $\mu$ m et < 20  $\mu$ m, après 200 cycles).





# **EVOLUTEX 2EN1 MAT**

# MISE EN ŒUVRE

# **Processus**

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul><li>Révision des joints</li><li>Époussetage</li></ul>		
Plâtre et dérivés	<ul><li>Brossage</li><li>Égrenage</li><li>Époussetage</li></ul>	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	2 couches d'EVOLUTEX - 2EN1 MAT
Mortier de ciment et dérivés		1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds	<ul><li> Grattage</li><li> Lessivage</li><li> Rinçage</li></ul>		

#### Mise à la teinte :

Par mélange avec nos colorants CHROMATIC SYSTEM® (2 % maximum).

### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.





# **EVOLUTEX 2EN1 MAT**

# **Application**

## Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### **Dilution**

2 % maximum sur fonds absorbants.

## Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

# Caractéristiques réglementaires

# Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 4a.

## Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à l'étiquetage.

