

AQUAPON® WB EP PRIMER

APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU

DESCRIPTION

Apprêt deux composants époxy à base d'eau à très faible COV

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Apprêt époxy à usage général
- Convient pour l'acier, béton, acier galvanisé, acier inoxydable, aluminium et bois
- Faible COV
- Faible odeur, nettoyez l'équipement à l'eau savonneuse

COULEUR ET LUSTRE

- Gris clair
- Mat

Note:

- Les revêtements époxy farine et décolore lorsqu'exposé au soleil. Les couleurs pâles ont tendance à ambrer une certaine mesure, lorsqu'exposée à l'intérieure ou l'extérieure

DONNÉES DE BASE À 20°C (68°F)

Données pour produits mélangés	
Nombre de composants	Deux
Extrait sec en volume	46 ± 3%
COV (fournis)	max. 20,0 g/l (approx. 0,2 lb/US gal)
Épaisseur recommandée du film sec	2,0 - 4,0 mils (50 - 100 µm) selon le système
Rendement théorique	368 ft ² /US gal pour 2,0 mils (9,0 m ² /l for 50 µm)
Stabilité au stockage	Résine: au moins 24 mois entreposé dans un endroit sec et frais Durcisseur: au moins 24 mois entreposé dans un endroit sec et frais

Note:

- Voir DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES – Délai de recouvrement
- Voir DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES – Temps de durcissement

AQUAPON® WB EP PRIMER

APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU

CONDITIONS ET TEMPÉRATURES DU SUBSTRAT RECOMMANDÉES

Acier

- Enlever toutes projections de soudures, protubérances et délamination d'acier
- Enlever les contaminants de surface, huile et graisse selon la norme SSPC-SP1
- Pour une performance optimale, sabler au jet avec un abrasif angulaire selon la norme SSPC SP-6 ou supérieur. Obtenir un profil d'encrage de 1,0 à 2,0 mils (25-50 µm)
- Pour la maintenance et la réparation en service atmosphérique, le produit peut être appliqué sur des surfaces préparées selon les normes SSPC SP-2 ou SSPC SP-3 (nettoyage à la brosse ou mécanique)

Béton

- S'assurer que le béton, mortier, plâtre, etc. à durcis pendant 30 jours ou plus dans des conditions normales de séchage
- Retirez tous les contaminants de surface tels que l'huile, graisse et les produits chimiques imprégner
- Sabler la surface conformément à la norme ASTM D-4259 pour éliminer toutes les efflorescences et la laitance, pour exposer les vides sous la surface et pour obtenir une rugosité équivalente à celle d'un papier abrasif de 80 grains ou plus rugueux
- La surface doit être exempte d'humidité selon la norme ASTM D4263. Reportez-vous à la fiche de renseignements # 1496 ACUS pour plus de détails concernant les mesures d'humidité
- Les dalles de béton doivent avoir une teneur maximale en humidité de 3 lb/1000 pi² /24 heures (1.36kg/92.9m²/24h) lorsqu'elle est mesurée avec un test de chlorure de calcium

Galvanisation

- La galvanisation qui a été exposée au moins 12 à l'extérieur, peut être recouverte après préparation selon la norme SSPC-SP 1 pour éliminer tous les contaminants et la rouille blanche
- Vous pouvez également utiliser un outil électrique/pneumatique pour nettoyer uniformément la surface ou utiliser un abrasif fin pour obtenir un profil d'ancrage uniforme et dense de 1.0 à 2.0 mils (25 à 50 µm)
- Les surfaces galvanisées neuves, ou non altérées, ou les surfaces galvanisées passivées avec un traitement au chromate doivent être préparées selon la norme SSPC-SP 16. Les revêtements ne peuvent pas adhérer à la galvanisation scellée au chromate si les chromates ne sont pas complètement éliminés

Métal non ferreux et acier inoxydable

- Préparer au jet d'abrasif selon la norme SSPC SP-16

Bois

- La surface doit être propre, sèche et saine
- Les nœuds et les veines résineuses doivent être raclés, poncés et apprêtés avant l'application de la couche d'apprêt
- Tous les trous de clous ou les petites ouvertures doivent être correctement calfeutrés

AQUAPON® WB EP PRIMER

APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU

Revêtements existants et réparations

- Vérifiez que le revêtement est sain et bien adhérent
- Ne pas appliquer sur des revêtements acryliques ou des revêtements qui ont une mauvaise résistance aux solvants
- Une application témoin est recommandée pour déterminer la compatibilité et l'adhérence
- Décapez au jet selon la norme SSPC-SP 7 ou poncez complètement le revêtement existant
- Adoucir les rebords du revêtement bien adhérent et existant au périmètre des zones de réparation
- Les endroits rouillés ou endommagés doivent être nettoyés à l'aide d'un outil mécanique conformément à la norme SSPC-SP 3, sans laisser de rebords du revêtement intact bien adhérent sur le périmètre des zones à réparer

Température du substrat et conditions d'application

- La température de surface lors de l'application doit être entre 50°F (10°C) and 100°F (38°C)
- La température de surface lors de l'application doit être au moins 5°F (3°C) au-dessus du point de rosée.
- La température ambiante pendant l'application et le durcissement doit être entre 50°F (10°C) et 100°F (38°C)
- L'humidité relative pendant l'application doit être comprise entre 0 % et 85 %

MODE D'EMPLOI

Rapport de mélange en volume: base à durcisseur 4:1

- Mélanger l'apprêt avec un mélangeur pneumatique ou électrique à vitesse modérée pour homogénéiser le contenant. Ajouter le durcisseur à la résine et agiter avec un mélangeur pneumatique ou électrique pendant 2-3 minutes jusqu'à une dispersion complète
- Immédiatement après le mélange, la viscosité du produit peut sembler augmenter. Toutefois, après le temps d'induction prescrit, le produit doit être mélangé brièvement et la viscosité revient à l'état initial

Application

- L'aire devrait être à l'abri de particules et de polluants atmosphériques
- Évitez les gaz de combustion ou d'autres sources de dioxyde de carbone qui peuvent favoriser un voile d'amine et faire ambrer les couleurs pales
- S'assurer d'une bonne ventilation durant l'application et le durcissement
- Un abri pour empêcher le vent d'affecter le motif de pulvérisation est recommandé

AQUAPON® WB EP PRIMER

APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU

Pistolet à air comprimé

- Utiliser un équipement conventionnel standard

Diluant recommandé

Eau potable

Volume du diluant

0 - 10%

Orifice de la buse

0.070 po. (1.8mm) approx.

Pression de la buse

Atomizing pressure 55 - 70 p.s.i. (4,0 - 5,0 bar); Fluid pressure as required

Pistolet sans air

- Pompe 30:1 ou plus

Diluant recommandé

Eau potable

Volume du diluant

0 - 10%

Orifice de la buse

0.015 - 0.017 in (approx. 0.38 - 0.43 mm)

Pression de la buse

2000 - 2500 p.s.i. (approx. 138 - 173 bar; 13.8 - 17.2 MPa)

Pinceau/ rouleau

- Utilisez un pinceau de qualité en polyester/nylon et/ou un rouleau de qualité 3/8 " (10mm). Dans des conditions chaudes ou humides, utiliser une pression légère au rouleau. Plusieurs couches peuvent être nécessaires pour obtenir l'épaisseur du feuil sec recommandée

Diluant recommandé

Eau potable

Volume du diluant

0 - 10%

AQUAPON® WB EP PRIMER

APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Délai de recouvrement pour EFS jusqu'à 2.0 mils (50µm)				
Recouvrable par...	Intervalle	50°F (10°C)	70°F (21°C)	90°F (32°C)
Lui-même	Minimum	16 heures	6 heures	4 heures
	Maximum	2 mois	30 jours	14 jours

Temps de durcissement pour EFS jusqu'à 2,0 mils (50 µm)		
Température du support	Sec au touché	Sec pour la manipulation
50°F (10°C)	3 heures	16 heures
77°F (25°C)	1 heure	6 heures
90°F (32°C)	40 minutes	4 heures

Durée de vie (à la viscosité d'application)	
Température du produit mélangé	Durée de vie en pot
50°F (10°C)	10 heures
70°F (21°C)	5 heures
90°F (32°C)	3 heures

MESURES DE SÉCURITÉ

- Pour la peinture et les diluants recommandés, voir fiches de sécurité 1430, 1431 et les fiches de données de sécurité correspondantes

DISPONIBILITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE

PPG Protective & Marine Coatings s'efforce en tout temps de fournir le même produit partout dans le monde. Cependant, il est parfois nécessaire de modifier légèrement le produit par souci de conformité aux règles et aux circonstances locales et nationales. Dans ce cas, une autre fiche de données du produit devra être utilisée.

RÉFÉRENCE

- Information sheet | Explanation of product data sheets

AQUAPON® WB EP PRIMER

APPRÊT ÉPOXY À BASE D'EAU

DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECOUVREMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.

EMBALLAGE DISPONIBLE

- Contenant de 1 gallon (3.78l) et 5 gallons (18.9l)

Produit	Couleur
98E-99	Durcisseur
98E-46	Apprêt gris