

DULIVELOURS PPI

Peinture alkyde garnissante veloutée

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



DESTINATION

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.
Travaux spécifiques.

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect velouté et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

9% sous 60 °

Caractéristiques techniques

ASPECT	Velouté
RENDEMENT	10 à 12 m ² /l
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,47 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	61% (+/-2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	80% (+/-2%)
TEMPS DE SÉCHAGE	<ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 18 h• Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, Rouleau polyester ou polyacrylique 10/12 mm, Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

DULIVELOURS PPI

Peinture alkyde garnissante veloutée

LES PEINTURES
INTÉRIEURES

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs ou bruts	<ul style="list-style-type: none">BrossagePonçageEpoussetage (dégraissage si nécessaire)	<ul style="list-style-type: none">1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit	<ul style="list-style-type: none">2 couches de DULIVELOURS PPI
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none">LessivagePonçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none">GrattageLessivageRinçage	<ul style="list-style-type: none">1 couche d'impression de SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit	
Métaux ferreux occasionnellement	<ul style="list-style-type: none">Elimination de la rouilleBrossageDégraissage	<ul style="list-style-type: none">1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit	

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010). Ce produit contient maximum 300 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie
- Eliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte
- Ne jetez pas le produit à l'égout

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com