



CHROMATIC®

**DESTINATION**

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.
Travaux courants ou élémentaires.

QUALITÉS DOMINANTES

- Bidons plus légers, facile à manipuler
- Excellente applicabilité
- Blancheur durable dans le temps
- Application mécanisée possible

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 3% sous 85°

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| ASPECT | Poché fin |
| RENDEMENT | 8 à 9 m ² /L |
| CONDITIONNEMENT | 3 L - 15 L |
| DENSITÉ MOYENNE | 1,20 (± 0,05) à 20 °C |
| EXTRAIT SEC EN VOLUME | 46 % (± 2 %) |
| EXTRAIT SEC EN POIDS | 53 % (± 2 %) |
| TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative) | <ul style="list-style-type: none"> • Sec au toucher : 1 h • Recouvrable : 6 h |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Norme NF EN 13 300 : Classe 2 |

Mise en œuvre

| | |
|-------------------------------|--|
| MATÉRIEL D'APPLICATION | Rouleau polyester polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet |
| DILUTION | Prêt à l'emploi |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL | Eau (ou solvant si le produit a séché) |

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.

| Subjectiles | Travaux Préparatoires | Impression | Finition |
|------------------------------------|---|---|--|
| Plâtre et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Brossage | <ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit | <ul style="list-style-type: none"> • 2 couches de DULIMAT CONFORT non dilué |
| Bétons et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none"> • Égrenage • Brossage • Enduisage | | |
| Bois et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Ponçage | <ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit | |
| Anciennes peintures adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Ponçage si nécessaire | | |
| Anciennes peintures peu adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage • Rinçage | <ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSÉE PRIM | |

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 1 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.