

Brava Spackverf

OMSCHRIJVING	Muurverf voor binnen op basis van kunstharstdispersie, speciaal geschikt voor het overschilderen van spack.
GEBRUIKSDOEL	Speciaal geschikt voor het overschilderen van wanden en plafonds die reeds behandeld zijn met spack.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none">• Schrobklasse 2 volgens NEN EN 13300• Dekklingsklasse 2, zeer goede dekking• In de meeste gevallen is één afwerklaag voldoende• Goed verwerkbaar• Uitstekend verspuitbaar• Lange open tijd• Oplosmiddelvrij (VOC < 1 g/l)
KLEUREN EN GLANS	Wit en lichte kleuren uit wit. Mat.
VERPAKKING	Plastic emmers van 5 en 10 liter.
BASISGEGEVENS	Dichtheid : ca. 1,5 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 37,4 vol.% Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50% Droog na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 5 uur
RENDEMENT	Afhankelijk van ondergrondsoort, ondergrondstructuur en applicatiemethode circa 6 m ² /liter.
ONDERGROND-CONDITIES	Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: max. 4%. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: max. 1%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product. Zie ook Brander Informatieblad 1391.
VERWERKINGS-CONDITIES	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie.

Brava Spackverf

SYSTEMEN**Afwerking op intacte spuitpleisterlagen**

- Verontreinigingen verwijderen.
- Fixeren met Brander Haftgrund (1 : 4 verdund).
- Het geheel afwerken met een of twee lagen Brava Spackverf.

Attentie

- Brava Spackverf is niet isolerend. Ondergronden met doorslaande verontreiniging, zoals rook- en nicotineaanslag, afwerken met Brava Isotex.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed oproeren.

Rol / kwast

- Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater
- Werkwijze : Bij afwerking in één laag, een volle onverdunde laag aanbrengen.
In die gevallen dat in twee lagen moet worden afgewerkt, de eerste laag verdund aanbrengen (tot 5 vol.% leidingwater) en de tweede laag onverdund.

Airless-spuit

- Verdunning : 0-5 vol.% leidingwater
- Spuitopening : 0,015-0,017 inch
- Spuitdruk : ca. 160-200 bar.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik met leidingwater.

**VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN**

Zie productveiligheidsblad van Brava Spackverf.

**AANVULLENDE
GEGEVENS****Schrobklasse**

Conform NEN EN 13300 is de schrobklasse na een maand drogen bepaald.

HOUDBAARHEID

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.
Niet blootstellen aan direct zonlicht.

REFERENTIES**Informatieblad**

Toelichting op de Brander kenmerkenbladen

nummer

1390