


# PRACTI MAT AÉRO

Dernière mise à jour :  
08/08/2022



## Définition

Peinture mate allégée aux résines synthétiques en dispersion aqueuse. Bénéficie de la technologie Light&Easy\* pour une grande facilité de manutention et d'application.

\*Léger et facile.

## Destination

- Intérieur neuf/entretien.
- Murs et plafonds en pièces sèches.
- État de finition B ou C (selon préparation des supports).

## Propriétés

- Additivée en siloxane pour un résultat sans reprise.
- Bonne opacité.
- Grande facilité de manutention et d'application.
- Spéciale grands chantiers.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010)</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PRACTI MAT AÉRO est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

Onctueux.

### Aspect du feuil sec

Mat poché fin.

### Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°.

### Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : tons pastel du nuancier CHROMATIC®.

### Masse volumique

(en blanc, théorique) : kg/dm<sup>3</sup>  
1,20 ± 0,05.

### Extrait Sec

En poids : 54 ± 2 % (en blanc).

En volume : 47 ± 2 % (en blanc).

### Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 2 h.
- Recouvrable : 6 h.

### Rendement

8 à 9 m<sup>2</sup>/L

### Conditionnement

15 L

### Conservation

24 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

### Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

# PRACTI MAT AÉRO

Dernière mise à jour :  
08/08/2022

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Révision des joints</li><li>■ Époussetage</li></ul>	1 couche de PRACTI PRIM	2 couches de PRACTI MAT AÉRO
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Brossage</li><li>■ Égrenage</li></ul>	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Époussetage</li></ul>	1 couche de PRINTOPRIM ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds adhérents	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Lessivage</li><li>■ Ponçage</li></ul>		
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul>	1 couche de PRACTI PRIM	

#### Mise à la teinte :

- Par ajustage avec nos colorants universels (2 % maximum).
- Par machine à teinter, avec nos colorants Absolu System.

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

# PRACTI MAT AÉRO

Dernière mise à jour :  
08/08/2022

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet.

### Dilution

Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7a2

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).