



CHROMATIC®

**DESTINATION**

Maçonneries intérieures. Toutes pièces. Travaux neufs ou d'entretien.  
Travaux courants.

**QUALITÉS DOMINANTES**

- Garnissant
- Peut être appliqué directement sur supports courants de maçonnerie intérieure et toile à peindre
- Deux couches dans la journée
- Excellente applicabilité
- Entretien aisé

**TEINTES**

Blanc, teintes pastel du nuancier Chromatic®

**DEGRÉ DE BRILLANCE**

12% sous 60 °

**Caractéristiques techniques**

<b>ASPECT</b>	Satin doux
<b>RENDEMENT</b>	8 à 12 m <sup>2</sup> /l
<b>CONDITIONNEMENT</b>	3 L - 15 L
<b>DENSITÉ MOYENNE</b>	1,35 (± 0,02) à 20 °C
<b>EXTRAIT SEC EN VOLUME</b>	39% (+/-2%)
<b>EXTRAIT SEC EN POIDS</b>	55% (+/-2%)
<b>TEMPS DE SÉCHAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hors poussière : 1 h</li> <li>• Recouvrable : 6 h</li> </ul>
<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Norme NF EN 13 300 : Classe 1.

**Mise en œuvre**

<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b>	Brosse, Rouleau 12 mm polyamide texturé, Pistolet
<b>DILUTION</b>	Prêt à l'emploi
<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau (ou solvant si le produit a séché)

## Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brossage</li> <li>Egrenage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 couches de DULISATIN HYDROPLUS non dilué</li> </ul>
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egrenage</li> <li>Brossage</li> <li>Epoussetage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSÉE PRIM</li> </ul>	
Bois et dérivés neufs		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou EUROPRIMER+</li> </ul>	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lessivage</li> <li>Ponçage si nécessaire</li> </ul>		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grattage</li> <li>Lessivage</li> <li>Rinçage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSÉE PRIM</li> </ul>	
Métaux ferreux (occasionnellement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elimination de la rouille</li> <li>Brossage</li> <li>Dégraissage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 couche de primaire antirouille CHROMAGUI</li> </ul>	

## Observations

## NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 4a

## CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR  
INTÉRIEUR

C

## CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

INFORMATION  
CONSOMMATEURS

- Evitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte
- Ne jetez pas le produit à l'égout