


ALKYNÉO MAT

Peinture alkyde en émulsion et acrylique d'aspect mat, poché léger



Définition	Peinture mate pour la décoration des murs et plafonds, à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.
Domaines d'emploi	- Intérieur. - Murs et plafonds. - Pièces sèches. - Travaux neufs, travaux d'entretien. - État de finition B.
Points forts	- Grand confort d'application. - Temps ouvert maximisé. - Bon pouvoir opacifiant. - Blancheur stable dans le temps. - Taux de COV < 2 g/L.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Mat, légèrement poché. Nuances : - Blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®. Masse volumique à 20 °C : 1,52 ± 0,05 g/cm³. Extrait sec pondéral : 60 % (± 2 %). Extrait sec volumique : 40 % (± 2 %). Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Sec au toucher : 2 h. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : 4 h (peut varier selon la température et l'humidité). Rendement moyen : - Supports lisses : 10 à 12 m²/L Conditionnement : 10 L Conservation : 12 mois en emballage hermétique d'origine. - Stocker à l'abri du gel. - Utiliser rapidement après ouverture. Hygiène & Sécurité : - Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com Brillant spéculaire : < 3 % sous 85° d'angle. Résistance à l'abrasion humide : - Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 20 mm et < 70 µm, après 200 cycles). Point éclair : - Néant.

ALKYNÉO MAT

Mise en œuvre	Processus : Imprimer le support à l'aide d'une couche d'ALKYNÉO PRIM et recouvrir de deux couches d'ALKYNÉO MAT.
Type de supports et preparation	Type de support : - Plâtre et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes. Préparation des supports : - Les supports devront être réceptionnés et préparés suivant les prescriptions de la norme NF DTU 59.1.
Application	Matériel d'application : - Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet. Dilution : - Brosse, rouleau, pistolet : prêts à l'emploi. Nettoyage du matériel : - Eau. Précautions d'emploi : - Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative > à 65 %.
Classification	Classification AFNOR : - NF T 36-005 - Famille 1 - Classe 7b2/4a. Catégorie / Valeur COV : - Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). - Ce produit contient maximum 2 g/L de COV. - Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants. Emissions dans l'air intérieur : - Classe A+.

Date d'édition : 22/10/2025 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.