

Dernière mise à jour : 30/01/2025 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR LAQUE SATIN



Définition

Peinture laque acrylique satinée en phase aqueuse, dotée de la technologie "Air Purifying**".
* Purification de l'air.

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien.
- Murs, plafonds, menuiseries bois et métalliques.
- Pièces sèches et humides.
- État de finition A ou B (selon préparation des supports).

Propriétés

- Laque polyvalente : murs, plafonds, menuiseries.
- Très bonne opacité.
- RAH Classe 1 : lessivable.
- Idéale pour les projets de haute qualité environnementale HQE™, LEED®, BREEAM®.
- Taux de COV < 1 g/L.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010) ■ Ce produit contient au maximum 1g/L en blanc et 2g/L en teinte ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Empreinte carbone (selon unité fonctionnelle) : 0,442 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans ■ Empreinte carbone (calcul RE2020) : 2,210 kg CO2eq/m²/couche sur 50 ans ■ Possède un certificat M1, éligible aux chantiers LEED®, HQETM, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot Onctueux.	Masse volumique (mesurée en blanc : kg/dm³) : 1,35 ± 0,05 (norme EUR PL 004).	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) : ■ Sec hors-poussière : 2 h. ■ Recouvrable : 6 h.
Aspect du feuil sec Satiné tendu.	Extrait Sec En poids (norme EUR PL 005) : 54 ± 2 % (en blanc). En volume (théorique) : 41 ± 2 % (en blanc).	Rendement 11 à 13 m²/L
Brillant spéculaire 20 % sous 60° (50 % sous 85°).		Conditionnement 1 L - 3 L - 10 L selon teintes.
Teintes En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.		

ELYOPUR LAQUE SATIN

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm, après 200 cycles).

Dernière mise à jour : 30/01/2025 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ELYOPUR LAQUE SATIN

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	■ Révision des joints ■ Époussetage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	2 couches d'ELYOPUR LAQUE SATIN
Plâtre et dérivés	■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION ou IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés		1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds non adhérents	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	
Bois neufs	■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION (ou PRIMWOOD RAPID sur bois tanniques)	
Ancien bois peint ou lasuré en bon état	■ Ponçage ■ Époussetage	1 couche d'ELYOPUR IMPRESSION	
Ancien bois peint ou lasuré en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rincage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage		
Métaux ferreux	■ Grattage ■ Brossage ■ Dégraissage	1 couche de FREITAMÉTAL EXPERT	
Métaux non ferreux	■ Dégraissage ■ Dérochage à l'acide phosphorique dilué ■ Rinçage ■ Séchage	1 couche de PRINT ADR	

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.
- Les performances du film sont atteintes après séchage complet à 3 semaines.

ELYOPUR LAQUE SATIN

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 8 mm, pistolet, spalter.

Dilution

Brosse, rouleau : prêts à l'emploi. Pistolet : nous consulter.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).

Informations consommateurs

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.