

# Enduit Airless garnissant Intérieur



## DÉFINITION

- Enduit garnissant en pâte à projeter à l'aide d'une machine « AIRLESS »

## DESTINATION

- Utilisable sur tous supports intérieurs neufs ou rénovés, bruts ou peints (préparés selon DTU59-1) (plâtre, plaques de plâtre, béton bullé, béton cellulaire, ciment taloché, anciennes peintures, anciennes toiles de verre et ancienne gouttelette)
- Peut être recouvert par tous types d'enduits de finition, de revêtements muraux, de peintures mates ou satinées
- Ne pas appliquer sur du polystyrène, du papier peint, revêtements collés souples

## PROPRIÉTÉ

- Couleur : blanc
- Enduit en pâte à base de charges, de carbonates de calcium et de résines
- Facile à poncer

## MODE D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C
- Ne pas appliquer à un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés, sur des fonds humides

### PRÉPARATION DU SUPPORT :

Conformément aux DTU 59-1 ou 59-4, le support doit être dur, propre, sain, sec et cohésif

### PRÉPARATION DU PRODUIT :

Prêt à l'emploi

### APPLICATION, OUTILS ET NETTOYAGE DU PRODUIT :

- Appliquer à l'aide d'une machine « Airless » à piston à partir d'un débit libre de 5 l/min (buses 535 ou 635)
- Le nettoyage du matériel se fait à l'eau

### PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Nous recommandons lors d'une application des EPI appropriés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CONSOMMATION :

- 1,7 kg / m<sup>2</sup> / mm d'épaisseur
- Épaisseur jusqu'à 3 mm

### REDOUBLEMENT ET RECOUVREMENT :

Le redoublement est possible dès que la première passe est sèche. Le recouvrement par tous types d'enduits de finition, de revêtements muraux, de peintures mates ou satinées peut s'effectuer dès séchage complet de l'enduit, soit 24 à 48 heures en fonction des conditions d'application et de l'épaisseur déposée

### TEMPS D'UTILISATION :

Produit sans prise

### CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois, à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière dans son emballage d'origine fermé

### CLASSIFICATION :

- Famille III Classe 2 selon NF T 36-005
- Conforme à la norme EN 16-566 (G<sub>3</sub>S<sub>1</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>R<sub>0</sub>)

## CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Sac de 25 kg	3479271068472	PROGOLD 071