

# FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

## Peintures mates en phase aqueuse

*En conformité avec les normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN*

Juin 2020

(Liste des produits mise à jour le 01-07-2021)



Version de la FDES : 1.1

Numéro INIES : 2-129:2020



REALISATION :

EVEA

11, rue Voltaire – 44000 Nantes

Tél : +33 (0)2 28 07 87 00 – Fax : +33 (0)2 40 71 97 41

[www.evea-conseil.com](http://www.evea-conseil.com)



## Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité des industriels du Syndicat National des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV) participant à la démarche de réalisation de la FDES collective (producteurs de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la FDES d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

Il est rappelé que les résultats de l'étude sont fondés seulement sur des faits, circonstances et hypothèses qui ont été soumis au cours de l'étude. Si ces faits, circonstances et hypothèses diffèrent, les résultats sont susceptibles de changer.

De plus il convient de considérer les résultats de l'étude dans leur ensemble, au regard des hypothèses, et non pas pris isolément.

La norme EN 15804+A1 du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP).

## Guide de lecture

L'affichage des données d'inventaire respecte les exigences de la norme NF EN 15804+A1.

Dans les tableaux suivants 2,53E-06 doit être lu : 2,53x10<sup>-6</sup> (écriture scientifique).

Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux, elles sont :

- le kilogramme « kg »,
- le mètre cube « m<sup>3</sup> »,
- le kilowattheure « kWh »,
- le mégajoule « MJ »,
- le mètre carré « m<sup>2</sup> ».

Abréviations :

- ACV : Analyse du Cycle de Vie
- COV : Composés Organiques Volatils
- DEP : Déclaration Environnementale Produit
- DVR : Durée de Vie de Référence
- FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
- PE : Polyéthylène
- PEBD : Polyéthylène Basse Densité
- PEHD : Polyéthylène Haute Densité
- PET : Polyéthylène Téréphtalate
- PP : Polypropylène
- PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur
- UF : Unité Fonctionnelle

## Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les DEP de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804+A1 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la DEP :

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations). "

# SOMMAIRE

1	Introduction.....	4
2	Information Générale.....	4
3	Description de l'unité fonctionnelle et du produit .....	6
4	Etapes du cycle de vie.....	8
4.1	Etape de production, A1-A3 .....	8
4.2	Etape de construction, A4-A5.....	8
4.3	Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7 .....	9
4.4	Etape de fin de vie C1-C4 .....	10
4.5	Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D.....	10
5	Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie .....	11
6	Résultat de l'analyse du cycle de vie.....	12
7	Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant la période d'utilisation.....	17
8	Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments.....	18
9	Liste des références commerciales couvertes par cette FDES .....	19

# 1 INTRODUCTION

Le cadre utilisé pour la présentation de la déclaration environnementale produit est basé sur le complément national NF EN 15804/CN et le Programme INIES.

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité du Syndicat national des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV).

Contact :  
François LEGAY

Coordonnées du contact :  
01 53 23 00 00  
dirtech@fipec.org

## 2 INFORMATION GENERALE

### 1. Nom et adresse du déclarant :

Syndicat national des Industries des Peintures, Enduits et Vernis (SIPEV)  
42, avenue Marceau - 75008 PARIS

### 2. Noms des fabricants pour lesquels la FDES est représentative :

Cette FDES couvre des produits fabriqués par AKZO NOBEL, ALLIOS, BBF RENAULAC, CIMENTOL, COMUS, CROMOLOGY SERVICES, DAW, DURALEX, FERON, HAGHEBAERT ET FREMAUX, LAGAE, MAESTRIA, MAUVILAC, ONIP, PPG, RECA, STO, STERMA, THEOLAUR, V33.

Par ailleurs, pour les fabricants cités ci-dessus, les produits présentés dans l'annexe sont couverts. La FDES n'est pas valable pour d'autres gammes de produit que celles citées en annexe.

### 3. Type de FDES : "du berceau à la tombe"

### 4. Type de FDES : Collective

### Règles d'utilisation :

Les règles caractérisant l'inclusion des références à l'étude ont été définies en réalisant une analyse de sensibilité sur les 3 paramètres générant le plus d'impacts des peintures sur l'environnement : la quantité de produit appliqué, la quantité de pigment et la quantité de polymère (extrait sec). Une limite majorante pour chaque paramètre a été définie selon la méthodologie présentée dans le rapport d'accompagnement de cette FDES.

Les impacts environnementaux déclarés dans cette FDES sont maximisant (selon NF EN 15804/CN).

Les limites des paramètres influents sont présentées dans le tableau suivant :

Paramètre sensible	Unité	Valeur
Quantité maximale de produit appliqué (grammage)	g/m <sup>2</sup>	450
Quantité maximale de pigment	g/m <sup>2</sup>	76
Quantité maximale de liant/polymère (extrait sec)	g/m <sup>2</sup>	87

Tableau 1 : Critères de validité

### 5. Date de publication : **Juin 2020**

### 6. Date de fin de validité : **Juin 2025**

### 7. La référence commerciale/identification du produit : voir annexe

### 8. Lieu de production : France principalement mais aussi : Allemagne.

9. Circuit de distribution : BtoB et BtoC.

10. Vérification : **FDES vérifiée**

<b>La norme EN 15804 du CEN sert de RCP a).</b>	
Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010	
<input type="checkbox"/> interne <input checked="" type="checkbox"/> externe	
(Selon le cas b)) Vérification par tierce partie :	
<p><b>Programme FDES-INIES</b> <a href="http://www.inies.fr/">http://www.inies.fr/</a></p>  <p>Association HQE 4, avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS FRANCE</p>	<p><b>Vérificateurs :</b> Manuel BAZZANA (<a href="mailto:manuel.bazzana@cstb.fr">manuel.bazzana@cstb.fr</a>) Jacques CHEVALIER (<a href="mailto:jacques.chevalier@cstb.fr">jacques.chevalier@cstb.fr</a>)</p>  <p>Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 24, rue Joseph-Fourier 38400 Saint-Martin-d'Hères FRANCE</p>
<p>a) Règles de définition des catégories de produits b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4).</p>	

### 3 DESCRIPTION DE L'UNITE FONCTIONNELLE ET DU PRODUIT

11. Description de l'unité fonctionnelle :

« Protéger et décorer 1m<sup>2</sup> de support, préparé dans les règles de l'art(\*) avec de la peinture de finition de type peinture mate en phase aqueuse, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien. »

(\*) Conformément au DTU 59.1.

12. Description du produit : les produits sont des peintures mates en phase aqueuse. Les produits de teinte blanche ont servi de base à la réalisation de cette FDES.

13. Description de l'usage du produit (domaine d'application) : les produits peuvent être appliqués dans tous bâtiments en intérieur ou extérieur.

14. Performance principale de l'unité fonctionnelle : protéger et décorer.

15. Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle : Indice de brillance Bs tel que  $0 < B_s < 10$  % (EN ISO 2813).

16. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit :

Paramètre	Unités	Valeur
Quantité de produit	g/m <sup>2</sup>	450
Principaux composants	-	Les produits sont principalement composés de charge, pigment, liant et additifs. La composition et les noms exactes des matières premières de ces produits sont confidentiels.
Quantité de produits complémentaires	-	Aucun produit complémentaire vendu avec les produits.
Emballage de distribution	-	Les emballages des produits sont des seaux en plastique (PP) ou en acier/fer recouverts d'un film polyéthylène posés sur des palettes. Les quantités présentées ci-dessous ne représente pas un emballage typique mais une moyenne de l'ensemble des matériaux utilisées par les industriels.
Acier	kg/m <sup>2</sup>	1,39E-02
Carton	kg/m <sup>2</sup>	3,43E-03
Fer	kg/m <sup>2</sup>	5,29E-03
Film PEBD	kg/m <sup>2</sup>	4,51E-04
Film PEHD	kg/m <sup>2</sup>	3,54E-04
Palette Bois	kg/m <sup>2</sup>	1,42E-02
Papier	kg/m <sup>2</sup>	7,17E-05
PP	kg/m <sup>2</sup>	9,46E-03
Taux de chute lors de la mise en œuvre	%	Un taux de perte de 2% correspondant aux fonds de bidons, au produit resté dans le matériel d'application et aux pertes d'application a été pris en compte.
Taux de chute lors de la maintenance	%	Aucune maintenance prévue.
Justification des informations fournies	-	Les informations sont fournies par les industriels

17. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0,1% en masse).

Les produits ne contiennent aucune substance de la liste candidate selon le règlement REACH à plus de 0,1% en masse..


## 18. Description de la durée de vie de référence

Les Durées de Vie de Référence ont été définies lors d'un travail au sein d'un groupe technique du SIPEV entre industriels lors des premières éditions des FDES (2010/2011). Elles sont le résultat d'un compromis entre leur tenue réelle dans des conditions d'utilisation selon les recommandations d'usage des fabricants et la période moyenne de renouvellement des peintures en France. A cet effet les industriels s'engagent à ce que leurs produits aient une durée de vie au moins égale à celle déclarée dans ce document.

Paramètre	Unités	Valeur
Durée de vie de référence	Années	10
Propriétés déclarées du produit à la sortie de l'usine	-	-
Paramètres théoriques d'application	-	DTU 59.1
Qualité présumée des travaux	-	La qualité des travaux est présumée conforme aux recommandations inscrites sur les fiches techniques des produits.
Environnement extérieur	-	Les produits sont supposés mis en œuvre dans un environnement bénéficiant d'un climat océanique, avec des variations de température modérées et un taux limité d'agents agressifs (corrosivité C3 maximum selon l'ISO 9223 : 2012 Corrosion des métaux et alliages — Corrosivité des atmosphères — Classification, détermination et estimation)
Environnement intérieur	-	Les produits sont supposés mis en œuvre dans des locaux adaptés à leur domaine d'emploi, c'est-à-dire dans une ambiance abritée des intempéries, hors gel, avec un taux d'humidité relative inférieur à 85% et sans agent chimique agressif.
Conditions d'utilisation	-	L'utilisation du produit est supposée conforme aux préconisations des fiches techniques des produits.
Maintenance	-	Aucune maintenance n'est nécessaire.


## 4 ETAPES DU CYCLE DE VIE

Diagramme du cycle de vie du produit :



### 4.1 Etape de production, A1-A3

Le schéma de fabrication des peintures suit principalement les étapes suivantes<sup>1</sup> :



Les matières premières sont d'abord réceptionnées et stockées (cuves) puis préparées. La première étape consiste en l'empâtage : premier mélange. Puis les composants sont dispersés (ou broyés). Vient ensuite une ou plusieurs étapes d'ajouts de matières premières supplémentaires (notamment le liant) et de finition.

La dernière étape consiste au conditionnement des peintures dans leur emballage.

### 4.2 Etape de construction, A4-A5

Transport jusqu'au chantier:

Paramètre	Unités	Valeur
Description du scénario	-	Le produit est livré par camion de l'usine de fabrication jusqu'au site de construction.
Type de véhicule	-	Les véhicules considérés sont des camions de type Euro 5 et de charge utile 16-32 tonnes pour le trajet.
Distance jusqu'au chantier	km	435
Capacité d'utilisation	%	36 (prise en compte des retours à vide)
Masse volumique du produit transporté	kg/m <sup>3</sup>	Variable en fonction des produits
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	-	<1

<sup>1</sup> <https://www.ademe.fr/schema-maitrise-emissions-composes-organiques-volatils-secteur-fabrication-peintures-vernisencre-dimprimeries-colles-adhesifs>

## Installation dans le bâtiment :

Paramètre	Unités	Valeur
Description du scénario	-	<p>Le scénario de mise en œuvre consiste en l'utilisation de 25m<sup>2</sup> de bâche polyéthylène une pièce de 5m x 5m x 2,5m (62,5m<sup>2</sup>) et d'outils : rouleau. Les quantités de ces derniers sont fournies sur la base des informations des industriels.</p> <p>Les chutes de mise en œuvre sont considérées comme des déchets dangereux éliminés par incinération. Les déchets d'emballages sont considérés éliminés et/ou recyclés selon les matériaux<sup>2</sup>. L'hypothèse est faite d'un transport de 30km pour les déchets enfouis/incinérés et de 100km pour les déchets dangereux (chutes) et matériaux recyclés.</p> <p>Il est considéré que 90% du contenu en équivalent COV du produit est émis lors de l'application des produits.</p>
<b>Outils de mise en œuvre</b>	-	-
Rouleau	kg/m <sup>2</sup>	1,81E-03
Bâche	kg/m <sup>2</sup>	1,50E-03
<b>Consommation d'eau</b>	L/m <sup>2</sup>	6,97E-02
<b>Consommation d'eau (nettoyage des outils)</b>	L/m <sup>2</sup>	4,50E-03
<b>Déchets</b>	-	-
Chutes de produit	kg/m <sup>2</sup>	9,00E-03
Acier	kg/m <sup>2</sup>	1,39E-02
Carton	kg/m <sup>2</sup>	3,43E-03
Fer	kg/m <sup>2</sup>	5,29E-03
Film PEBD	kg/m <sup>2</sup>	4,51E-04
Film PEHD	kg/m <sup>2</sup>	3,54E-04
Palette Bois	kg/m <sup>2</sup>	1,42E-02
Papier	kg/m <sup>2</sup>	7,17E-05
PP	kg/m <sup>2</sup>	9,46E-03
<b>Emissions de COV dans l'air</b>	kg/m <sup>2</sup>	8,20E-03

### 4.3 Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7

#### B1 Utilisation :

Paramètre	Unités	Valeur/description
Description du scénario	-	Il est considéré que 10% du contenu en équivalent COV du produit est émis pendant la vie en œuvre.
<b>Emissions dans l'air ambiant : COV</b>	kg/m <sup>2</sup>	9,11E-04

#### B2 Maintenance :

Aucune maintenance prévue sur la DVR.

#### B3 Réparation :

Aucune réparation prévue sur la DVR.

#### B4 Remplacement :

Aucun remplacement prévu sur la DVR.

#### B5 Réhabilitation :

Aucune réhabilitation prévue sur la DVR.

<sup>2</sup> Les % de répartition de recyclage, d'enfouissement et d'incinération sont basés sur les rapports de l'ADEME : Emballages industriels, commerciaux et ménagers (ADEME, 2014) et Déchets chiffres clés (ADEME, 2012)

## B6 – B7 Utilisation de l'énergie et de l'eau :

Les produits ne consomment pas d'énergie ou d'eau sur la DVR.

### 4.4 Etape de fin de vie C1-C4

Paramètre	Unités	Valeur/description
Description du scénario	-	Le produit est éliminé avec le support en fin de vie. Le scénario de fin de vie est donc celui d'un déchet non dangereux éliminé par enfouissement, tout comme le support. L'hypothèse est faite d'une distance de 30km entre le site de déconstruction et le site d'enfouissement.
Quantité collectée séparément	-	-
Quantité collectée avec des déchets de construction mélangés	-	-
Quantité destinée à la réutilisation	-	-
Quantité destinée au recyclage	-	-
Quantité destinée à la récupération d'énergie	-	-
Quantité de produit éliminé	g/m <sup>2</sup>	450

### 4.5 Potentiel de recyclage/réutilisation/récupération, D

Le module D n'est pas inclus dans cette étude.

## 5 INFORMATION POUR LE CALCUL DE L'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

<b>PCR utilisé</b>	NF EN 15804+A1:2014 et NF EN 15804/CN:2016.
<b>Frontières du système</b>	Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.
<b>Règle de coupure</b>	L'ensemble des procédés a été pris en compte sauf l'emballage des matières premières qui est jugé négligeable au vu de leur masse rapportée à la quantité de produit (< 0,1%).
<b>Allocations</b>	Une allocation a été effectuée par les industriels pour collecter leurs données de l'étape de fabrication A3 et l'a été sur une base massique.
<b>Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires et secondaires</b>	<p>Données génériques issues de la base de données ecoinvent 3.5 « allocation cut-off » datant de 2018.</p> <p>Logiciels utilisés :</p> <div style="display: flex; align-items: center;"><p>- SimaPro 9, logiciel d'analyse de cycle de vie.</p></div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"><p>- Ev-DEC, (<a href="http://www.ev-dec.com">www.ev-dec.com</a>), développée par le cabinet conseil EVEA (<a href="http://www.evea-conseil.com">www.evea-conseil.com</a>), qui aide à la réalisation des FDES.</p></div>
<b>Variabilité des résultats</b>	L'analyse de la variabilité des résultats a été réalisée lors de l'élaboration du cadre de validité. Il en ressort une très grande hétérogénéité des résultats d'où la déclaration d'impacts maximaux suivant la méthodologie détaillée dans la norme NF EN 15804/CN.

## 6 RESULTAT DE L'ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Impacts environnementaux	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Réchauffement climatique kg CO <sub>2</sub> eq/UF	9,08E-01	8,48E-02	1,58E-01	5,29E-02	5,35E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,21E-03	0,00E+00	3,93E-02	N.C.*
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	8,21E-07	1,56E-08	2,20E-08	9,60E-09	1,04E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,33E-10	0,00E+00	1,16E-09	N.C.
Acidification des sols et de l'eau kg SO <sub>2</sub> eq/UF	1,00E-02	3,57E-04	6,64E-04	1,93E-04	1,73E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,00E-06	0,00E+00	2,51E-05	N.C.
Eutrophisation kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq/UF	6,83E-04	5,15E-05	8,11E-02	3,36E-05	7,49E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,63E-07	0,00E+00	6,04E-06	N.C.
Formation d'ozone photochimique Ethene eq/UF	1,11E-03	4,80E-05	4,77E-04	3,55E-05	3,12E-03	3,44E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	7,50E-07	0,00E+00	1,08E-05	N.C.
Épuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	4,73E-06	2,47E-07	2,21E-06	1,79E-07	8,81E-08	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,35E-09	0,00E+00	5,71E-09	N.C.
Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ PCI/UF	1,31E+01	1,28E+00	2,21E+00	7,94E-01	5,16E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,91E-02	0,00E+00	9,95E-02	N.C.
Pollution de l'eau m <sup>3</sup> /UF	1,18E+00	3,02E-02	2,95E+01	1,89E-02	2,85E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,54E-04	0,00E+00	3,89E-03	N.C.
Pollution de l'air m <sup>3</sup> /UF	1,86E+02	9,27E+00	3,81E+01	6,53E+00	7,83E+01	8,28E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,64E-01	0,00E+00	4,83E-01	N.C.

\*N.C. : Non Calculé

Utilisation des ressources	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ PCI/UF	1,28E+00	1,46E-02	4,32E-01	1,26E-02	4,10E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,05E-04	0,00E+00	3,14E-03	N.C.
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ PCI/UF	7,36E-02	0,00E+00	2,69E-01	0,00E+00	-1,04E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ PCI/UF	1,35E+00	1,46E-02	7,01E-01	1,26E-02	-6,34E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,05E-04	0,00E+00	3,14E-03	N.C.
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ PCI/UF	1,17E+01	1,30E+00	2,44E+00	8,17E-01	4,10E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,94E-02	0,00E+00	1,06E-01	N.C.
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ PCI/UF	3,42E+00	0,00E+00	4,99E-01	0,00E+00	6,49E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ PCI/UF	1,51E+01	1,30E+00	2,94E+00	8,17E-01	4,75E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,94E-02	0,00E+00	1,06E-01	N.C.
Utilisation de matière secondaire kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	5,56E-03	0,00E+00	5,01E-05	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Utilisation nette d'eau douce m³/UF	2,14E-02	2,38E-04	1,72E-03	1,66E-04	6,21E-04	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,85E-06	0,00E+00	1,27E-04	N.C.

Catégorie de déchets	Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système
	A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Elimination	
Déchets dangereux éliminés kg/UF	1,65E-01	8,21E-04	1,44E-02	6,78E-04	6,84E-03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,14E-05	0,00E+00	9,34E-05	N.C.
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	5,45E-01	6,48E-02	7,95E-02	3,78E-02	2,10E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,74E-03	0,00E+00	4,51E-01	N.C.
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	4,78E-05	8,80E-06	1,32E-05	5,51E-06	1,59E-06	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,32E-07	0,00E+00	7,06E-07	N.C.

Flux sortants		Etape de production			Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système	
		A1 Approvisionnement en matières premières	A2 Transport	A3 Fabrication	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 traitement des déchets	C4 Elimination		
Composants destinés à la réutilisation kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	3,86E-05	0,00E+00	3,47E-07	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Matériaux destinés au recyclage kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	3,69E-03	0,00E+00	2,40E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF		0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
Energie fournie à l'extérieur (par vecteur énergétique) MJ/UF	Electricité	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
	Vapeur	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.
	Gaz de process	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	N.C.

Catégorie d'impact / flux	Unité	Total Production	Total Mise en œuvre	Total Vie en œuvre	Total Fin de vie	Total Cycle de vie
Réchauffement climatique	kg CO <sub>2</sub> eq/UF	1,15E+00	1,06E-01	0,00E+00	4,05E-02	1,30E+00
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC 11 eq/UF	8,58E-07	2,00E-08	0,00E+00	1,40E-09	8,80E-07
Acidification des sols et de l'eau	kg SO <sub>2</sub> eq/UF	1,10E-02	3,66E-04	0,00E+00	2,91E-05	1,14E-02
Eutrophisation	kg (PO <sub>4</sub> ) <sup>3-</sup> eq/UF	8,18E-02	7,83E-04	0,00E+00	6,70E-06	8,26E-02
Formation d'ozone photochimique	Ethene eq/UF	1,64E-03	3,15E-03	3,44E-04	1,16E-05	5,15E-03
Epuisement des ressources abiotiques -éléments	kg Sb eq/UF	7,18E-06	2,67E-07	0,00E+00	8,06E-09	7,46E-06
Epuisement des ressources abiotiques -fossiles	MJ PCI/UF	1,66E+01	1,31E+00	0,00E+00	1,19E-01	1,80E+01
Pollution de l'eau	m <sup>3</sup> /UF	3,07E+01	3,04E-01	0,00E+00	4,35E-03	3,10E+01
Pollution de l'air	m <sup>3</sup> /UF	2,33E+02	8,48E+01	8,28E+00	6,47E-01	3,27E+02
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières	MJ PCI/UF	1,72E+00	5,36E-02	0,00E+00	3,34E-03	1,78E+00
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	3,43E-01	-1,04E-01	0,00E+00	0,00E+00	2,38E-01
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	2,07E+00	-5,07E-02	0,00E+00	3,34E-03	2,02E+00
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières	MJ PCI/UF	1,55E+01	1,23E+00	0,00E+00	1,26E-01	1,68E+01
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières	MJ PCI/UF	3,92E+00	6,49E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,98E+00
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ PCI/UF	1,94E+01	1,29E+00	0,00E+00	1,26E-01	2,08E+01
Utilisation de matière secondaire	kg/UF	5,56E-03	5,01E-05	0,00E+00	0,00E+00	5,61E-03
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ PCI/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation nette d'eau douce	m <sup>3</sup> /UF	2,33E-02	7,88E-04	0,00E+00	1,30E-04	2,42E-02
Déchets dangereux éliminés	kg/UF	1,80E-01	7,52E-03	0,00E+00	1,05E-04	1,88E-01
Déchets non dangereux éliminés	kg/UF	6,90E-01	5,88E-02	0,00E+00	4,52E-01	1,20E+00
Déchets radioactifs éliminés	kg/UF	6,98E-05	7,10E-06	0,00E+00	8,38E-07	7,78E-05
Composants destinés à la réutilisation	kg/UF	3,86E-05	3,47E-07	0,00E+00	0,00E+00	3,89E-05
Matériaux destinés au recyclage	kg/UF	3,69E-03	2,40E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,77E-02
Matériaux destinés à la récupération d'énergie	kg/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (électricité)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (vapeur)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Energie fournie à l'extérieure (gaz)	MJ/UF	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Tableau de résultats de l'analyse du cycle de vie affichés conformément au Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 <sup>3</sup>

<sup>3</sup> Décret n° 2013-1264 du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale de certains produits de construction destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment

## 7 INFORMATIONS ADDITIONNELLES SUR LE RELARGAGE DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L'AIR INTERIEUR, LE SOL ET L'EAU PENDANT LA PERIODE D'UTILISATION

		Résultats d'essais	Justification et/ou rapport d'essai
Émission dans l'air intérieur <sup>1 2</sup>	Emissions de COV et de formaldéhyde	<p>La classe d'émission la plus défavorable parmi les produits couverts est retenue pour cette FDES :</p>  <p><i>A noter que &gt;75% des produits couverts par cette FDES présentent la classe d'émission A+.</i></p>	Les essais répondent aux exigences de la série de normes ISO 16000 ou tout autre scénario relevant du Décret 2011-321.
	Comportement face à la croissance fongique et bactérienne	<i>Aucun essai disponible</i>	-
	Emissions radioactives naturelles des produits de construction	<i>Aucun essai disponible</i>	-
Émission dans le sol et l'eau <sup>1 2</sup>	Emissions de fibres et de particules	<i>Aucun essai disponible</i>	-
	Emissions dans l'eau	<i>Aucun essai disponible</i>	-
	Emissions dans le sol	<i>Aucun essai disponible</i>	-

1) Émissions dans l'air intérieur, le sol et l'eau selon les normes horizontales relatives aux mesures des émissions de substances dangereuses réglementées, provenant des produits de construction, au moyen de méthodes d'essai harmonisées conformes aux dispositions des Comités Techniques respectifs des Normes européennes de produits, lorsqu'elles sont disponibles.

Pour plus d'informations se référer à l'EeB Guide : <http://www.eebguide.eu/?p=1991>

2) En France le comité technique INIES Base (CTIB) donne des recommandations sur la déclaration des caractéristiques sanitaire et de confort - Guide de rédaction des résumés sanitaires et confort (CTIB N94, Juin 2018)

## 8 CONTRIBUTION DU PRODUIT A LA QUALITE DE VIE A L'INTERIEUR DES BATIMENTS

---

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment :**

Les produits ne revendiquent aucune performance de confort hygrothermique.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment :**

Les produits ne revendiquent aucune performance de confort acoustique.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment :**

Les peintures mates en phase aqueuse contribuent au confort visuel, cependant aucun essai n'a été réalisé.

Le degré de brillance répond quant à lui aux exigences de la norme NF P 74-201-1, soit inférieur à 10% sous un angle de 60°.

### **Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment :**


Les produits ne revendiquent aucune performance de confort olfactif.

## 9 LISTE DES REFERENCES COMMERCIALES COUVERTES PAR CETTE FDES

La liste des références couvertes a été mise à jour le 01-07-2021.

ENTREPRISE / MARQUE	NOM DE LA REFERENCE
	<p>CHANTOR MAT ACRYL EXTER</p>
	<p>AR MUR ET PLAFOND MONOCOUCHE MAT            AR PLAFOND FACILE MONOCOUCHE MAT            ARCHITECTE DÉCO MAT            DV BLANC MAT            DV PRO TECH MAT            TF ACRYLIQUE MAT BLANC            TF GB GLYCERO AE MAT BLANC            TITANIUM QUALITE PRO ALKYDE EMULSION MAT</p>
	<p>ALGO MAT            ALGO VELOURS</p>
	<p>MAT PROFOND            MAT VELOUTE INTERIEUR            NATURE MAT</p>
	<p>AMPLIA H2O MAT VELOUTE            AQUASTRAL MAT            AQUASTRAL MAT SILOX            AQUASTRAL PREMIUM MAT            AQUASTRAL PREMIUM VELOURS            AQUASTRAL RENOV ST            CRYLOREX MAT            CRYLOREX VELOURS            GLYVELOURS H2O            MATASTRAL H2O            NYLOREX MAT            POLYLAC MAT</p>
	<p>ID AQUA MAT            ID AQUA VELOURS</p>
	<p>BATIMAT            MAT MONO AM750            MAT SILOXANE AM770            MULTICOLORS MAT            PEINTURE DEPOLLUANTE MAT            PEINTURE RENOVATION            PEINTURE SUPPORTS ANCIENS</p>

	<p>COCON ECRANPRIM</p>
	<p>CORSIMUR HYDRO EDEL MAT PREMIUM EXCELLIA MAT EVOLUTION LES CHAUX EVOLUTION MATISSIME MATITUDE SIROCCO UNICRYL MAT UNICRYL SILOXANE EVOLUTION</p>
	<p>CAMIMAT MAT ACRYLIQUE</p>
	<p>PE DECO MAT CECIL PRO PE M15 - BLANC MAT ESSENTIEL CECIL PRO PE M35 - BLANC MAT CHANTIER CECIL PRO PE M55 - BLANC MAT EXPERT CECIL PRO PE MPA - BLANC MAT SPECIAL PARPAING CECIL PRO PE MPF - BLANC MAT FINITION PARFAITE PLAFOND CECIL PRO PE V35 - BLANC VELOURS CHANTIER CECIL PRO PE V55 - BLANC VELOURS EXPERT CECIL PRO PE VAD PEINTURE VELOURS DEPOLLUANTE CECIL PRO</p>
	<p>AIRMAX CRYL MAT AIRMAX CRYL VELOURS ALPACRYL MAT ALPACRYL VELOURS AQUATEX CIMES MAT CIMES VELOURS CIMNYL EKOLITH EKOPUR BIO MAT EKOPUR BIO VELOURS EKOTOP MAT MASK GRAFFITI MATMAX NEPER NEPER COAT NEPER COAT THERMO NEPER RUST NEXOCRYL MAT NEXOCRYL VELOURS WALLYS MAT WALLYS VELOURS</p>



A SWISS  COMPANY

AQUASCRATCH  
CLASSIDUR AQUACLASSIC MAT  
CLASSIDUR AQUASIL MAT  
CLASSIDUR HYDROFINISH  
CLASSIDUR RENOCCLASSIC MAT  
KAPTUR MAT



COMACRYL MAT P-100  
COMACRYL VELOURS P-100  
COMUS MAGNETIQUE  
EFFIBACT  
EFFIPUR MAT  
EFFIPUR VELOURS  
IZI'MAT R-300  
IZI'VELOURS R-300  
LOOMIE PEINTURE  
STYL'LAQUE MAT T-600



AIRLYS MAT  
AIRLYS VELOURS



ALTILAC VELOURS  
COROMAT  
COROSILOX  
COROVELOURS  
ENDURANCE MAT  
MAT EXPRESS  
MAT GTO  
VELOURS GTO



MURS & PLAFONDS MAT LESSIVABLE  
MURS ET PLAFONDS MAT  
MURS ET PLAFONDS VELOURS



ACRYLIQUE MAT ALPINA  
CAPACRYL AQUA PU MAT  
CAPAQUA MAT  
CAPAQUA PLAFOND  
CAPASAN ACTIVE MAT  
CAPASILAN  
CAPATOP  
EASYONE EVOLUTION MAT  
EASYONE EVOLUTION MAT AIRLESS  
INDEKO MAT  
INDEKO SENSITIV ® MAT  
MAT PREMIUM  
MURS ET PLAFONDS 0% CONSERVATEUR ALPINA  
MURS ET PLAFONDS SPéCIAL GRANDS TRAVAUX ALPINA  
MURS ET PLAFONDS SUPPORTS NEUFS OU Déjà PEINTS ALPINA  
NéOLINE MAT ECOLABEL  
NESPRI®SILAN  
NESPRI®TEXX MAT  
PLAFONDS NEUFS ALPINA

	PLAFONDS TâCHÉS ALPINA
	HOME MAT HOME VELOURS
	ULTRA SPRAY MAT ULTRA SPRAY VELOURS
	ACRYL'ECO MAT DECOPUB DURACRYL MAT DURATHERM DUROPLAST DX 94 HYDRO DX AIR CLEAN MAT DX ELECTRO HF BF DX G HYDRO GARNISSANT MAT DX SUN HORDO HYDRA MAT MASK TAG
	DURAQUA MATE BLANCO F2000 REVESTIMIENTO LISO BLANCO P100 PLASTICO MATE INTERIOR BLANCO
	ECOVIVA MAT'O+ SIGN NATURE MAT VB LAK PU MAT VB MAT HP O+ VB MAT O'XANE SR
	EVO-K HYDRO AM-335 EVO-K HYDRO M-330 EVO-K HYDRO PM-320
	EXPORT LACK MATT LACK MATT 2010 ORIGINAL WALL PAINT WALL MATT
	ALKYNÉO MAT ALTEA BLOCK ALTEA MAT GAUMAT HYDROMAT OMACRYL ONDICRYL MAT ONDICRYL MAT NV

	<p>SOMMUM MAT  SUPER G  SWIP  TROPHÉE 2 MAT</p>
	<p>GEHOTEX - 0182</p>
	<p>LEADEROMAT  REXOCRYL MAT</p>
	<p>GORIACCESS MAT  GORILAQ NV MAT  GORIMIX MAT  GORISTYLE MAT NON LUSTRANT  GORISTYLE NV MAT  GORISTYLE TOP MAT</p>
	<p>ASTÉRIO MAT  CALISTA  COVRYL MAT  COVRYL MAT SILOXANE  DULIMAT CONFORT  DULIMAT HYDROPLUS  ECO MAT ACRYLIQUE  GUITTAIR MAT  HORUS MAT  LUNEA MAT  MAT 78 HYDROPLUS  MAT 78 ULTRA  MONTYL  MONTYL NV  ODYSSEE 2 MAT  ODYSSEE MAT  OREA MAT  STYL' BETON  TESTEURS EVOCATIONS  TERRA MAT</p>
	<p>DOMICRYL  ELECTRO HF BF  GAMACRYL  GAMROC MUR MAT  INSULITH'O  INSUMAT  INSUTHERM  MAT 74100  MAT PERFECTION  REVACRYL MAT  REVAFLEX MAT  REVALKYD HYDRO MAT  REVA'LUMIÈRE  REVAMAT  SUPERDOMIMATE HYDRO</p>



LAGAE

ACRYFLAM M0  
ALTERNATIV TOPACRYL MAT  
COMPLEX MAT  
COMPLICE C1 MAT  
COMPLICE C3 MAT  
COMPLICE C4 MAT  
COMPLICE C5 MAT  
COMPLICE C7 MAT  
DERBYMAT  
LES TALENTUEUSES MAT  
LES TALENTUEUSES MAT POLAIRE  
LISBOMAT  
LUBERON MAT  
LURIBOIS O  
MAT INTENSE  
OBAMAT  
OBAMAT AIRLESS  
OBAPLACO  
OCEA MAT INTACT  
OCEA STUDIO  
OCEALAK MAT  
OCEALITH  
OCEAMAT  
OCEAMAT ST  
PEINTURAMA MAT  
PERLA MAT  
SIMIIL MAT ST  
SIMIL ACRYL MAT  
SIMILLAK MAT  
SIMILMAT  
SKIMAT  
STELLA MAT



LAUNAL

LAUNAL MAT TS USAGES  
MURS ET PLAFONDS PEINTURE ACRYLIQUE MONOCOUCHE  
MYKONOS



**lauragais**  
peintures

ECLAMAT SUPER  
EVEREST O MAT  
EVEREST O VELOURS  
LAUR EXPRESS MAT  
LAUR EXPRESS MAT BUDGET  
LAUR EXPRESS VELOURS  
LAUR' PUR  
LAUR PUR VELOURS  
LAURA SATIN VELOURS  
LAURAXILANE  
LAUREAT MAT  
LAUREAT MIX  
LAUREAT VELOURS  
LAURELAX MAT  
LAURELAX VELOURS  
LAURTHERM INTERIEUR  
MAT ACRYLIQUE  
MYKONOS MAT  
TEMPOXANE

	<p>VISACOLOR MAT  VISACOLOR MAT HD  VISACOLOR VELOURS  VISACOLOR VELOURS  VISACOLOR VELOURS HD</p>
	<p>BLANC XL ACRYL MAT  INDI ACRYL MAT</p>
	<p>ACRYLEVIS PLAFOND  ACRYLEVIS TX MAT  AMBIANCE LAK MAT  AMBIANCE MAT COLOR  AMBIANCE VELOURS COLOR  EXPONIA DECO MAT  LEVIS MAT ACRYL PLUS  LEVISMUR MAT  LEVISMUR VELOURS  OXYGENE MAT  OXYGENE VELOURS  PLANICRYL MAT  PLANICRYL SILOXANE  PLANICRYL VELOURS  LEVISCLEAN+ MAT</p>
	<p>ACARYAN  ACRYL 320 MAT  ACRYSTYL MAT  CALDEIRA AIR PURE  CALDEIRA BORY  COVACRYL MAT  COVATEX  EXELENZ MAT  MAUVINYL 120  MAUVINYL 220  MIKACRYL  MONOCRYL 2.1  ACRYL 320 MAT  ACRYSTYL MAT  COVACRYL MAT  CALDEIRA BORY  COVATEX  MAUVINYL 120  MAUVINYL 220  MIKACRYL  ACARYAN  CALDEIRA AIR PURE  MONOCRYL 2.1  EXELENZ MAT</p>
	<p>TOPFORMACLEAN MAT  TOPISOLMAT  TOPNET MAT  TOPRENOVMAT  TOPSILMAT</p>



ACRYL MAT 1G  
ACRYL MAT OCE AN  
ACRYL MAT SG  
ACRYL MAT VELOUTE  
ACRYL VELOURS FG  
ACRYL VELOURS OCE AN  
AQUA 50 MAT  
AQUA 50 VELOURS  
CLEAN'ODEUR MAT  
CLEAN'ODEUR VELOURS  
ECOTHERM  
FDC ACRYL MAT  
HYDROSTYLE MAT  
HYDROSTYLE VELOURS  
LABEL'ONIP MAT CLEAN'R  
LABEL'ONIP VELOURS CLEAN'R  
L'ESSENTIEL MAT  
L'ESSENTIEL VELOURS SOYEUX  
MATONIP HYDRO G  
MATRAK HYDRO  
MONOMAT OCEAN  
NEVETOP MAT  
NEVETOP VELOURS  
ONIPSTAR HG VELOURS  
OPACRYL MAT SILOXANE PLUS  
OPACRYL VELOURS SILOXANE PLUS  
PURMAT D'ONIP  
PURMAT SOYEUX D'ONIP  
PURVELOURS D'ONIP  
REFLEX CLEAN'R MAT  
RENOV'MAT  
ROBUST'ONIP



HEVACRYL MAT  
HEVALKYD M SOIE  
HEVALKYD R MAT  
HEVIVA MAT  
LASCOMAT HYDRO  
OSCACRYL  
OSCAMAT RLS HYDRO  
OSCANYL  
OSCAPRO SOIE  
CIDACRYL 2001 MAT  
DRAKKA SILK  
HECACRYL SOIE  
HEVACRYL MAT PLUS  
HEVALKYD R VELOURS  
HEVAQUA MAT  
HEVAQUA MAT SILOX  
LASCONYL PMR  
LASCOSOIE HYDRO  
MAT DS  
OSCAMAT SUPER HYDRO  
OSCAPRO ECO  
OSCAMAT HYDRO FR

	DRAKKA MAT DRAKKA SOIE
	ACRYL MAT ACRYL VELOURS LAQUE MATE
<b>Peintures ANDRÉ</b> PEINTURE RAVALEMENT REVÊTEMENTS SOLS & MURS	PERFECTLESS MAT PERFECTLESS VELOURS
	AQUASTRIA MAT BANDAX 7000 BANDAX PREMARQUAGE BANDAX STADIUM BATI XXL MAT ACRYL BATI XXL SUPERMAT BATI XXL VINYL AD MAT BIONYL MAT DECONATURE MAT DECOPUR MAT DECOSILANE EVASION NATURELLE PLAFOND TACHE MAT EXCELIOR MAT FOXTER TOUTES PIECES NATURELLE MONOCOUCHE MAT IKARNYL KATEX LATEXOR MULTIWAY OLEOMAT OLOXANE MAT PEINTURE INGREDIENTS ORIGINE NATURELLE MAT STRIAPARK A2 SUPERBLANC
	ENOA VELOURS AIRLESS EVIDENCE MAT EVIDENCE VELOURS HYDROMARCOMAT HYDROMARCOVELOURS MARCOXANE NEPTUNE MAT SUPERNYL EXTER SUPERNYL F2 NOIR
<b>PERROT</b>	LA LAQUE MAT LE MAT PLUS ULTRA

	<p>AQUALKYD MAT PREMIUM  ATLANTIS MAT  DEXACRIL K2  DEXACRIL MAT PREMIUM TUV  DEXACRYL MAT  DOX ACRYL MAT SUPER  OPALYS HYDRO MAT  OPALYS HYDRO MAT PREMIUM  TETRA H2O MAT PREMIUM  THALIS</p>
	<p>GARNI100 MAT  GARNI100 VELOURS  MURS ET PLAFONDS MAT VELOURS  MURS ET PLAFONDS VELOURS DEPOLLUANT  OP MURS ET PLAFONDS MAT SPECIAL CHANTIERS  PRO'G 2 EN 1  THEOXANE MAT  THERMO ISOLANTE INTÉRIEUR MAT</p>
	<p>ADDICT ACRYL MAT MONOCOUCHE  ADDICT PEINTURE MULTI-SUPPORTS MAT  BATIRECA ACRYL MAT +  BATIRECA RECAMUR MAT  BATIVINYL  DIPAMAT  DIPTX  IRMOLINE MAT  MURS ET PLAFONDS ACRYLIQUE MAT  MURS ET PLAFONDS MAT MONOCOUCHE  NYLTOP MAT  OPACIMAT  RECALINE MAT  RECALISS MAT  RECALISS OXANE MAT  RECANYL  RECATHANE MAT</p>
	<p>BLANC INTERIEUR MULTI-SUPPORTS MONOCOUCHE MAT ALKYDE  BLANC INTERIEUR MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE MAT  BLANC INTERIEUR MURS ET PLAFONDS OPACIFIANT MAT  MONOCOUCHE MURS BOISERIES RADIATEURS MAT ACRYLIQUE  PLAFONDS TOUTES PIECES MONOCOUCHE MAT</p>
	<p>CARAT MAT  DECOR' TIME MAT  ETHI'C MAT  ISOMAT' HYDRO  NL' MAT  ONEA MAT ACRYLIQUE  QUATRO  RENO' LUX MAT  RENO' MATEXANE  RENO' TEX MAT  RENO' TIME MAT  RENO' XYGENE MAT  VECTOR MAT ACRYLIQUE</p>

	<p>VECTOR MAT AIRLESS VECTOR MAT INTER EXTER</p>
	<p>MONORIP MAT ER SUPERFREITALO MAT ER</p>
	<p>ACRILSMALTE MATE AQUAREPEL CHARME EXTREME PLACOMAT ROBBIPLAST SMP ACQUA FOSCO STUCOMAT VINYLREP</p>
	<p>AQUALUC MAT AQUALUC MAT SILOXANE ILUC' LAK MAT ILUC' 3F MAT MAT ACRYLIQUE MAXI'LUC EVO 2 EN 1 MAT O FREE MAT RESIST' O MAT COLOR ST LUC 2010 ACRYL MAT</p>
	<p>B.TON CARENIA DECORMIX ELYOPUR LAQUE MAT ELYOPUR MAT EMULPAN EVOLUTEX 2 EN 1 MAT EVOLUTEX MAT HERMINA HERMINA PREMIUM MATCH ACRYL MAT INTÉRIEUR A+ NEOMAT ISOL NÉOMAT NON LUSTRANT PANTEX 900 PREMIUM PANTEX MAT PHYLOPUR MAT PRACTI MAT PRACTI MAT AERO PRACTI MECA MAT PRACTI MECA SOFT PREMIOR MAT PREMIOR MAT NV SAVANAH STUCCO</p>
	<p>ETNA HUILE CHAULEE AQUA KNAUF MAT ACRYL METAL 5 AQUALAC MAT METAL 5 COLOR O MAT METAL 5 COLOR OXANE METAL 5 COLORTEX MAT NEBRASKA ACRYL HUILE CHAULEE ST</p>

	<p>NEBRASKA ACRYL MAT  NEBRASKA ACRYL MAT INTER EXTER  NEBRASKA ACRYL MAT PLUS  NEBRASKA HYDRO MAT  NEBRASKA MAT GT  NEBRASKA MATOXANE MP  NEBRASKA MULTIMAT MS  NEBRASKA NATUR MAT  PPU ACRYLO MAT  PPU ACRYLOXANE MAT  PRAGMA INTER EXTER  PRAGMA MAT  PRAGMA PISTO  RENOVALO ST</p>
	<p>MONOXANE  SIGMA PERFECT  SIGMA RENOV AQUA  SIGMACLEAN MAT  SIGMACO MAT FUTURA  SIGMADIRECT MAT  SIGMALAK MAT  SIGMALYS EVO MAT  SIGMALYS LAQUE MAT  SIGMALYS MAT  SIGMALYS MAT FUTURA  SIGMAPUR MAT  SIGMASTYLE  SLALOM FUTURA</p>
	<p>ALPHA AVIGNON  ALPHA BL MAT UNO  ALPHA BL VELOURS  ALPHA CHALIX  ALPHA CLASSIC MAT  ALPHA CLASSIC VELOURS  ALPHA ISOLUX  ALPHA LUMIMAX MAT SF  ALPHA REZISTO MAT VELOUTE  ALPHA SANOPROTEX  ALPHANOVA VELOURS  ALPHATEX MAT REFERENCE  ALPHATEX VELOURS REFERENCE  ALPHAXYLAN SF  CHALIX DECOR FINITURA  PEINTURE MATE POUR MURS ET PLAFONDS  PEINTURE VELOURS POUR MURS ET PLAFONDS  RUBBOL BL MAGURA  RUBBOL BL VELOURS</p>
	<p>SODILINE MAT  SODILINE SOIE</p>



RESPIREA DEPOLLUANTE MAT



ACRYL GT  
ACRYL TA  
ACRYL TP 421  
ACRY SOL  
AQUATIXO  
AZUR MAT  
AZUR MAT PREMIUM  
AZUR MAT TP  
AZUR SIL D2  
CAPAZUR  
CAPAZUR PLUS NF  
CAPAZUR+  
CRYOLITE  
CRYOLITE GT  
ECO MAT  
ECO MAT PLUS  
ECO MAT PREMIUM  
ECOSOL  
EVERCLEAN  
GEOMAT  
HYDROLIS  
HYDROLIS 2 EN 1  
INTERBLANC  
LASURALO MAT  
MATOPAC  
MATOPAC +  
POLYXANE  
SIGNALAX O  
SILPEINT  
SILOXIA  
SILOXIA CHANTIER  
STERMACRYL  
SUBLIME ACRYL EXTER  
SUBLIME ACRYL MAT  
SUBLIME MAT  
SUBLIME MAT 2 EN 1  
SUBLIME MAT PLUS  
SUPERNYL  
TENOR MAT  
VINYL GT



STOCOLOR CLIMASAN  
STOCOLOR IN  
STOCOLOR OPTICRYL MAT  
STOCOLOR RAPID  
STOCOLOR SELECT MAT  
STOCOLOR SELECT PLUS  
STOCOLOR SIL IN  
STOCOLOR TITANIUM

	<p> <b>BLASCO MAT AQUA</b>  <b>COLOR IDEM MAT HD</b>  <b>COLOR IDEM VELOURS HD</b>  <b>MAT ACRYLIQUE PEINTUR'O KILO</b>  <b>MYKONOS MAT</b>  <b>MYKONOS VELOURS</b>  <b>TECHNI MIX</b>  <b>TECHNIMAT EVOLUTION</b>  <b>TECHNIVELOURS EVOLUTION</b>  <b>TEMPORIS</b>  <b>THELO MAT</b>  <b>THELOVELOURS</b>  <b>THEO EXPRESS MAT</b>  <b>THEO EXPRESS VELOURS</b>  <b>THEO PASS ACRYL MAT</b>  <b>THEO PASS ACRYL VELOURS</b>  <b>THEO PASS MAT ECO</b>  <b>THEO' PUR</b>  <b>THEO PUR VELOURS</b>  <b>THEO RELAX MAT</b>  <b>THEO RELAX VELOURS</b>  <b>THEOTHERM INTERIEUR</b>  <b>VELOURS AQUA IDEM</b> </p>
	<p> <b>MURS ET PLAFONDS MAT</b> </p>
	<p> <b>CHAMBRES &amp; SEJOURS</b>  <b>CHAMBRES &amp; SEJOURS MATE</b>  <b>CHAMBRES &amp; SEJOURS SATIN</b>  <b>EFFET SABLE</b>  <b>MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT</b>  <b>MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT MONOCOUCHE</b>  <b>MURS ET PLAFONDS ACRYL SATIN</b>  <b>MURS ET PLAFONDS MAT</b>  <b>PEINTURE ACRYLIQUE MAT VELOURS</b> </p>
	<p> <b>PREMIUM MURS ET PLAFONDS ACRYLIQUE MAT</b>  <b>TG ACRYL SATIN VELOURS</b>  <b>TG MURS &amp; PLAFONDS SATIN</b>  <b>TG MURS ET PLAFONDS ACRYL MAT</b>  <b>TG MURS ET PLAFONDS BILINGUE</b>  <b>TG MURS ET PLAFONDS MONOCOUCHE</b>  <b>TG PEINTURE ACRYLIQUE MATE</b>  <b>VINYL</b>  <b>VINYL BILINGUE</b> </p>
	<p> <b>BLANC INTERIEUR MAT</b>  <b>BLANC INTERIEUR MAT +</b>  <b>BLANC INTERIEUR PLAFONDS NEUFS OU SAINS</b>  <b>BLANC&amp;VOUS MAT SEJOUR &amp; CHAMBRE</b>  <b>BLANC&amp;VOUS PLAFOND</b>  <b>CAPTEO MAT</b> </p>

	<p>COLLECTION TOLLENS BY FLAMANT MAT VELOUTE          COULEUR PLURIELLE MAT VELOURS MULTISUPPORTS          CROSS          CRYLOMAT          DEEP MAT ULTRA          ELEMENTS MAT MURALE          EOLE          ESPRIT LIBRE MAT          FLAT HYDRO MAT          GEODE MAT          ICONE MAT          IDROTOP MAT          IDROTOP MAT PLUS TUV          IDROTOP MAT SILAN          IDROTOP MAT VELOUTE PLUS          MAXILINE MAT          ORIZON MAT          ORIZON MAT PREMIUM          PERSPECTIVES MURS ET PLAFOND MAT          PLAFOND MAT INTENSE          PLAFOND MAT INTENSE          PLAFOND UNIVERSEL          PREMIUM MAT          PRESTIGE PREMIUM MAT          SCENES D'INTERIEUR MAT VELOUTE MULTISUPPORTS          SPGT ACRYL MAT +          SPGT MAT A PLAFOND          STIC ACRYL MAT          STIC ACRYL MAT DUO ECOLABEL          STIC ACRYL MAT TYREX          STIC ACRYL MAT AIRLESS          STIC ACRYL SOIE          STIC TYREX MAT          TOL PRO HYDRO MAT          TOLL O SUPER TEX          TOLL-O-TEX          TOL-MAT ISOLE          TOL-MAT SILOXANE          XL ACRYL MAT          XL BLANC MAT          XL BLANC MAT SPECIAL AIRLESS MURS &amp; BOISERIES          STIC ACRYL MAT          STIC ACRYL MAT AIRLESS</p>
	<p>MAGNACRYL MAT          MAGNACRYL PRESTIGE MAT          MAGNACRYL PRESTIGE VELOURS          MAGNACRYL VELOURS          MAGNAXANE MAT          PERMACRYL PU MAT          POLY MAT          POLY VELOURS          ROLLACRYL LAK VELOURS          ROLLATEX MAT          ROLLATEX VELOURS</p>

	ROLLKYD MAT
	<p> <b>BLANC GARAGE &amp; SOUS.SOL MAT V33</b>  <b>BLANC INTERIEUR MAT V33</b>  <b>BLANC MULT.SUP.EASY-COVER MAT V33</b>  <b>BLANC PERFECTION MAT V33</b>  <b>BLANC PERFECTION VELOURS V33</b>  <b>BLANC PLAFOND PERFECTION MAT V33</b>  <b>BLANC RENOVATION MAT V33</b>  <b>BLANC RESIST EXTREME VELOURS V33</b>  <b>BLANC RESIST'EXTREME MAT V33</b>  <b>COLORISSIM MAT V33</b>  <b>DECOLAB PEINTURE MULTIMATERIAUX CUISINE MAT VELOUTE V33</b>  <b>HYPNOTIK MAT V33</b>  <b>MASK&amp;COLOR V33</b>  <b>MURS ET PLAFONDS RENOVATION MAT V33</b>  <b>PEINTURE BLANC ANTI-HUMIDITE MAT V33</b>  <b>PEINTURE PROFESSIONNELS ACRYLIQUE MAT V33</b>  <b>PLAFOND BLANC LUMINEUX MAT V33</b>  <b>PLAFOND PERFECTION MAT V33</b>  <b>RENOVATION PERFECTION CUISINE MAT V33</b>  <b>VELOURS DE PEINTURE V33</b> </p>
	<p> <b>DERMO MINIOCRYL</b>  <b>DERMO TVD PLAFOND</b>  <b>DERMOLATEX</b>  <b>DERMOLATEX</b>  <b>MAT ACRYL AIRLESS</b>  <b>VITOMAT +</b>  <b>VITOMUR</b>  <b>VITOVELOURS</b> </p>
	<p> <b>ADEQUA MAT</b>  <b>ADEQUA SIL MAT</b>  <b>ERMOCRYL MAT</b>  <b>ERMOCRYL MAT AIRLESS</b>  <b>ERMOCRYL SIL MAT</b>  <b>HYDRACRYL MAT</b>  <b>HYDRO 10 COV&lt;1G/L</b>  <b>INTER ACRYL MAT</b>  <b>INTER ALKYDL MAT</b>  <b>INTER LAQUE MAT</b>  <b>INTER PLAFOND</b>  <b>NIGATEX EVOLUTION</b>  <b>ONDIKYD MAT</b>  <b>ONDILAK COLLECTION MAT</b>  <b>ONDILAK PREMIUM MAT</b>  <b>ONDIMAT ULTRA</b>  <b>ONDIPUR MAT</b>  <b>PROALKYD MAT</b>  <b>ZOLPAN MAT EVOLUTION</b> </p>