








Ficha técnica

Descrição	VALUE-PRO Waterborne Basecoat é uma linha de cor bicamada à base de água fácil de utilizar.		
Produtos	Tintas: Diluentes:	VP100-xxxx VALUE-PRO Waterborne Basecoat VP830-2020 VALUE-PRO Diluente Normal VP830-2025 VALUE-PRO Diluente Lento	
Substratos	Primários VALUE-PRO Pintura existente em boas condições		
Preparação		P360 ou mais fino (seco)	 P800 (húmido)
Pré-limpeza	O Panel Wipe VP829-2390 deve utilizar-se sobre o substrato antes da aplicação de Value Pro-Waterborne Basecoat. (Rever TDS VP829-2390_V)		
Mistura		VALUE-PRO Waterborne Basecoat VP-xxxx VALUE-PRO Diluente VP830-2020, VP830-2025 Vida útil (com diluente):	Por volume: 1 parte 0,1 – 0,3 partes 3 meses
Aplicação		HVLP/Pistola:	Bocal de fluido 1,3 – 1,4 mm, Pressão – normal 1,8 – 2,0 bar (26 – 29 psi), Rever as recomendações do fabricante. Camada final para metais, 1,2 – 1,5 bar (18 – 22 psi).
Camadas		Uma camada de cobertura seguida de uma camada leve com redução da pressão para controlo de metais. (Cores sólidas não exigem a camada leve final) Limpar a pistola de aplicação com água depois de usar VALUE-PRO Waterborne Basecoat.	
Evaporação		10 - 15 minutos entre camadas a 20 °C (<50% de humidade) ou até ficar mate. O tempo de evaporação pode ser reduzido com a utilização de secadores a ar.	
Secagem		20 – 30 minutos a 20 °C (<50% de humidade) ou até ficar mate antes da aplicação de verniz	
Notas sobre o processo			
Processo de sombreado			
Não são necessários produtos adicionais para conseguir um efeito sombreado eficaz. Com a mesma mistura de tinta e diluente, prolongar a pintura na área exterior de aplicação reduzindo a pressão e com um movimento de arco.			
Verniz:			
Os vernizes VALUE-PRO UHS são recomendáveis para utilização sobre VALUE-PRO Waterborne Basecoat. Limpar o equipamento imediatamente após a utilização com VALUE-PRO MS diluente ou outro diluente adequado. Eliminar os resíduos de acordo com as normas aplicáveis.			
Informação sobre COV			
O valor limite na UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) pronto a utilizar é, no máximo, 420g/litro de COV. O conteúdo de COV deste produto pronto a utilizar é, no máximo, 420g/l. Consoante o modo de utilização, os compostos orgânicos voláteis deste produto pronto a utilizar podem ser inferiores ao especificado pela diretiva da UE.			

Estes produtos destinam-se exclusivamente a pintura profissional e não devem ser utilizados para outros fins que não os especificados.

As informações contidas nesta Ficha de Dados de Segurança baseiam-se nos conhecimentos científicos e técnicos atuais, sendo da responsabilidade do utilizador tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequação do produto ao fim a que se destina.

Para obter informações sobre Saúde e Segurança, consultar a ficha de dados de segurança dos materiais (MSDS).
Setembro de 2013

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel.: 01449 771775