

PPG SL60 Joint Sealant

DESCRIPCIÓN

Sellador de juntas de control de poliurea modificada, bicomponente, 100% sólidos, autonivelante y flexible

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 100% sólidos
- Curado y retorno al servicio rápidos
- Se mantiene flexible a temperaturas bajas
- Cura a temperaturas de entre -20 °F (-29 °C) y 130 °F (54 °C)
- Resistente al combustible para aviones
- Diseñado para un movimiento del 25 % del ancho de la junta instalada
- USOS TÍPICOS:
- Adecuado para juntas de control en interiores y exteriores y grietas en superficies horizontales de concreto
- No se recomienda para uso en sistemas de pisos no transpirables, flexibles o poliméricos
- No es adecuado para pendientes superiores al 15%

COLOR Y BRILLO

- Gris claro, gris cemento, gris Ryno, gris oscuro, gris señal, negro, rojo teja
- Semi-brillante

DATOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Datos para el producto mezclado	
Número de componentes	2
Volumen de sólidos	100%
VOC (suministrado)	Método 24 de EPA: 24: 0.0 lb/gal (0.0 g/l)
Seco al tacto	4,5 minutos
Tiempo de curado	30 minutos

PPG SL60 Joint Sealant

CONDICIONES Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS PARA EL SUSTRATO

- Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, secas, limpias, libres de aceite, grasa, suciedad, moho, compuestos de curado, pintura desprendida y materiales extraños.
- Las juntas deberán prepararse de modo que ambas paredes queden con el concreto expuesto, eliminando completamente la lechada de corte, los compuestos de curado, selladores anteriores, residuos u otros contaminantes
- La preparación de las juntas debe realizarse con una sierra equipada con aspirador, alcanzando la base del corte o una profundidad mínima de 5.1 cm en el caso de juntas de construcción que atraviesen la losa.
- Posteriormente, las juntas deberán pulirse para eliminar residuos y lechada superficial, utilizando una amoladora con disco de diamante o de carburo
- La limpieza puede efectuarse mediante dos pasadas (una a cada lado de la junta) o una sola pasada con una cuchilla ligeramente más ancha que la junta a limpiar.
- Cuando las juntas presenten pequeñas astillas o descascaramientos en los bordes, las zonas se pueden rectificar o rellenar junto con la propia junta, o bien reparar con el reparador de concreto PPG Quick Mender®
- No se permite el uso de cordones de respaldo (cola de rata) compresibles en juntas cortadas con sierra, salvo cuando la profundidad exceda las 2 pulgadas (5.1 cm). Las juntas cortadas con sierra deberán rellenarse completamente en toda su profundidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Relación de mezcla por volumen: 1:1 (Parte A a Parte B)

- Antes de utilizarlo, la temperatura de la parte A y la parte B debe ser de al menos 21 °C (70 °F)
- Productos suministrados en cubetas: mezcle bien los componentes de la parte B para redistribuir cualquier asentamiento que pueda haberse producido
- Productos suministrados en cartuchos: agite bien los cartuchos durante varios minutos para garantizar una distribución homogénea de los componentes base
- Consulte el procedimiento de trabajo para instrucciones de aplicación.

Aplicación

- Aplase la instalación el mayor tiempo posible después de la colocación de la losa. Para obtener una mejor adherencia, la losa debe curar al menos 28 días antes de aplicar el producto
- Productos suministrados en cubetas: aplique con una bomba de componentes plurales y una varilla mezcladora estática
- Productos suministrados en cartuchos: utilice pistolas para cartuchos

Procedimiento de limpieza

- Utilice herramientas y cubetas de plástico desechables siempre que sea posible. El material curado puede retirarse de las herramientas y recipientes de plástico
 - Las mezcladoras de acero u otras herramientas metálicas son más difíciles de limpiar. Puede ser necesario sumergirlas en un disolvente como MEK para ablandar y desprender el material curado
-

PPG SL60 Joint Sealant

DATOS ADICIONALES

Datos físicos del material curado	
Propiedad	Resultado
Resistencia a la tracción (ASTM D412/D638)	1,261 psi (8.7 MPa)
Elongación (ASTM D412/D638)	777%
Resistencia al desgarre (Die C, ASTM D624)	257 pli
Módulo al 100 % (ASTM D412/D638)	329 psi (2.3 MPa)
Módulo al 200 % (ASTM D412/D638)	455 psi (3.1 MPa)
Módulo al 300 % (ASTM D412/D638)	569 psi (3.9 MPa)
Dureza, Shore A (ASTM D2240)	65

Detalles adicionales de secado/curado			
Temperatura del sustrato	Libre de huella	Tráfico peatonal	Tiempo de gelado
70°F (21°C)	4.5 minutos	30 minutos	1 minuto

Certificaciones del producto

- Cumple con los requerimientos USDA para contacto incidental con alimentos
- Aprobado por la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (CFIA)

CONSIDERACIONES

- Producto para uso industrial o profesional, exclusivamente.
- Este producto es específicamente adecuado para su uso en los sustratos mencionados en este documento. Para la aplicación en cualquier otro sustrato, consulte a su distribuidor para obtener instrucciones específicas y poder garantizar el rendimiento del producto

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Consulte toda la información contenida en la etiqueta y hoja de seguridad (HDS) del producto antes de utilizarlo.

DISPONIBILIDAD A NIVEL MUNDIAL

PPG Protective & Marine Coatings siempre tiene el objetivo de suministrar el mismo producto en todo el mundo. Sin embargo, algunas veces son necesarias modificaciones mínimas al producto para cumplir las reglas/circunstancias locales o nacionales. Bajo estas circunstancias se usa una carta técnica del producto alterna.

PPG SL60 Joint Sealant

REFERENCIAS

- Information sheet | Explanation of product data sheets

GARANTÍA

PPG Protective and Marine Coatings garantiza (i) que es titular del producto; (ii) que la calidad del producto cumple las especificaciones de PPG en vigor en el momento de su producción, y (iii) que el producto se entrega libre de cualquier reclamación legítima de terceros por uso indebido de patentes estadounidenses asociadas al producto. ESTAS SON LAS ÚNICAS GARANTÍAS QUE PPG OFRECE. PPG DECLINA CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA CONTEMPLADA POR LA LEY O POR LAS PRÁCTICAS COMERCIALES, LO QUE INCLUYE DE FORMA NO EXHAUSTIVA CUALQUIER GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. Cualquier reclamación que se presente bajo esta garantía deberá ser presentada por el Comprador directamente a PPG, mediante comunicación escrita en un plazo máximo de cinco (5) días desde la detección del defecto, pero en ningún caso más allá de la fecha de caducidad del producto o, en todo caso, no más tarde de un año a contar desde la fecha de entrega del producto al Comprador (tendrá validez la opción que sea más temprana). El Comprador no podrá hacer uso de la garantía si no notifica la no conformidad a PPG del modo indicado.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

PPG Protective and Marine Coatings NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA (INCLUIDA NEGLIGENCIA DE CUALQUIER TIPO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DAÑOS) DE CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CASUAL O CONSECUENTE RELACIONADO, DERIVADO O RESULTANTE DE CUALQUIER USO QUE SE DÉ AL PRODUCTO. La información que contiene el presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y está basada en pruebas de laboratorio que PPG Protective and Marine Coatings considera fiables. PPG Protective and Marine Coatings podrá modificar la información contenida en el presente documento en cualquier momento como resultado de su experiencia práctica y el desarrollo continuo del producto. Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos de PPG Protective and Marine Coatings, ya se emitan en forma de documentación técnica, en respuesta a una consulta específica o de otra manera, se basan en datos que, según el conocimiento de PPG Protective and Marine Coatings, son fiables. El producto y la información relacionada están diseñados para usuarios con los conocimientos necesarios y la cualificación exigida por la industria. El usuario final es responsable de determinar la idoneidad del producto para su aplicación concreta. Se considera que el Comprador ha hecho las verificaciones oportunas por su cuenta y riesgo. PPG Protective and Marine Coatings no tiene control sobre la calidad o condición del sustrato, o sobre cualquier factor que afecte al uso y la aplicación del producto. Por consiguiente, PPG Protective and Marine Coatings no acepta ninguna responsabilidad originada por cualquier pérdida, lesión o daño resultante del uso del producto o de la presente información (salvo acuerdo por escrito en contrario). Si existen variaciones en el entorno de aplicación, cambios en los procedimientos de uso o extrapolación de datos, los resultados podrían ser insatisfactorios. Este documento prevalecerá sobre cualquier versión anterior. El Comprador deberá asegurarse de que esta información se mantiene vigente antes de utilizar el producto. La documentación actualizada referente a todos los productos de PPG Protective and Marine Coatings se encuentran en www.ppgpmc.com. La versión en inglés de este documento prevalecerá sobre cualquier traducción de la misma.

