

PPG SIGMACOVER® 809

简介

双组分高固含聚胺加成固化磷酸锌底面漆

主要性能

- 防腐涂层体系中的增加钝化高性能底漆中间漆
- 长期有效保护处于环境极端恶劣、防腐要求极高的钢结构
- 适用于国际标准ISO 12944-2 腐蚀环境分类等级的C5和CX(海上) 所定义的海岸和海上两个级别的腐蚀环境。
- 用于大气暴晒环境的只需进行低规格表面处理的低表面涂料
- 施工方便，适宜(无气)喷涂、辊涂和刷涂。

颜色与光泽

- 灰色、红棕色
- 平光。

备注:

- 环氧涂层如置于暴晒、受热或有化学品的污染境下通常都会出现不同程度的粉化和褪色现象。正常的粉化和色差应不会实质影响涂层的性能质量。浅色的涂层日久会趋向变深。由于出厂时未经精确调色，不同批次产品的涂层外观可能会出现略微的色差，实属正常现象。
- 在曝晒状态下使用环氧涂料时，应考虑添加耐UV面漆

基本数据 20°C (68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.7 千克/升 (14.2 磅/美制 加仑)。
体积固含量	80 ± 2%。
VOC (出厂值)	欧盟标准Directive 2010/75/EU, SED: 最大值 159.0 克/千克。 英国标准UK PG 6/23(92) 附录 3: 最大值 270.0 克/升 (约 2.3 磅/美制 加仑)。
推荐干膜厚度	75 - 250 微米 (3.0 - 10.0 密耳)。
理论涂布率	10.7 米 ² /升 用于 75 微米 (428 英尺 ² /美制 加仑 用于 3.0 密耳)。
指触干	2 小时
覆涂间隔	最短时间: 3 小时。 最长时间: 28 天。
完全固化时间	5 天
储藏有效期	基料: 至少 12 月，应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 24 月，应储存于干燥和阴凉环境。

备注:

PPG SIGMACOVER® 809

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

推荐底材状况与温度

- 在表面处理达标后应尽快涂装本产品，并满足规定的干膜厚度要求。

底材状况

- 钢板; 喷砂清理至国际标准 ISO Sa2级或 ISO-Sa2½级, 表面粗糙度满足 40 - 70微米 (1.6 - 2.8 密耳)
- 除了推荐磨料喷射清理以外, 还可以接受其它一些表面处理方式, 包括: 动力工具打磨国际标准 ISO 8501-1的St2级 (SSPC-SP2), St3 (SSPC-SP3), SSPC-SP15 或者高压水喷射清理达到SSPC-VIS 4标准的 WJ-2 L级 或 WJ-3 L级且表面干燥。

已涂有底漆或前期涂层的钢板表面

- 可兼容的前期涂层必须确保表面洁净干燥, 已除尽所有污染物。
- 在前期旧涂层表面进行覆涂施工前, 如有必要的话, 应先充分打磨拉毛处理。
- 若用做无机硅酸锌底漆的后续配套涂层, 则应先雾喷薄涂一道封闭漆, 然后才正式统涂施工。

基材温度和施工条件

- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏 3°C (华氏5°F) 以上。
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保环境的相对湿度不超过 85%。

使用说明

调配的体积混合比: 基料组份: 固化剂组份 = 5:1

- 涂装前最好应将各组份或混合后的漆料温度调控到 摄氏15°C (华氏59°F)以上, 不然则可能需要添加稀释剂, 以便将漆料粘度调整到适合施工的粘稠状态。
- 过多添加稀释剂可能会导致湿膜的抗流挂性能降低和硬干速度减慢, 甚至强度降低。
- 稀释剂应在两个组份混合后再添加。

混合后使用时间

2 小时于 摄氏20°C (华氏68°F)。

PPG SIGMACOVER® 809

有气喷涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

5 - 15%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

喷嘴孔径

1.5 - 2.2 mm (约 0.060 - 0.087 in)

喷嘴压力

0.3 - 0.6兆帕 (约3 - 6大气压; 44 - 87磅/平方英寸)

无气喷涂 (单组份喷涂泵)

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

5 - 10%

喷嘴孔径

约 0.43 - 0.48 毫米 (0.017 - 0.019 英寸)。

喷嘴压力

15.0 - 20.0 兆帕 (约 150 - 200 大气压; 2176 - 2901 磅/英寸²)。

刷涂/辊涂

推荐稀释剂

稀释剂 91-92。

稀释剂用量

0 - 5%

备注:

- 由于涂料的触变性能, 在进行刷涂施工时可能会在表面留下刷痕, 因此刷涂通常仅限用于局部小面积的修补和边角处的预涂装。
-

清洗溶剂

- THINNER 90-53
-

PPG SIGMACOVER® 809

补充参数

漆膜厚度和理论涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
75 µm (3.0 mils)	10.7 m ² /l (428 ft ² /US gal)
100 µm (4.0 mils)	8.0 m ² /l (321 ft ² /US gal)
150 µm (6.0 mils)	5.3 m ² /l (214 ft ² /US gal)
250 µm (10.0 mils)	3.2 m ² /l (128 ft ² /US gal)

干膜厚度为150微米（6.0密耳）涂层的覆涂时间						
覆涂用的后道涂层	涂装间隔时间	0°C (32°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
自身覆涂和各种双组份环氧漆	最短覆涂间隔时间	21 小时	7 小时	3 小时	2 小时	1.5 小时
	最长覆涂间隔时间	2 月份	1 月	28 天	21 天	14 天
覆涂聚氨酯面漆	最短覆涂间隔时间	30 小时	14 小时	10 小时	6 小时	4 小时
	最长覆涂间隔时间	1 月	21 天	14 天	7 天	4 天

备注:

- 为确保涂层附着力，表面必须干燥及没有任何污染物(油，油脂，粉化等等)

干膜厚度为150微米（6.0密耳）涂层的固化时间			
底材温度	指触（表干）	干硬	完全固化
0°C (32°F)	18 小时	24 小时	20 天
5°C (41°F)	12 小时	16 小时	14 天
10°C (50°F)	5 小时	8 小时	10 天
20°C (68°F)	3 小时	5 小时	5 天
30°C (86°F)	1 小时	4 小时	4 天
40°C (104°F)	45 分钟	3 小时	48 小时

备注:

- 在涂装施工和涂层固化期间必须保持充分和连续的通风。

PPG SIGMACOVER® 809

混合后使用时间 (在正常施工的粘度下)

混合后漆料温度	混合后使用时间
10°C (50°F)	3 小时
20°C (68°F)	2 小时
30°C (86°F)	1 小时
40°C (104°F)	40 分钟

安全防范

- 敬请参阅材料安全数据说明书和产品包装标识, 全面了解其告示的有关安全注意事项和防范措施
- 这是溶剂型涂料, 必须避免吸入喷雾和溶剂; 另外, 皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆

全球适用性

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective & Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则, 但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况, 敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

参考信息

- Information sheet | Explanation of product data sheets

质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期所执行的相关技术规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商业行为作出明示或暗示的保证; 包括不遵循限制条件的滥用情况。任何针对特殊诉求或用途的其它保证, 不属此列范围, 庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔, 购买者必须在发现质量问题起伍(5)天时间内, 同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日后壹(1)年之内, 以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题, 将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿!

责任限度

在各种情况下, 对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失, 庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任 (无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为)。本产品说明书上所涵盖的信息, 源自于我们确认为实验室的可靠试验, 但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入, 庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息进行修正。所有有关本使用产品的推荐或建议, 不论是技术文件, 还是对某项咨询的回复, 或其它方式, 我们都已做到竭尽所知, 数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的, 作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此, 确信购买者已照此履行了评估, 应可全权处理并承担相应的风险。现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多, 并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此, 对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏, 庞贝捷涂料PPG 都不会承担责任 (除非另有书面协议有所规定可以例外)。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据, 都有可能就会导致无法达到预期的涂装质量。本产品说明书将取代前期的旧版说明书, 购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings) 的官方网站: www.ppgpmc.com。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时, 应以英文版为准。

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

