

PPG SANISHIELD™ 3000

DESCRIPTION

Revêtement polyuréthane aromatique à deux composants pour différents substrats

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sans solvant
- Pouvoir garnissant élevé
- Propagation de la flamme ASTM E84 Classe A
- Excellente propriété anti-abrasion
- Fiche d'information disponible avec les données d'essai et de certification
- UTILISATIONS TYPIQUES:
 - Murs et plafonds dans les installations de traitement/stockage des aliments et des boissons

COULEUR ET LUSTRE

- Tan
- Semi-lustré

DONNÉES DE BASE À 20°C (68°F)

Données pour produits mélangés	
Nombre de composants	Deux
Masse volumique	1,2 kg/l (9,7 lb/US gal)
Solides par volume	100%
COV (fournis)	max. 16,8 g/l (approx. 0,1 lb/gal) (white)
Épaisseur de feuille recommandée	20,0 - 60,0 mils (500 - 1500 µm) par couche
Taux d'étalement théorique	81 ft ² /US gal pour 20,0 mils (2,0 m ² /l for 500 µm) 27 ft ² /US gal pour 60,0 mils (0,7 m ² /l for 1500 µm)
Sec au touché	35 secondes
Curing time	18 heures
Stabilité au stockage	Résine: au moins 6 mois entreposé dans un endroit sec et frais Durcisseur: au moins 6 mois entreposé dans un endroit sec et frais

Note:

- Le temps de durcissement reflète le prêt pour le temps de service
- Référez-vous au guide d'application pour plus d'informations

CONDITIONS ET TEMPÉRATURES DU SUBSTRAT RECOMMANDÉES

- Couche précédente compatible doit être sèche et exempte de toute contamination
- Le béton doit être sain, sec, exempt de laitance et de contamination
- Acier : Sablage au jet selon la norme SSPC-SP10 ou ISO-SA2½, profil de surface de 50 - 125µm (2.0 - 5.0 mils)



PPG SANISHIELD™ 3000

Températures du substrat et conditions d'application

- Ambient temperature during application should be between 2°C (35°F) and 49°C (120°F)
- Humidité relative durant l'application et séchage devrait ne pas excéder 70%
- [Select correct formula] [Select correct formula] [Select correct formula] [Select correct formula] 0 secondes [Select correct formula]

MODE D'EMPLOI

- Application avec une machine airless à chaud à deux composants
- Pour les conseils d'application : voir mode d'emploi

Rapport de mélange en volume: base pour durcisseur 50:50 (1: 1)

Application sans air plural

- Le matériau nécessite une installation de pulvérisation chauffée à plusieurs composants avec pistolet pour polyurée

Diluant recommandé

Ne pas ajouter de diluant

Nettoyant diluant

MEK

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Qualifications du produit

- Conforme aux exigences USDA pour contact indirect avec les aliments

AVIS

- PPG Protective & Marine Coatings n'est pas responsable d'une présence éventuelle d'odeur, de goût ou de contamination communiqués à l'eau potable et provenant de la peinture ou de ses constituants.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Bien qu'il s'agisse d'une peinture sans solvant, éviter l'inhalation des vapeurs liées à la pulvérisation et tout contact entre la peinture humide et les yeux et la peau
 - Lire toutes les informations sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation
-

PPG SANISHIELD™ 3000

RÉFÉRENCES

- EXPLICATION DES FICHES TECHNIQUES FICHE D'INFORMATION 1411
- GUIDE D'APPLICATION PPG SANISHIELD 3000 & 5000 LITTÉRATURE P723

DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECouvreMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.

Code du produit	Description
SANI3000-1/55	SANISHIELD 3000 PARTIE B (RÉSINE) TAN 50 GALS
SANI3000-B/55	SANISHIELD 3000 PARTIE A (ISO) 50 GALS