

Enduit Airless fin

Intérieur



DÉFINITION

- Enduit de finition à pulvériser à l'aide d'une machine airless

DESTINATION

- Tous supports intérieurs, bruts ou peints, neufs ou rénovés révisés
- Plaques de plâtre, plâtre, carreaux de plâtre

PROPRIÉTÉ

- Airless à partir de 3 L/min
- Blanc opacifiant
- Tenue en épaisseur 1 mm

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 8°C, supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70 %
- Ne pas appliquer sur fonds bloqués, sur des fonds humides, sur des fonds surchauffés

PRÉPARATION DES FONDS :

- Les supports seront préparés conformément aux DTU 59.1, 59.4
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs

APPLICATION :

- Appliquer à l'aide d'une machine Airless (débit mini de 3 L/min)
- Pulvériser le produit à une distance d'environ 70 cm du support en une passe croisée régulière et uniforme
- Buse conseillée : 421 ou 521

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

A l'eau

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Nous recommandons lors d'une application des EPI appropriés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION ET ASPECT :

Enduit intérieur en pâte à base de charges très fines, de carbonates de calcium et de résines

EPAISSEUR D'APPLICATION :

Jusqu'à 1 mm

CONSOMMATION :

De 800 à 1 200 g/m²

DURÉE D'UTILISATION :

Sans prise

MISE EN PEINTURE :

Après séchage complet

CONSERVATION ET STOCKAGE :

12 mois, à l'abri du gel, de la chaleur et de la lumière, dans son emballage d'origine fermé.

CLASSIFICATION :

- AFNOR : NF T 36.005 / Famille III - Classe 2
- Conforme à la norme EN 16-566 (G₃S₁V₀W₀A₀C₀R₀)

CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Gencod	Référence
Seau de 20 kg	3479271068588	PROGOLD 082