

COVRYL+ MAT SILOXANÉ

Peinture de finition en dispersion aqueuse, additivée en siloxane,
monocouche d'aspect mat poché arrondi

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



DESTINATION	Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Murs et plafonds. Travaux neufs ou d'entretien. Travaux soignés.
QUALITÉS DOMINANTES	• Grande matité • Véritable monocouche • Grande blancheur durable dans le temps • Minimise les risques de reprise sur grandes surfaces sous lumière rasante • Esthétique conforme aux tendances actuelles • Formulation à faible émission de carbone • Répond aux exigences des chantiers HQE™, LEED®, BREEAM® grâce à la certification M1
TEINTES	Blanc
DEGRÉ DE BRILLANCE	< 2 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché Arrondi
RENDEMENT	Monocouche : 6 à 8 m²/l Bicouche : 8 à 12 m²/l
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,40 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	36 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	53 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	• Hors poussière : 30 min • Sec au toucher : 3 h • Recouvrable : 6 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide 14 mm (monocouche), rouleau polyamide texturé 12 mm (bicouche), pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

COVRYL+ MAT SILOXANÉ

Peinture de finition en dispersion aqueuse, additivée en siloxane,
monocouche d'aspect mat poché arrondi



Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Nota :Pour obtenir la meilleure opacité possible en monocouche, nous déconseillons l'usage du rouleau antigoutte polyamide.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	- Brossage - Égrenage - Époussetage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit	1 à 2 couches de COVRYL+ MAT SILOXANE
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné		1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou ODYSSEE PRIM ou DULIPRIM ou DULIPRIM HYDRO+	
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage	1 couche de COVRYL+ MAT SILOXANE	1 couche de COVRYL+ MAT SILOXANE
Anciennes peintures peu adhérentes	- Graffage - Lessivage/Rinçage - Rinçage	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit - Ponçage éventuel	1 à 2 couches de COVRYL+ MAT SILOXANE

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 7a2

- Données environnementales :
- Taux de recyclés : 16%
 - Empreinte carbone (delon unité fonctionnelle) : 0,291 kg CO2eq/m²/couche sur 10 ans.
 - Empreinte carbone (calcul RE 2020) : 1,452 kg eq/m²/couche sur 50 ans.
 - Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.guiffet.com
 - Déclaration environnementale : www.declarationenvironnementale.gouv.fr

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 2 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com