



CHROMATIC®



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches et humides.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture d'impression et de finition, applicable en direct sur les supports intérieurs : plâtre, plaque de plâtre, bois, PVC
- Très grande facilité d'application
- Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application
- Rapidité de séchage permettant l'application de 2 couches dans la journée, mais également applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Bonne opacité
- Bonne blancheur
- Excellent rendement
- Marque NF Environnement
- Lessivable

TEINTES

Blanc et toutes teintes du Nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

5 % sous 60°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché arrondi
RENDEMENT	9 à 11m ² /L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,44 (± 0,03) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	37 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	58 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 1 h environ • Sec : 2 h environ • Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé" En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13300 : classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou polyester tissé de 13 mm, pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit à séché)

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtres et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage Graffage Brossage 		<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d' ODYSSEE 2 VELOURS
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage Brossage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou 1 couche de DULIPRIM HYDRO+ 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Époussetage Dégraissage si nécessaire 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Graffage Lessivage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit ou 1 couche de ODYSSEE PRIM HYDRO+ 	

Observations

NOTA

NORMALISATION

Famille I, classe 7b2/4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/L COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.