

SIGMADUR™ 520

SIGMADUR HB FINISH

제품 개요

2 액형, 후도막형 반 광택 지방족 아크릴릭 폴리 우레탄 마감

주요 특성

- 롤러 및 에어리스 스프레이 작업이 용이합니다.
- 재도장 제한이 없습니다.
- 옥외용으로 조건에서 우수한 내성을 지닙니다.
- 색상 및 광택 유지력이 뛰어납니다. (알루미늄 색상은 회색으로 변합니다.)
- 초킹 및 황변이 없습니다.
- -5°C이하까지 경화됨
- 단단하며 내마모성이 우수합니다.
- 미네랄, 식물성오일류, 파라핀, 지방족 석유화학계 제품 및 마일드한 화학제품의 노출에 내성이 있습니다.
- 장기 폭로된 후에도 재도장 가능합니다.

색상 및 광택

- 밝은, 어두운 알루미늄을 포함한 전체 색상 범위
- 반광

기본 정보

혼합도료의 데이터	
구성	2액형
비중	화이트: 1.4 kg/l (11.7 lb/US gal) 알루미늄: 1.1 kg/l (9.2 lb/US gal)
부피 고형분	화이트: 58 ± 2% 알루미늄: 51 ± 2%
VOC (Supplied)	Directive 1999/13/EC, SED: max. 287 g/kg (white) Directive 1999/13/EC, SED: max. 377 g/kg (aluminum) max. 383.0 g/l (approx. 3.2 lb/gal) (white) max. 405.0 g/l (approx. 3.4 lb/gal) (aluminum)
추천 건조 도막 두께	50 - 75 µm (2.0 - 3.0 mils) depending on system
이론도포율	화이트: 11.6 m²/l for 50 µm (465 ft²/US gal for 2.0 mils) 알루미늄: 9.6 m²/l for 50 µm (385 ft²/US gal for 2.0 mils)
지속건조	1 시간
재도장간격	최소: 6 시간 최대: 제한없음
완전 경화	4 일
저장 기간	주제: 최소 36 개월 경화제: 최소 24 개월

Notes:

- 보충자료 참조 - 도포율 및 도막두께
- 보충자료 참조 - 재도장간격
- 보충자료 참조 - 경화시간



SIGMADUR™ 520

SIGMADUR HB FINISH

추천되는 표면 처리 및 온도

소지조건

- 선행 도장된 도료 (에폭시 또는 우레탄)는 반드시 건조하고 기타 오염물이 없어야 합니다.
- 필요시, 표면에 충분한 거칠기를 주어야 합니다.

소지온도 및 도장조건

- 도장 및 경화중 소지온도는 -5°C (23°F) 까지 내려갈 수 있습니다. 단지 소지는 얼음이 없고 건조해야 합니다.
- 도장 및 경화중 소지온도는 이슬점보다 최소 3°C (5°F)이상 이어야 합니다.
- 도장 및 경화중 상대습도는 85%를 초과해서는 안됩니다.
- 응축과 빗물에 때 이르게 노출시 색상 및 광택의 변화가 생길 수 있습니다.

사용 방법 설명

혼합비; 주제:경화제=88:12 (부피비)

- 혼합된 도료의 온도는 10°C (50°F) 이상이어야 합니다.
- 희석제를 과량으로 사용시 새김성이 저하될 수 있습니다.
- 신나는 반드시 도료를 혼합한 후 추가 되어야 합니다.
- 알루미늄 버전은 표준보다 광택이 낮을 수 있고 도장 방법에 따라 색상이 달라질 수 있습니다.

혼합 후 대기시간

없음

가사 시간

5 시간 : 20°C (68°F) 기준

비 고: 보충자료 참조 - 가사시간

에어 스프레이

추천 신너

신너 21-06

희석제 부피

5 - 10%, 도막두께 및 도장조건에 따라 달라질 수 있습니다.

노즐 구경

1.0 - 1.5 mm (약 0.040 - 0.060 in)

노즐 압력

0.3 - 0.4 MPa (약 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)



SIGMADUR™ 520

SIGMADUR HB FINISH

에어리스 스프레이

추천 신너
신너 21-06

희석제 부피
0 - 5%, 도막두께 및 도장조건에 따라 달라질 수 있습니다.

노즐 구경
Approx. 0.46 mm (0.018 in)

노즐 압력
15.0 MPa (approx. 150 bar; 2176 p.s.i.)

붓/롤러

추천 신너
신너 21-06

희석제 부피
0 - 5%

세척 용제
신너 90-53

보충자료

도포율 및 도막두께 - 흰색	
DFT	이른도포율
50 µm (2.0 mils)	11.6 m ² /l (465 ft ² /US gal)
75 µm (3.0 mils)	7.7 m ² /l (310 ft ² /US gal)

도포율 및 도장두께 - 알루미늄	
DFT	이른도포율
50 µm (2.0 mils)	9.6 m ² /l (385 ft ² /US gal)
75 µm (3.0 mils)	6.4 m ² /l (257 ft ² /US gal)

SIGMADUR™ 520

SIGMADUR HB FINISH

건조도막두께 75µm (3.0 mils)까지의 재도장간격							
재도장간격	간격	-5°C (23°F)	0°C (32°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
자체	최소	24 시간	16 시간	8 시간	6 시간	5 시간	3 시간
	최대	제한없음	제한없음	제한없음	제한없음	제한없음	제한없음

비 고: 표면은 반드시 건조 되고 오염 물질이 제거 되어야 합니다.

최대 건조막 75 µm (3.0 mils) 기준 경화		
소지온도	경화건조	완전경화
-5°C (23°F)	24 시간	15 일
0°C (32°F)	16 시간	11 일
10°C (50°F)	8 시간	6 일
20°C (68°F)	6 시간	4 일
30°C (86°F)	5 시간	3 일
40°C (104°F)	3 시간	48 시간

Notes:

- 도장 및 경화중 충분한 환기를 유지해야 합니다. (시트 1433, 1434를 참조해 주십시오)
- 완전경화되지 않은 상태에서 비에 노출될 시는 색상 및 광택이 변할 수 있습니다.

가사시간	
혼합도료 온도	가사 시간
10°C (50°F)	7 시간
20°C (68°F)	5 시간
30°C (86°F)	3 시간
40°C (104°F)	2 시간

안전상 주의 사항

- 도료와 추천 신나는 안전 관련 데이터 시트 1430, 1431 과 관련 MSDS를 참조 바랍니다.
- 본 도료는 용제를 사용하므로 스프레이 미립자나 증기등을 흡입하지 말아야 하며, 피부나 눈에 묻지 않도록 해야 합니다.
- 유해한 폴리소시아네이트 경화제를 포함하고 있습니다.
- 항시 에어로졸 스프레이 미스트의 흡입을 피하도록 합니다.

공급 가능

전세계적으로 동일한 제품을 공급하는 것이 PPG PMC 변하지 않는 목표입니다. 하지만, 때때로 현지별/국가별 규정이나 상황에 맞추어 제품을 약간 수정할 필요가 있기에 그러한 상황에서는 대체할 다른 제품 데이터 시트를 사용하도록 합니다.



SIGMADUR™ 520

SIGMADUR HB FINISH

참조

• 단위환산 테이블	INFORMATION SHEET	1410
• 제품 데이터 시트에 대한 설명	INFORMATION SHEET	1411
• 안전 지시	INFORMATION SHEET	1430
• 제한된 공간에서의 안전과 건강 보호 폭발 위험, 독성 위험	INFORMATION SHEET	1431
• 제한된 공간에서의 안전 작업	INFORMATION SHEET	1433
• 실제적인 환기 방법 지침	INFORMATION SHEET	1434
• 상대 습도 - 소지 온도 - 대기중 온도	INFORMATION SHEET	1650

보증

PPG는 (i) 제품에 대한 PPG의 소유권, (ii) 제품의 품질이 해당 제품에 대해 제조 시점에 적용되는 PPG의 규격에 일치하다는 점, 그리고 (iii) 제품이 등 제품에 적용되는 미국 특허를 침해하는 것에 대한 제3자의 정당한 배상 청구가 없는 상태로 납품되었다는 점을 보증한다. 이 보증은 PPG가 하는 유일한 보증이며, PPG는 법률에 따른 것인 법에 따라 발생하는 것인 간에 거래를 진행하면서 또는 상 관행상 하게 되는 기타 모든 명시적이거나 암묵적인 보증은 인정하지 않는다. 그러한 보증에는 특정 목적이나 용도의 적합성에 대한 기타 모든 보증이 포함된다. 이 보증에 따른 모든 배상 청구는 구매자가 배상 청구 대상인 결함을 발견한 때로부터 오(5)일 이내에 구매자가 PPG에게 서면으로 해야 하며, 어떤 경우에도 제품의 해당 재고 수령 만료 또는 제품을 구매자에게 납품한 날로부터 일(1)년 중 먼저 해당되는 날짜 이후에는 할 수 없다. 구매자가 이 계약에서 요구하는 불일치에 대해 PPG에 통지하지 않으면 구매자는 이 보증에 따라 보상을 받을 수 없다.

책임 범위

PPG는 어떤 경우에도 제품을 사용하는 것과 어떤 식으로든 관련이 있거나 그런 사용으로 인해 발생하거나 그런 사용의 결과인 모든 간접적이거나 특별하거나 우발적이거나 결과적인 피해에 대해 (임의의 유형의 태만, 엄격한 채무 또는 불법행위에 근거한) 배상 이론에 따른 책임이 없다. 이 문서의 내용은 지침이 되도록 마련된 것이며 PPG가 신뢰할 수 있다고 생각하는 실험실 시험에 근거한 것이다. PPG는 실제 사용 경험과 지속적인 제품 개발에 따라 언제든지 이 문서에 포함된 정보를 수정할 수 있다. PPG 제품 사용과 관련된 모든 권고나 제한은 기술 문서에 포함된 것이든 특정한 질의에 대한 응답에 포함된 것이든 간에 PPG가 알고 있는 범위 내에서 신뢰할 수 있는 데이터에 근거한 것이다. 제품 및 관련 정보는 업계에서 필수 지식과 실무 기능을 갖춘 사용자를 위해 마련된 것이며, 제품이 자신의 특정한 용도에 적합한지 판단하는 것은 최종 사용자의 책임이다. 구매자가 전적인 재량권을 가지고 스스로 위험을 부담하여 그런 판단을 했다고 간주해야 한다. PPG는 기질의 품질이나 상태에 대한 통제권이 전혀 없으며, 제품 사용과 적용에 영향을 주는 많은 요인에 대해서도 통제권이 없다. 따라서 PPG는 그런 사용 또는 이 정보의 내용으로 인해 발생하는 손실, 부상 또는 피해로 인한 어떠한 채무도 인정하지 않는다(단, 그와 다르게 명시하는 서면 합의가 있는 경우는 예외이다). 사용 환경의 편차, 사용 절차 변경 또는 데이터에 근거한 추론으로 인해 만족스럽지 않은 결과가 발생할 수 있다. 이 문서는 이전의 모든 문서를 대신하는 것이며 제품을 사용하기 전에 이 정보가 최신 정보인지 확인하는 것은 구매자의 책임이다. 모든 PPG Protective & Marine Coatings 제품에 대한 최신 문서는 www.ppgmc.com에서 볼 수 있다. 본 문서의 영어 버전은 동 문서의 다른 모든 번역본에 우선하여 적용된다.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

