

Dernière mise à jour : 19/08/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD ULTRA MAT



Définition	Destination	Propriétés
■ Vitrificateur à base de résines polyuréthanes en phase aqueuse. ■ Mono composant pour passage intense (domestique). ■ Bi-composant pour passage très intense : ajout de durcisseur.	■ Interieur. ■ Neuf/entretien. ■ Protection des parquets bois soigneusement préparés.	■ Microporeuse, laisse respirer le bois. ■ Très bonne résistance aux intempéries. ■ Monoproduit : système impression et finition haute performance. ■ Fort pouvoir garnissant et opacifiant.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) : ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j : 140 g/L). ■ Ce produit contient au maximum 140 g/L COV. ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de diluants éventuels préconisés.
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Certificat M1 : Classification à hautes exigences concernant les émissions des matériaux de construction utilisés pour les résidences domestiques ou les espaces professionnels ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.enviroennementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot Fluide, légèrement laiteux. Si le produit est utilisé en bicomposant : base et durcisseur à mélanger et préparer soigneusement avant l'application	Masse volumique (Incolore : kg/dm³) ■ Base : 1,034 ■ Durcisseur : 1,083	Conditionnement 1 L (mono-composant uniquement) - 4,5 L (mono ou bi-composant)
Aspect du feuil sec Fluide légèrement laiteux.	Extrait Sec 29 ± 2 % (norme EUR PL 005). 30 ± 2 % (théorique).	Conservation 12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
Brillant spéculaire ■ 10% ± 5 % sous 85° d'angle.	Temps de recouvrement 4 à 8 heures (à 23 °C - 50 % HR).	Point éclair Non applicable
Teintes Incolore	Rendement ■ 8 à 10 m²/L environ par couche, variable selon l'essence du bois.	Temps de vie du mélange 1h30 (à 20 °C)



Dernière mise à jour : 19/08/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

SOLWOOD ULTRA MAT

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Parquets neufs ou poncés à nu	1. Ponçage au grain 80 2. Ponçage au grain 100 3. Ponçage au grain 120 4. Aspiration* 5. Balayage 6. Nettoyage	1 couche de SOLWOOD FONDUR AQUA puis ponçage au grain 180**	1 couche de SOLWOOD ULTRA MAT puis ponçage au grain 150** puis 1 couche de SOLWOOD ULTRA MAT

* Aspirer après chaque ponçage. La qualité du ponçage est une condition essentielle à l'homogénéité et l'aspect fini du système de vitrification.

** L'utilisation en 1re couche d'un fondur permet de boucher les pores du bois et d'homogénéiser le support afin d'avoir une meilleure imprégnation du système et un aspect fini plus homogène. Le fondur permettra également de bloquer les éventuelles remontées de tanin.

- Conditions d'application conformes à la norme NF P 63-201-1, 202-1, 203-1-1, 204-1 (DTU 51-1, 51-2, 51-3, 51-11).
- Ne pas appliquer en cas de remontées de tanin, de résines, de fendillement et déformations du bois, de défauts d'assemblage, de dégradation ou d'humidité.
- Ne jamais appliquer directement sur anciens fonds.
- Le séchage varie en fonction de la nature du bois et de l'humidité relative.
- Un ponçage soigneux est nécessaire avant l'application de la finition et entre chaque couche.
- Appliquer dans le sens des fibres du bois et dans le sens de la lumière.
- Température ambiante : entre 12 et 25 °C.
- Hygrométrie inférieure à 65 %.
- Se référer au document particulier du marché.



SOLWOOD ULTRA MAT

Application

Matériel d'application	Dilution	Nettoyage du matériel
Brosse, rouleau microfibres 10mm, spalter soie, spalter à poils mixtes.	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.	À l'eau ou au White-Spirit si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification	Informations consommateurs
■ BASE : NF T 36-005 Famille I - Classe 6a / DURCISSEUR : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2	■ Bois aplani et mis à nu par ponçage, dépoussiéré, dénué de toute trace d'ancien fond type vitrificateurs, huiles ou cires, sans trace de détergent. ■ Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des fonds et préparations.
Hygiène et sécurité	
■ Néant.	

Dernière mise à jour : 19/08/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.