

STEELGUARD™ 119 W

DESCRIÇÃO

Revestimento intumescente base água monocomponente para proteção ao fogo de aço estrutural

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Proporciona proteção de até 180 minutos para fogo celulósico
- Livre de retardantes de chama halogenados e boratos
- Aplicação On-site
- Até 700 µm (28,0 mils) secas em uma demão
- Adequado para ambientes internos C1, C2 e C3 (ISO 12944); para ambientes internos (C1) secos não há necessidade de topcoat

COR E BRILHO

- Branco
- Fosco

DADOS BÁSICOS A 20°C (68°F)

Dados do produto	
Número de Componentes	Um
Densidade	1,47 kg/l (12,27 lb/US gal)
Sólidos por Volume	68 ± 2%
VOC (Como fornecido)	ASTM D 6886: menor que 50 g/L
Espessura de película seca recomendada	200 - 700 µm (8,0 - 28,0 mils) por camada
Rendimento teórico	0,97 m ² /l for 700 µm (40 ft ² /US gal for 28,0 mils)
Secagem ao toque	2 horas
Intervalo de repintura	Mínimo: 16 horas Máximo: Ilimitado
Validade	Mínimo de 12 meses quando estocado em ambiente fresco e seco

Notas:

- Ver DADOS ADICIONAIS - Rendimento e espessura do filme
- Ver DADOS ADICIONAIS - Intervalos de repintura
- Ver DADOS ADICIONAIS - Tempo de Cura
- Os materiais devem ser armazenados em locais secos, ao abrigo da luz solar e em temperatura entre 10°C e 30°C. A vida útil do produto pode ser reduzida se este for armazenado a temperaturas muito baixas, este material não pode ser congelado.

CONDIÇÕES E TEMPERATURA RECOMENDADAS PARA O SUBSTRATO

- Primer pré aprovado, seco e livre de qualquer contaminação



STEELGUARD™ 119 W

Temperatura do substrato e condições de aplicação

- Temperatura do substrato durante a aplicação e cura deve estar entre 10°C (50°F) e 40°C (104°F)
- Temperatura do substrato durante a aplicação deve estar pelo menos 3°C (5°F) acima do ponto de orvalho
- Temperatura ambiente na aplicação e cura deve estar entre 10°C (50°F) e 40°C (104°F)
- Umidade relativa do ar durante a aplicação não pode exceder 80%

Nota: A aplicação de uma espessura excessiva estenderá os tempos de secagem e cura. Cuidado deve ser tomado em áreas como na interface de flange e rede, pois a formação do filme com espessura em excesso pode formar pequenas fissuras. Essas fissuras não afetam a performance do material na proteção contra o fogo.

INSTRUÇÕES PARA USO

- Agitar bem o produto até estar homogêneo e livre de grumos
- Adição de muita água resulta na redução da resistência ao escorrimento e deixa a cura mais lenta
- Devem ser protegidos contra congelamento em todos os momentos durante o armazenamento e / ou transporte

AIRLESS SPRAY

Diluyente recomendado

Água tratada (normalmente diluição não é necessária)

Volume de diluyente

0 - 5%

Ângulo do bico

20° - 50°, dependendo do formato das peças de aço.

Orifício do bico

Aprox. 0,43 - 0,53 mm (0,017 - 0,021 in)

Pressão do bico

20,0 MPa (aprox. 200 bar; 2901 p.s.i.)

Notas:

- Todos os filtros, incluindo do equipamento e pistolas devem ser removidos
- Filtro externo de absorção de fluidos é recomendado

TRINCHA/ROLO

- Para pequenas áreas apenas (reparos)

Diluyente recomendado

Não se deve adicionar diluyente

SOLVENTE DE LIMPEZA

Água tratada

STEELGUARD™ 119 W

DADOS ADICIONAIS

Rendimento e espessura do filme	
EFS	Rendimento teórico
200 µm (8,0 mils)	3,40 m ² /l (139 ft ² /US gal)
400 µm (16,0 mils)	1,70 m ² /l (69 ft ² /US gal)
500 µm (20,0 mils)	1,36 m ² /l (55 ft ² /US gal)
700 µm (28,0 mils)	0,97 m ² /l (40 ft ² /US gal)

Nota: Máxima EFS quando aplicado com tricha: 300 µm (12,0 mils)

Intervalo de repintura para EFS até 700 µm (28.0 mils)					
Repintura com...	Intervalo	10°C (50°F)	15°C (59°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)
Com ele mesmo	Mínimo	24 horas	20 horas	16 horas	12 horas
	Máximo	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Com topcoat aprovado	Mínimo	24 horas	20 horas	18 horas	14 horas
	Máximo	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado

Nota: Os dados acima estão sujeitos a fluxo de ar e ventilação suficientes

Tempo de cura para EFS até 700 µm (28.0 mils)	
Temperatura do substrato	Seco ao toque
10°C (50°F)	4 horas
15°C (59°F)	3 horas
20°C (68°F)	2 horas
30°C (86°F)	1 hora

Nota: Os tempos de secagem podem ter variações consideráveis dependendo das condições ambientais, A/V m³ (Hp/A) da seção e da espessura aplicada

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Para produtos e diluentes recomendados, ver fichas de segurança 1430, 1431 e as fichas de segurança de produto relevantes
- Mesmo sendo um produto base água, se deve evitar a inalação do spray ou vapor, o contato com o revestimento úmido na pele e olhos

STEELGUARD™ 119 W

REFERÊNCIAS

• GUIA DE APLICAÇÃO STEELGUARD™	FICHA DE INFORMAÇÃO	1222
• PRIMERS QUALIFICADOS STEELGUARD™	FICHA DE INFORMAÇÃO	1224
• ACABAMENTOS QUALIFICADOS STEELGUARD™	FICHA DE INFORMAÇÃO	1226
• Tabelas de conversão	FICHA DE INFORMAÇÃO	1410
• Explicações para os boletins técnicos de produtos	FICHA DE INFORMAÇÃO	1411
• Precauções de segurança	FICHA DE INFORMAÇÃO	1430
• Segurança em espaços confinados e segurança para a saúde perigos de explosão e de toxicidade	FICHA DE INFORMAÇÃO	1431
• Limpeza do aço e remoção da ferrugem	FICHA DE INFORMAÇÃO	1490
• Especificação para abrasivos minerais	FICHA DE INFORMAÇÃO	1491
• Umidade relativa – temperatura do substrato – temperatura do ar	FICHA DE INFORMAÇÃO	1650

GARANTIA

PPG garante (i) que é titular do produto, (ii) que a qualidade do produto está em conformidade com as especificações da PPG para tal produto em vigor no momento da fabricação e (iii) que o produto será entregue livre de quaisquer reivindicações legítimas de terceiros por violação de quaisquer patentes nos EUA que cubram o produto. ESTAS SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS DADAS PELA PPG, E A PPG REJEITA TODAS AS DEMAIS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, SOB ESTATUTO OU DECORRENTE DE OUTRA FORMA DA LEI, DE UMA NEGOCIAÇÃO EM CURSO OU USO COMERCIAL, INCLUINDO SEM LIMITAÇÃO QUALQUER OUTRA GARANTIA DE ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO FIM OU USO. Qualquer reivindicação sob esta garantia deve ser feita pelo Comprador à PPG, por escrito, no prazo de cinco (5) dias após a descoberta pelo Comprador do alegado defeito, mas em nenhum caso após a expiração do prazo de validade aplicável do produto, ou de um ano a partir da data de entrega do produto ao Comprador, o que ocorrer primeiro. Se o comprador não notificar PPG de tais não-conformidades como aqui exigido, o Comprador não terá direito a qualquer recuperação sob esta garantia.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

EM HIPÓTESE ALGUMA A PPG SERÁ RESPONSÁVEL, SOB QUALQUER TEORIA DE RECUPERAÇÃO (SEJA COM BASE EM QUALQUER TIPO DE NEGLIGÊNCIA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO) POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU DANOS SUBSEQUENTES DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS A, DECORRENTES OU RESULTANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO DO PRODUTO. As informações contidas neste boletim destinam-se apenas para orientar, e baseiam-se em testes de laboratório que a PPG acredita serem confiáveis. A PPG pode modificar as informações aqui contidas a qualquer momento como resultado da experiência prática e do desenvolvimento contínuo de produtos. Todas as recomendações ou sugestões em relação à utilização do produto PPG, quer em documentos técnicos, quer em resposta a uma pergunta específica, ou de outra forma, são baseadas em dados que a PPG acredita serem fiáveis. O produto e as informações relacionadas são projetados para usuários que têm o conhecimento e as habilidades industriais necessários na indústria, e é de responsabilidade do usuário final determinar a adequação do produto para o seu próprio uso particular, e supõe-se que o Comprador o tenha feito, a seu próprio critério e risco. A PPG não tem controle sobre a qualidade ou condição do substrato, ou sobre os vários fatores que afetam o uso e a aplicação do produto. Por isso, a PPG não aceita qualquer responsabilidade decorrente de quaisquer perdas, lesões ou danos resultantes de tal uso ou o conteúdo destas informações (a menos que haja acordos escritos que estipulem o contrário). Variações no ambiente de aplicação, mudanças nos procedimentos de uso, ou extrapolação de dados podem causar resultados insatisfatórios. Este boletim substitui todas as versões anteriores e é de responsabilidade do Comprador verificar se estas informações são as mais atuais antes de utilizar o produto. Podem ser encontradas fichas atualizadas sobre todos os Produtos PPG Protective & Marine Coatings em www.ppgpmc.com. O texto em Inglês desta ficha prevalece sobre qualquer tradução.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

