

SIGMACOVER™ 850 (SIGMASHIELD™ 880 HS)

DESCRIPTION

Revêtement époxy réticulé polyamine bicomposant à très forte épaisseur et renforcé en écailles de verres

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Pour une utilisation en offshore et onshore
- Conçu pour des environnements hautement corrosifs
- Renforcé par des écailles de verre pour améliorer la résistance aux impacts et à l'abrasion
- Excellente résistance à la corrosion et à la fissuration en eau de mer
- Protection longue durée en une seule couche
- Compatible avec une protection cathodique adaptée
- Propriétés d'adhérence élevées, compatible sur une surface préparée par sablage humide (humide ou sec)

COULEUR ET NIVEAU DE BRILLANCE

- Gris clair (autres couleurs disponibles sur demande)
- Brillant

CARACTÉRISTIQUES À 20°C (68°F)

Informations sur le mélange	
Nombre de composants	Deux
Densité	1,6 kg/l (12,9 lb/US gal)
Extrait sec en volume	90 ± 3%
COV (livré)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 140,0 g/kg UK PG 6/23(92) Appendix 3: max. 220,0 g/l (env 1,8 lb/US gal) Chine GB 30981-2020 (testé) 166,0 g/l (approx. 1,4 lb/gal)
Épaisseur recommandée du film sec	200 - 1000 µm (8,0 - 40,0 mils)
Rendement théorique	3,0 m ² /l pour 300 µm (120 ft ² /US gal pour 12,0 mils)
Sec au toucher	4 heures
Délai de recouvrement	Consulter le tableau des délais de recouvrement
Date Limite d'Utilisation Optimale	Base : minimum 24 mois si stockée dans un endroit frais et sec Durcisseur: minimum 24 mois si stocké dans un endroit frais et sec

Note:

- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Rendement et épaisseur film sec
- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Délais de recouvrement
- Voir DONNEES COMPLEMENTAIRES - Temps de séchage

SIGMACOVER™ 850 (SIGMASHIELD™ 880 HS)

ETAT ET TEMPÉRATURE DU SUPPORT RECOMMANDÉS

Préparation de surface

- La performance du revêtement dépendra du degré de soin de la préparation de surface
- Acier : grenailé au degré de soin ISO-Sa2 ou ISO-Sa2½,
- Profil de rugosité recommandé : 40 – 80 µm (1,6 – 3,1 mils)
- Décapage UHP au visuel VIS WJ2/3 L
- La couche précédente doit être compatible, sèche et exempte de toute pollution

Température du support

- La température du support pendant l'application et le séchage doit être supérieure à 0°C (32°F)
- La température du support pendant l'application doit être supérieure d'au moins de 3°C (5°F) au point de rosée

MODE D'EMPLOI

Rapport de dosage en volume : base 80% - durcisseur 20%

- Adapter la dilution en fonction du mode d'application
- Une dilution trop importante diminue la tenue à la coulure et ralentit le séchage
- Ajouter, si nécessaire, du diluant après mélange des composants

Durée de mûrissement du mélange

Sans

Durée pratique d'utilisation du mélange

1,5 heures à 20°C (68°F)

Note: Voir INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - Durée pratique d'utilisation du mélange

Pistolet pneumatique

Diluant recommandé

THINNER 91-92

Taux de dilution

4 - 8%, en fonction des épaisseurs demandées et des conditions d'application

Diamètre de la buse

1,5 – 3,0 mm (env. 0,060 – 0,110 pouce)

Pression à la buse

0,2 - 0,4 MPa (env. 2 - 4 bar; 29 - 58 p.s.i.)

SIGMACOVER™ 850 (SIGMASHIELD™ 880 HS)

Pistolet airless

Diluant recommandé

THINNER 91-92

Taux de dilution

0 - 5%, en fonction des épaisseurs demandées et des conditions d'application

Diamètre de la buse

Env. 0.53 – 0.69 mm (0,021 – 0,027 pouce)

Pression à la buse

15,0 MPa (env. 150 bars; 2176 p.s.i.)

Brosse/rouleau

- Uniquement pour des retouches et petites réparations

Diluant recommandé

THINNER 91-92

Taux de dilution

0 - 5%

SOLVANT DE NETTOYAGE

THINNER 90-53

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Rendement et épaisseur du film	
Épaisseur film sec	Rendement théorique
300 µm (12,0 mils)	3,0 m ² /l (120 ft ² /US gal)
500 µm (20,0 mils)	1,8 m ² /l (72 ft ² /US gal)
1000 µm (40,0 mils)	0,9 m ² /l (36 ft ² /US gal)

SIGMACOVER™ 850 (SIGMASHIELD™ 880 HS)

Délai de recouvrement pour une épaisseur sèche jusqu'à 500 µm (20.0 mils)

Recouvrable par...	Délai	0°C (32°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
Lui-même	Minimum	20 heures	8 heures	4 heures	2 heures	1,5 heures
	Maximum	1 mois	1 mois	28 jours	21 jours	14 jours
Peintures époxy	Minimum	20 heures	8 heures	4 heures	2 heures	1,5 heures
	Maximum	1 mois	14 jours	10 jours	7 jours	4 jours
Polyuréthannes	Minimum	36 heures	20 heures	14 heures	10 heures	6 heures
	Maximum	1 mois	14 jours	10 jours	7 jours	4 jours

Note: La surface devra être sèche et exempte de contamination avant recouvrement

Temps de séchage pour une épaisseur film sec jusqu'à 500 µm (20 mils)

Température du support	Sec au toucher	Sec manipulable	Séchage complet
0°C (32°F)	18 heures	36 heures	24 jours
5°C (41°F)	12 heures	30 heures	18 jours
10°C (50°F)	6 heures	18 heures	14 jours
20°C (68°F)	4 heures	10 heures	7 jours
30°C (86°F)	3 heures	6 heures	5 jours
40°C (104°F)	2 heures	3 heures	3 jours

Note:

- Lors d'une application entre deux marées sur des jetées, pieux etc. une exposition prématurée à l'eau provoquera un blanchiment des couleurs sombres ceci n'affectera pas les propriétés anticorrosion du revêtement
- Une ventilation adéquate doit être maintenue pendant l'application et le séchage (voir FICHES INFORMATIONS 1433 et 1434)

Durée pratique d'utilisation (à la viscosité d'application)

Température du mélange	Durée pratique d'utilisation du mélange
0°C (32°F)	4 heures
10°C (50°F)	2 heures
20°C (68°F)	1,5 heures
30°C (86°F)	1 heure

SECURITE

- Pour la peinture et les diluants recommandés, voir fiches de sécurité 1430, 1431 et les fiches de données de sécurité correspondantes
- Comme pour toute peinture à base de solvant, éviter l'inhalation du brouillard de pulvérisation ou des vapeurs et tout contact entre la peinture humide et les yeux ou la peau

SIGMACOVER™ 850 (SIGMASHIELD™ 880 HS)

DISPONIBILITÉ À TRAVERS LE MONDE

PPG Protective and Marine Coatings a pour objectif de fournir le même produit dans le monde entier. Cependant, de légères modifications du produit sont parfois nécessaires pour respecter les règles nationales ou locales. Dans ce cas, une autre fiche technique du produit sera utilisée.

REFERENCES

• Explication des fiches techniques	FICHE INFORMATION	1411
• Conditions de sécurité	FICHE INFORMATION	1430
• Hygiène et sécurité en espaces confinés – risques d'explosion et toxicité	FICHE INFORMATION	1431
• Règles de sécurité pour les espaces confinés	FICHE INFORMATION	1433
• Instructions pour ventilation	FICHE INFORMATION	1434

GARANTIE

PPG garantit (i) son droit sur le produit, (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications de PPG pour un produit de ce type en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit livré sera libre du droit légitime de toute tierce partie en matière de violation de tout brevet américain relatif au produit. IL S'AGIT DES SEULES GARANTIES CONSENTIES PAR PPG ET PPG REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, CONFORMÉMENT À LA LOI OU DÉRIVANT DE LA LOI, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION OU L'USAGE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. Toute réclamation relative à cette garantie doit être notifiée par écrit par l'Acheteur à PPG dans les cinq (5) jours suivant la découverte par l'Acheteur du défaut signalé, mais en aucun cas après l'expiration de la durée de conservation applicable du produit ou un an après la date de livraison du produit à l'Acheteur, selon ce qui arrive en premier. Toute absence de communication d'une telle non-conformité par l'Acheteur à PPG, selon les termes mentionnés ci-dessus, empêchera l'Acheteur de bénéficier de cette garantie.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITE

EN AUCUN CAS PPG NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE, EN VERTU D'UNE QUELCONQUE THÉORIE DE RÉPARATION (SOIT PAR NÉGLIGENCE, SOIT PAR RESPONSABILITÉ INCONDITIONNELLE OU RESPONSABILITÉ CIVILE) DE TOUS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À, PROVENANT OU DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT. Les renseignements figurant sur la présente fiche ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont basés sur des essais en laboratoire considérés comme fiables par PPG. PPG peut modifier à tout moment les renseignements contenus dans cette fiche à la suite d'une expérience pratique et de l'évolution continue du produit. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique ou en réponse à une demande spécifique ou autre, sont basées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Les produits et les renseignements y afférents sont conçus pour des utilisateurs ayant les connaissances et compétences industrielles requises et il appartient à l'utilisateur final de déterminer si le produit est adapté à l'application visée, et l'Acheteur sera considéré comme seul juge et responsable à ce propos. PPG n'exerce aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, ni sur les différents facteurs qui influencent l'usage et l'application du produit. Par conséquent, PPG réfute toute responsabilité en cas de perte, blessure ou dommage résultant d'une telle utilisation ou du contenu de cette fiche technique (sauf accords écrits contraires). Des variations dans les conditions d'application, des changements dans les procédures d'utilisation ou l'extrapolation de données peuvent entraîner des résultats non satisfaisants. Cette fiche remplace toutes les versions précédentes et il appartient à l'Acheteur de s'assurer que ces renseignements sont d'actualité avant d'utiliser le produit. Les fiches en vigueur pour tous les produits PPG Protective & Marine Coatings sont disponibles sur www.ppgpmc.com. Le texte anglais de la présente fiche prévaut sur toute traduction.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

