

Dernière mise à jour : 19/08/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA SATURATEUR



Définition

Saturateur à base d'huiles modifiées en phase aqueuse pour la protection et la décoration non filmogène des terrasses, bardages, mains courantes...

Destination

- Intérieur/Extérieur : neuf/entretien, après remise à nu du support.
- Protection des bardages en bois et des revêtements verticaux en bois massifs.
- Protection des sols des terrasses - Trafic piétonnier.
- Protection des bois autoclavés.

Propriétés

- Non filmogène : conserve la structure et l'aspect naturel du bois.
- Application rapide, à saturation (en 2 couches).
- Protection anti-UV.
- Résiste à l'eau chlorée.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	Non applicable
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot Très fluide.	Extrait Sec En poids (norme EUR PL 005) : 21 % ± 2 %. En volume (théorique) : 21 % ± 2 %.	Conditionnement 1 L - 5 L
Aspect du feuil sec Non filmogène, transparent. Mat à satiné.	Temps de séchage (à 23 °C - 50 % HR) ■ Sec au toucher : 30 min. ■ Recouvrable : 3 h. ■ Séchage complet : 24 h.	Conservation 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
Teintes Incolore et toutes teintes transparentes du nuancier CHROMATIC® Bois.	Rendement 12 m²/L, variable selon l'essence du bois.	
Masse volumique (mesurée : kg/dm³) ■ 1,025 (norme EUR PL 004).		

Dernière mise à jour : 19/08/2024 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

LISWOOD AQUA SATURATEUR

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois neufs*	■ Nettoyage ■ Brossage	LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation**	LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation**
Ancienne peinture ou lasure en bon état	■ Ponçage ■ Époussetage		
Ancienne peinture ou lasure en mauvais état	■ Décapage ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Séchage ■ Ponçage ■ Époussetage ■ Dégraissage selon bois		LISWOOD AQUA SATURATEUR à saturation**

Information complémentaire :

- L'incolore ne doit pas être utilisé seul comme finition si une protection U.V. est souhaitée. Afin d'éviter le grisaillement du bois, opter pour le LISWOOD AQUA SATURATEUR teinté.



LISWOOD AQUA SATURATEUR

Application

Matériel d'application

Brosse, spalter.

Dilution

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au décapant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

- NF T 36-005 Famille I - Classe 4a/7b2.