

# PPG PSX® 500

## 简介

特制双组份聚合硅氧烷涂料。

## 主要性能

- 高光泽又不含异氰酸酯的独特解决方案。
- 无铅版丙烯酸硅氧烷技术。
- 优异的保光保色性能。
- 刷涂、辊涂和喷涂施工都很适宜，无需稀释。
- 对多种化学品的飞溅和溢漏类污染具有良好的抗耐性能。
- 可直接覆涂在金属底材表面

## 颜色与光泽

- 各色
- 高光

## 基本数据 20°C (68°F)

混合后参数	
组份数	双组份
密度	1.4 千克/升 (11.3 磅/美制 加仑)。
体积固含量	76 ± 2%。
VOC (出厂值)	最大值 142.0 克/千克 (欧盟标准Directive 1999/13/EC, SED)。 最大值 195.0 克/升 (约 1.6 磅/加仑) (理论计算值)。
推荐干膜厚度	50 - 75 微米 (2.0 - 3.0 密耳) 每道涂层。
理论涂布率	15.2 米 <sup>2</sup> /升 用于 50 微米 (610 英尺 <sup>2</sup> /美制 加仑 用于 2.0 密耳)。
指触干	2 小时
覆涂间隔	最短时间: 3 小时。 最长时间: 无限制。
储藏有效期	基料: 至少 36 月, 应储存于干燥和阴凉环境。 固化剂: 至少 24 月, 应储存于干燥和阴凉环境。

备注:

- 敬请参阅补充数据表 - 理论涂布率与干膜厚度对照关系表。
- 敬请参阅补充参数 - 覆涂间隔时间表。
- 敬请参阅补充参数表 - 涂层固化时间表。

# PPG PSX® 500

## 推荐底材状况与温度

- 涂层的性能质量与前期表面处理程度成正比关系。

## 底材状况

- 裸钢：表面处理至少达到国际标准ISO的Sa2级(相当于SSPC SP6)，或喷射清理更彻底则更适宜，表面粗糙度满足25 - 75微米(1.0 - 3.0密耳)。
- 对于局部修补和预涂装而言，可接受动力工具打磨达到清理标准SSPC SP11级。
- 确定可以与之兼容配套的前期涂层：表面必须洁净干燥，已除尽所有污染物。
- 老化的旧涂层表面，除配套兼容性符合要求以外，必须确保表面洁净干燥，已除尽所有污染物。现场视表面状态而定，覆涂前可能需要进行打磨拉毛处理。
- 涂层破损区域需按照原始的涂层配套体系及涂装规格书要求进行相应的表面处理并达到原规定的质量等级，完好涂层四周边缘与新涂层搭接重叠的部位，应打磨出各道涂层漆膜厚度均有序递减并依次逐层显露出呈羽毛状的斜坡面。

## 底材温度

- 在施工涂装及固化期间，底材温度应高于在0°C (32°F)
- 在涂装施工和涂层固化过程中必须确保底材温度至少高于露点温度摄氏3°C (华氏5°F)以上。
- 在施工涂装及固化期间，相对湿度应保持在40%和85%之间

## 使用说明

### 体积混合比：基料比固化剂 4:1

- 需用风动或防爆型电动搅拌器进行搅拌混合。

## 混合后使用时间

5小时于摄氏20°C (华氏68°F)

备注:

- 敬请参阅补充参数 - 混合后适用时间。

# PPG PSX® 500

## 有气喷涂

### 推荐稀释剂

THINNER 21-06

### 稀释剂用量

0 - 5%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定

### 喷嘴孔径

1.5 - 2.0 毫米 (约 0.060 - 0.079 英寸)。

### 喷嘴压力

0.3 - 0.4 兆帕 (约 3 - 4 大气压 ; 44 - 58 磅/平方英寸)

---

## 无气喷涂 (单组份喷涂泵)

### 推荐稀释剂

THINNER 21-06

### 稀释剂用量

0 - 2%, 依据所需的漆膜厚度和施工条件而定。

### 喷嘴孔径

约 0.38 - 0.48 毫米 (0.015 - 0.019 英寸)。

### 喷嘴压力

20.0 兆帕 (约 200 大气压 ; 2901 磅/英寸<sup>2</sup>)

---

## 刷涂/辊涂

### 推荐稀释剂

THINNER 21-06

### 稀释剂用量

0 - 1%。

---

## 清洗溶剂

- THINNER 90-53
-

# PPG PSX® 500

## 补充参数

漆膜厚度和理论涂布率	
干膜厚度	理论涂布率
50 µm (2.0 mils)	15.2 m <sup>2</sup> /l (610 ft <sup>2</sup> /US gal)
75 µm (3.0 mils)	10.1 m <sup>2</sup> /l (406 ft <sup>2</sup> /US gal)

覆涂用的后道涂层	涂装间隔 时间	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
自身覆涂	最短覆涂间隔时间 最长覆涂间隔时间	20 小时 无限制	9 小时 无限制	3 小时 无限制	2 小时 无限制	1 小时 无限制

备注:

- 表面应洁净干燥，已除尽所有污染物。

干膜厚度为50微米 ( 2.0密耳 ) 涂层的固化时间		
底材温度	指触 ( 表干 )	干硬
5°C (41°F)	14 小时	30 小时
10°C (50°F)	8 小时	20 小时
20°C (68°F)	2 小时	5 小时
30°C (86°F)	1.5 小时	3.5 小时
40°C (104°F)	1 小时	3 小时

备注:

- 在涂装施工和涂层固化期间必须保持充分和连续的通风。

混合后使用时间 ( 在正常施工的粘度下 )	
混合后漆料温度	混合后使用时间
10°C (50°F)	8 小时
20°C (68°F)	5 小时
30°C (86°F)	2 小时
40°C (104°F)	1 小时

# PPG PSX® 500

## 安全防范

- 这是溶剂型涂料，必须避免吸入喷雾和溶剂；另外，皮肤和眼睛不宜接触未干的油漆
- 敬请参阅材料安全数据说明书和产品包装标识，全面了解其告示的有关安全注意事项和防范措施

## 全球适用性

尽管庞贝捷涂料公司 (PPG Protective & Marine Coatings) 始终恪守为世界各地的用户提供完全一致产品的原则，但是有时也会需要遵循某些地方/国家法规/符合环境而对特定的产品作出细微调整。如属于下列情况，敬请换用为针对性替代版本的产品说明书。

## 参考信息

- Information sheet | Explanation of product data sheets

## 质量担保

庞贝捷涂料PPG 保证 (1) 拥有该产品的品名所有权, (2) 产品质量符合该产品生产日期间所执行的相关技术质量规范, (3) 所供产品不存在第三方针对美国专利权的侵权行为的合法索赔。以上保证内容只限于庞贝捷涂料PPG 所作出的担保和其它依据现行法律、法规须对事务处理和商貿行为所作出明定或暗示的保证；包括不遵循限制条件的滥用情况，任何针对特殊诉求或用途的其它保证，不属此列范围，庞贝捷涂料将免于索赔责任。如需依据此份保函申请索赔，购买者必须在发现质量问题起5(5)天时间内，同时须确认日期在该产品的有效储存期里或者自该产品交付给购买者之日起1(1)年时间之内，以书面型式通告庞贝捷涂料PPG。如果购买者未能按照以上要求通告所出现的缺陷问题，将有碍于其依据本保函从庞贝捷涂料获取赔偿！

## 责任限度

在各种情况下，对于因使用本产品所产生或导致间接的、特殊的、意外的或连锁的任何形式的相关损失，庞贝捷涂料PPG 都应免于追究诉讼责任（无论针对任何疏漏、严格赔偿责任或侵权行为）。本产品说明书上所涵盖的信息，源自于我们确信为实验室的可靠试验，但仅限用作参考指导。随着使用经验的累积和产品后续研发的深入，庞贝捷涂料PPG 可能随时会对以上信息内容进行修正。所有有关本使用产品的推荐或建议，不论是技术文件，还是对某项咨询的回复，或其它方式，我们都已做到竭尽所知，数据信息可靠。我们的产品和相关信息是专为那些具备了必要知识和实用技能的工业用户而提供的，作为产品的终端用户有责任确定本产品是否适合其具体用途。因此，确信购买者已照此履行了评估，应可全权处理并承担相应的风险。现场的底材质量和状态以及其它影响产品用途和施工的因素众多，并非我们庞贝捷涂料PPG 所能控制。因此，对于任何因使用本产品说明书中的信息而造成的损失、伤害和破坏，庞贝捷涂料PPG 都将不会承担责任（除非另有书面协议 有所规定可以例外）。施工环境不同、改变涂装工艺或臆想推测所给参考数据，都有可能会导致无法达到预期的涂装质量。本产品说明书将取代前期的旧版说明书，购买者有责任在使用本产品前须确认其手头所用产品说明书为此最新版本。当前最新版本的产品说明书公布于庞贝捷涂料公司 PPG Protective & Marine Coatings 的官方网站：[www.ppgpmc.com](http://www.ppgpmc.com)。如果出现产品说明书中文版和英语原版存在表述差异时，应以英文原版为准。