

SUPER G VELOURS

Peinture velours acrylique haute performance



Définition

- Peinture veloutée acrylique haute performance.

Domaines d'emploi

- Intérieur.
- Mur et plafonds.
- Pièces sèches.
- Travaux neufs et d'entretien.
- État de finition A.

Points forts

- Application extrêmement aisée.
- Sans trace, sans reprise et très facilement retouchable.
- Très belle esthétique.
- Lessivable.

Caractéristiques

- Application directe sans impression.
- Garnissante.
- Application "mouillée sur mouillée" possible.
- Peinture sans tension qui peut être appliquée sur d'anciennes peintures adhérentes.

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec :

- Velours parfaitement homogène et grain fin.

Nuances :

- Blanc et teintes du nuancier CHROMATIC®

Masse volumique à 20 °C :

- $1,41 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Extrait sec pondéral :

- 60 %

Extrait sec volumique :

- 40 %

Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Sec : 1 h

Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- 4 à 5 h ou "mouillé sur mouillé" (maxi 1 h, au-delà attendre le séchage complet de la 1re couche).

Rendement moyen :

- 8 à 11 m²/L

Conditionnement :

- 1 L - 5 L - 15 L

Conservation :

- Stockage : 12 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel

Hygiène & Sécurité :

- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site www.peintures-gauthier.com

Brillant spéculaire :

- 4 % \pm 2 % sous 60° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide :

- Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 μm après 200 cycles).

SUPER G VELOURS

Mise en œuvre

Processus :

En travaux neufs :

- Sur plâtre et dérivés : 2 couches en direct de SUPER G VELOURS.
- Sur béton et dérivés : 1 couche d'impression HYDROPRIM ou ALKYNÉO PRIM, puis 2 couches de SUPER G VELOURS.
- Sur fonds poreux ou légèrement pulvérulents : 1 couche d'impression NÉOPRIM puis 2 couches de SUPER G VELOURS.

En travaux d'entretien :

- Sur anciennes peintures en bon état : 2 couches de SUPER G VELOURS.

Remarque : en application "mouillé sur mouillé", appliquer la seconde couche dès que la 1re couche commence à mater.

Type de supports et préparation

Type de support :

- Plâtres et dérivés neufs, bétons et dérivés neufs, anciennes peintures adhérentes.

Préparation des supports :

- Les supports devront être secs, sains, acceptés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau 12 mm polyamide texturé ou polyester tissé 13 mm.

Dilution :

Prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel :

Eau

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70 %

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 10 g/L de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Émissions dans l'air intérieur :

- Classe A+.