



Et je transforme mon quotidien!

## PLAFONDS RÉSULTAT SANS TRACE



10L



5L



2,5L

## PROPRIÉTÉS

Formule ultra-couvrante spécialement conçue pour les grands plafonds (idéalement supérieurs à 4m de large). Sans projection pour un grand confort d'application. Son séchage progressif permet d'obtenir en une seule couche un fini impeccable, d'une blancheur intense et sans trace de reprise.

## CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).  
Ce produit contient de 1g/l.



- **Supports** : Tout support plafond exempt de plastifiant.
- **Destination** : Intérieur.
- **Outils** : Rouleau spécial plafonds à fibres 12 mm, pinceau spécial acrylique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique modifiée
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	Après 4h si nécessaire
Brillance	Angle 60°	Inférieur à 5%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement	NF 30 073	10 m <sup>2</sup> /L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7a2

## PRÉPARATION

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, propre et sec.

### SUR FONDS NON PEINTS :

1. S'assurer que les enduits soient complètement secs à cœur, brosser et dépeussier.
2. Sur fond neuf, appliquer une sous-couche Ripolin adaptée au support.

### SUR ANCIENNES PEINTURES :

1. Sur les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas.
2. Dépoussiérer les surfaces brillantes ou satinées avec un abrasif à l'eau.

### SUR PEINTURES ÉCAILLÉES, FISSURÉES :

1. Éliminer les parties non adhérentes avec un abrasif à l'eau
2. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur puis agir comme sur un fond non peint.

## APPLICATION

**Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate.**

Charger généreusement le rouleau et appliquer en une seule couche pure de façon régulière et homogène. Ne pas croiser plus d'une fois.

**Pour éviter les traces, travailler rapidement** et terminer l'application en lissant, sans appuyer, toujours dans le même sens, vers la source de lumière naturelle. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage.

La température idéale se situe entre 18 °C et 23°C, hors courant d'air.

## RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 60%.
- sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- en surcharge, le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

**Ne pas utiliser de « petit vinyl »** en guise de sous-couche.

Éventuellement, sur fond contrasté, il est possible d'appliquer une seconde couche après 4 h.

**Retirer** les bandes de masquage immédiatement après application.

**Bien ventiler** les pièces après application.

## NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

## SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site [quickfds.fr](http://quickfds.fr). Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur [service.technique@ppg.com](mailto:service.technique@ppg.com) ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS  
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

