

PPG STEELGUARD® 751

OMSCHRIJVING

Eén-component dunne laag oplosmiddelhoudende brandwerende coating voor de bescherming van stalen constructies

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Getest en beoordeeld volgens EN 13381-8, BS 476-20/21 en AS 1530.4 voor bescherming tot 120 minuten tegen cellulosabranden
- Getest en beoordeeld volgens GB14907 voor tot 150 minuten bescherming tegen cellulosebrand
- Off-site of on-site applicatie
- Tot aan 1500 µm (60,0 mils) DLD in een enkele laag
- Geschikt voor C1 tot C4 binnen en buiten milieu's (ISO 12944); voor droge binnen (C1) milieu's is geen topcoat vereist
- Weersbestendig tot aan 12 maanden zonder topcoat onder voorwaarde dat de coating aangebracht is in overeenstemming met PPG STEELGUARD Application guidelines en niet blootgesteld wordt aan lopend of stilstaand water, hoge luchtvochtigheid of immersie
- CE gemarkeerd product, ETA 22/0574
- Beoordeeld conform EAD 350402-00-1106 voor alle duurzaamheid classificaties

BASISGEGEVENS BIJ 20°C (68°F)

Data voor gemengd product	
Aantal componenten	Een
Dichtheid	1.35 kg/l (11.27 lb/US gal)
Volume vaste stof	75 ± 3%
VOC (geleverd)	Directive 2010/75/EU, SED: max. 257,0 g/kg UK PG 6/23(92) Appendix 3: max. 330,0 g/l (ongeveer. 2,8 lb/US gal) EUR Directive: 2004/42/IIA(i)(500) 370 g/l
Theoretisch rendement	1,07 m ² /l voor 700 µm (43 ft ² /US gal voor 28,0 mils)
Kleefvrij	30 minuten
Overschilderbaar na	Minimum: 6 uur Maximum: Onbeperkt
Houdbaarheid	Minimaal 18 maanden indien koel en droog opgeslagen

Opmerkingen:

- Zie AANVULLENDE DATA - Uitstrijkrendement en laagdikte
- Zie AANVULLENDE DATA - Overschildertijden
- Zie AANVULLENDE DATA - Uithardingstijd
- De vereiste droge laagdikte dient in overeenstemming te zijn met het goedkeuringscertificaat

PPG STEELGUARD® 751

AANBEVOLEN ONDERGRONDCONDITIES EN TEMPERATUREN

- Toegestane primer dient in goede conditie te zijn, droog en vrij van elke verontreiniging
-

Ondergrondtemperatuur en applicatiecondities

- Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden dient tussen de 5°C (41°F) en 40°C (104°F) te liggen
 - Ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en uitharden moet minimaal 3°C (5°F) boven het dauwpunt liggen
 - Omgevingstemperatuur tijdens applicatie en uitharden dient tussen de 5°C (41°F) en 40°C (104°F) te liggen
 - Relatieve luchtvochtigheid tijdens applicatie en uitharden dient niet hoger te zijn dan 85%
-

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Grondig opmengen tot een homogeen mengsel vrij van klonten
 - Toevoegen van teveel verdunning kan resulteren in verminderde weerstand tegen zakken en vertraagt de uitharding
-

Airless spuit

Aanbevolen verdunning

THINNER 21-06 (normaal gesproken geen verdunning vereist)

Volume aan verdunning

0 – 5%

Spuitopening hoek

20° – 50°, afhankelijk van de vorm van stalen onderdelen

Spuitopening

Ong. 0,48 – 0,64 mm (0,019 – 0,025 in)

Spuitdruk

20,0 MPa (ong. 200 bar; 2901 p.s.i.)

Opmerkingen:

- Een extern filter voor de vloeistofopname is aanbevolen
 - Alle filters, inclusief die uit de pulsator en spuitpistool moeten verwijderd worden
-

Kwast/roller

- Alleen voor kleine oppervlakken (touch-up en reparatie)

Aanbevolen verdunning

Geen thinner toevoegen

PPG STEELGUARD® 751

AANVULLENDE INFORMATIE

Uitstrijkrendement en laagdikte	
DLD	Theoretisch rendement
200 µm (8.0 mils)	3.75 m ² /l (150 ft ² /US gal)
400 µm (16.0 mils)	1.88 m ² /l (75 ft ² /US gal)
700 µm (28.0 mils)	1.07 m ² /l (43 ft ² /US gal)
1000 µm (40.0 mils)	0.75 m ² /l (30 ft ² /US gal)
1500 µm (60.0 mils)	0.50 m ² /l (20 ft ² /US gal)

Opmerking:

- Maximum DLD bij kwastapplicatie: 300 µm (12,0 mils)

Uithardingstijd voor DLD tot 700 µm (28,0 mils)	
Ondergrond temperatuur	Duimvast
5°C (41°F)	2 uur
10°C (50°F)	1.5 uur
15°C (59°F)	1 uur
20°C (68°F)	30 minuten
30°C (86°F)	20 minuten

Opmerking:

- Alle droogtijden zijn vastgesteld bij een opschuimende NLD van 1000 µm (ca. 700 µm DLD) onder een gecontroleerde temperatuur en een relatieve luchtvochtigheid lager dan 85%. Hogere laagdiktes zullen een langere droogtijd hebben.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Raadpleeg het Veiligheidsblad en het productlabel voor de volledige veiligheidsvereisten en voorzorgsmaatregelen
- Dit is een oplosmiddelhoudende verf en er moet worden voorkomen dat spuitnevel of -damp wordt ingeademd en dat de natte verf in contact komt met blootgestelde huid of ogen

WERELDWIJDE VERKRIJGBAARHEID

PPG Protective & Marine Coatings streeft er altijd naar om wereldwijd hetzelfde product te leveren. Soms is het echter nodig om een product licht te wijzigen teneinde aan lokale of nationale regels/omstandigheden te voldoen. In die gevallen wordt een ander productinformatieblad gebruikt.

PPG STEELGUARD® 751

REFERENTIES

- Guide | PPG STEELGUARD | Application guidelines
- System sheet | PPG STEELGUARD | Approved primers
- System sheet | PPG STEELGUARD | Approved topcoats
- Information sheet | Explanation of product data sheets
- System sheet | PPG STEELGUARD | Systems and environments
- Information sheet | PPG Steelguard | FAQ's

GARANTIE

PPG garandeert (i) zijn eigendomsrechten op het product, (ii) dat de kwaliteit van het product in overeenstemming is met PPG's specificaties voor dat product die op het moment van productie golden en (iii) dat het product zal worden geleverd vrij van elke rechtmatige claim van een derde op grond van inbreuk op enig Amerikaanse octrooi voor het product. DIT ZIJN DE ENIGE GARANTIES DIE PPG GEEFT. ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, HETZIJ WETTELIJKE GARANTIES, HETZIJ GARANTIES DIE ANDERSZINS RECHTENS ONTSTAAN OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDELING OF HANDELSGEBRUIK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE ANDERE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, WORDEN DOOR PPG AFGEWEEZEN. Elke claim onder deze garantie moet door de koper schriftelijk bij PPG worden ingediend binnen vijf (5) dagen nadat hij het beweerde gebrek heeft ontdekt, maar in geen geval later dan het verstrijken van de van toepassing zijnde houdbaarheid van het product, of één jaar na de datum van de levering van het product aan de koper indien dit vroeger is. Als de koper PPG niet in kennis stelt van een dergelijke non-conformiteit zoals in dit productinformatieblad vereist, vervalt zijn recht om op grond van deze garantie verhaal te nemen.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

PPG IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN WELKE RECHTSGROND VOOR VERHAAL DAN OOK (HETZIJ OP BASIS VAN NALATIGHEID VAN WELKE AARD OOK, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD) VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF HET GEVOLG IS VAN ENIG GEBRUIK VAN HET PRODUCT. De informatie in dit productinformatieblad is uitsluitend bedoeld als leidraad en is gebaseerd op laboratoriumtests die PPG betrouwbaar acht. PPG kan de informatie in dit productinformatieblad op elk gewenst moment wijzigen op basis van praktijkervaringen of in het kader van continue productontwikkeling. Alle aanbevelingen of suggesties met betrekking tot het gebruik van het PPG-product, hetzij in technische documentatie, hetzij als antwoord op een specifieke vraag of anderszins, zijn gebaseerd op gegevens die naar beste weten van PPG betrouwbaar zijn. Het product en de gerelateerde informatie zijn bedoeld voor gebruikers die over de vereiste kennis en industriële vaardigheden beschikken. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor zijn specifiek gebruik, en er zal van worden uitgegaan dat de koper dit naar eigen goeddunken en op eigen risico heeft gedaan. PPG heeft geen controle over de kwaliteit of toestand van de ondergrond, noch over de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik van het product en de aanbrenging ervan. Om die reden aanvaardt PPG geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit enig verlies dat, of enige verwonding of schade die, resulteert uit dergelijk gebruik of de inhoud van dit productinformatieblad (tenzij anders afgesproken in een schriftelijke overeenkomst). Verschillen in de omgeving waarin het product wordt aangebracht, veranderingen in gebruikswijzen of de extrapolatie van gegevens kunnen tot onbevredigende resultaten leiden. Dit productinformatieblad vervangt alle vorige versies. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat hij over de recentste informatie beschikt voordat hij het product gebruikt. De recentste informatiebladen voor alle producten van PPG Protective & Marine Coatings zijn te vinden op www.ppgpmc.com. De Engelse tekst van dit informatieblad prevaleert boven vertalingen daarvan.