

EVOLUTEX 2EN1 MAT

Dernière mise à jour :
08/08/2022



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr



Définition

Peinture mate à base d'une dispersion mixte acrylique/alkyde.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Peinture d'impression et finition.
- Murs, plafonds, boiseries.
- Pièces sèches.
- État de finition A ou B selon préparation des supports.

Propriétés

- Esthétique soignée sans reprise ni embu.
- Applicable "mouillé sur mouillé".
- Adhérence multi-supports : plâtre, bois, PVC, zinc...
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L ■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat, garnissant arrondi.

Brillant spéculaire

< 3 % sous 85°.

Teintes

En stock : blanc. En machine à teinter : toutes teintes du nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,51 ± 0,05 (norme EUR PL 004).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 60 ± 2 % (en blanc).

En volume : 39 ± 2 % (en blanc).

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors-poussière : 1 h.
- Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé" (application de la 2^{de} couche dès que la 1^{re} couche commence à mater).

Rendement

- Supports lisses : 9 à 11 m²/L.
- Toiles à peindre : 7 à 9 m²/L.

Conditionnement

1 L - 3 L - 15 L

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.

Résistance à l'abrasion humide

Norme NF EN 13300 : Classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles).

EVOLUTEX 2EN1 MAT

Dernière mise à jour :
08/08/2022

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none">■ Révision des joints■ Époussetage		2 couches d'EVOLUTEX 2EN1 MAT
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none">■ Brossage■ Égrenage	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 % (si pulvérulent)	
Mortier de ciment et dérivés	<ul style="list-style-type: none">■ Époussetage	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	
Anciens fonds	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage		

Mise à la teinte :

Par mélange avec nos colorants CHROMATIC SYSTEM[®] (2 % maximum).

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %.

EVOLUTEX 2EN1 MAT

Dernière mise à jour :
08/08/2022

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm,
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution

2 % maximum sur fonds absorbants.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants si le produit a
séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2 4a.

Hygiène et sécurité

Produit en phase aqueuse non soumis à
l'étiquetage.