



DESTINATION	Pour l'impression de tous supports intérieurs.
QUALITÉS DOMINANTES	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne opacité • Adapté aux plaques de plâtre
TEINTES	Blanc
DEGRÉ DE BRILLANCE	< à 5 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Mat poché léger
RENDEMENT	8 à 10 m ² /L
CONDITIONNEMENT	3 L - 15 L
DENSITÉ MOYENNE	1,54 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	59 % (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	79 % (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 2 à 4 h • Sec au toucher : 4 à 6 h • Recouvrable : 24 h

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyester ou polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet
DILUTION	5 à 10 % en volume de white-spirit
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

N.B. : Dans le cas de fonds très absorbants, de finitions soignées ou de décoration, utiliser SUPER DULIPRIM SR, impression universelle diluée de 5 à 10 % de white-spirit. Ne pas appliquer sur les supports alcalins (pH > 9).

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Plâtre et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Égrenage Brossage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche DULIPRIM dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> Finitions phase aqueuse ou phase solvant
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Époussetage Dégraissage si nécessaire 		
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage / Rinçage Brossage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche DULIPRIM dilué de 5 à 10% de white-spirit 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Graffage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche DULIPRIM dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	

Observations

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/L (2010). Ce produit contient maximum 300 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des dilutions mentionnées sur les fiches techniques.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR

Classe C

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ÉCLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

INFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.