

PPG SANISHIELD™ 5000

DESCRIPTION

Couche de finition polyurée aliphatique à deux composants, élastomère

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sans solvant
- Haute résistance aux UV
- Excellente propriété anti-abrasion
- Propagation de la flamme ASTM E84 Classe A
- Fiche d'information disponible avec les données d'essai et de certification
- UTILISATIONS TYPIQUES:
 - Murs et plafonds dans les installations de traitement/stockage des aliments et des boissons

COULEUR ET LUSTRE

- Blanc et couleur au choix
- Lustré

DONNÉES DE BASE À 20°C (68°F)

Données pour produits mélangés	
Nombre de composants	Deux
Masse volumique	1,1 kg/l (9,2 lb/US gal)
Solides par volume	100%
COV (fournis)	max. 4,4 g/l (approx. 0,0 lb/gal) (white)
Épaisseur de feuille recommandée	10,0 - 20,0 mils (250 - 500 µm) selon le système
Taux d'étalement théorique	134 ft ² /US gal pour 12,0 mils (3,3 m ² /l for 300 µm)
Sec au touché	12 minutes
Curing time	18 heures
Stabilité au stockage	Résine: au moins 12 mois entreposé dans un endroit sec et frais Durcisseur: au moins 12 mois entreposé dans un endroit sec et frais

Note:

- Le temps de durcissement reflète le prêt pour le temps de service
- Référez-vous au guide d'application pour plus d'informations

CONDITIONS ET TEMPÉRATURES DU SUBSTRAT RECOMMANDÉES

- PPG SANISHIELD™ 3000
- Couche précédente compatible doit être sèche et exempte de toute contamination
- Le béton doit être sain, sec, exempt de laitance et de contamination



PPG SANISHIELD™ 5000

Températures du substrat et conditions d'application

- Ambient temperature during application should be between 2°C (35°F) and 49°C (120°F)
- Humidité relative durant l'application et séchage devrait ne pas excéder 70%
- [Select correct formula] [Select correct formula] [Select correct formula] [Select correct formula] 0 secondes [Select correct formula]

MODE D'EMPLOI

- Application avec une machine airless à chaud à deux composants
- Pour les conseils d'application : voir mode d'emploi

Rapport de mélange en volume: base pour durcisseur 50:50 (1: 1)

Application sans air plural

- Le matériau nécessite une installation de pulvérisation chauffée à plusieurs composants avec pistolet pour polyurée

Diluant recommandé

Ne pas ajouter de diluant

Nettoyant diluant

MEK

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Qualifications du produit

- Conforme aux exigences USDA pour contact indirect avec les aliments

AVIS

- PPG Protective & Marine Coatings n'est pas responsable d'une présence éventuelle d'odeur, de goût ou de contamination communiqués à l'eau potable et provenant de la peinture ou de ses constituants.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Bien qu'il s'agisse d'une peinture sans solvant, éviter l'inhalation des vapeurs liées à la pulvérisation et tout contact entre la peinture humide et les yeux et la peau
- Lire toutes les informations sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation

PPG SANISHIELD™ 5000

RÉFÉRENCES

- EXPLICATION DES FICHES TECHNIQUES FICHE D'INFORMATION 1411
- GUIDE D'APPLICATION PPG SANISHIELD 3000 & 5000 LITTÉRATURE P723

DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECouvreMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.

Code du produit	Description
SANI5000-3/55	SANISHIELD 5000 PARTIE B (RÉSINE) BLANCHE 50 GALS
SANI5000-B/55	SANISHIELD 5000 PARTIE A (ISO) 50 GALS