

B.TON



Définition

Enduit décoratif allégé en phase aqueuse, d'aspect béton brut.

Doté de la technologie Light&Easy* pour un grand confort d'application et une mise en œuvre facilitée.

*Léger et facile.

Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.
- Rénovation toile de verre et carrelage.

Propriétés

- Fort pouvoir garnissant pour limiter la préparation des supports.
- Système monoproduit pour une mise en œuvre simplifiée.
- Offre de teinte illimitée pour tous les projets de décoration.
- Grande facilité d'application.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/L ■ Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ B.Ton est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM® ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Mat.

Teintes

Toutes teintes du nuancier CHROMATIC®. Le nuancier CHROMATIC® permet de sélectionner la teinte. Toutefois, du fait de la structure du B.TON, la teinte finale peut présenter une différence par rapport au nuancier CHROMATIC®.

Masse volumique

(kg/dm³)

- 1,35 ± 0,05 (norme EUR PL 004). (densité variable selon les teintes)

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 67 % ± 2 %.

En volume (théorique) : 82 % ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement

0,8 m²/kg environ.

Conditionnement

5 kg - 10 kg

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

B.TON

Dernière mise à jour :
05/12/2022

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plâtre et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Égrenage ■ Époussetage 	1 couche d'IMPRIMA RAPID diluée à 5 %	2 couches de B.TON
Mortier de ciment et dérivés			
Anciens fonds	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage ■ Époussetage 		
Toile de verre			2 à 3 couches de B.TON (selon la taille des mailles)
Carrelage*	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ponçage ■ Époussetage 		3 à 4 couches de B.TON

*Le nombre de couche d'application sur carrelage dépend directement de la taille et de la couleur des joints de carrelage. Appliquer autant de couches que nécessaire jusqu'à ne plus voir le spectre des joints.

Précautions d'emploi :

- Attendre 24 h après la mise à la teinte du produit avant utilisation sur chantier.
- Avant le démarrage du chantier, il est vivement conseillé de réaliser une surface témoin pour maîtriser la dépose et le geste, et pour valider la conformité de l'esthétique.
- Utiliser une lisseuse inox à bouts arrondis, dont la taille est adaptée à la superficie à recouvrir.
- Pour obtenir un aspect esthétique homogène, il est conseillé que la totalité du chantier soit réalisée par la même « main ».
- Il est recommandé d'utiliser, sur un même chantier, des produits issus d'un même lot de fabrication et d'une seule opération de mise à la teinte.
- Protéger les surfaces adjacentes.
- Respecter les conditions d'application : température ambiante de mise en œuvre supérieure à 8 °C, et humidité ambiante de mise en œuvre inférieure à 65 % HR.
- Si le fût n'est pas entièrement consommé, bien nettoyer le pourtour intérieur du bidon et du couvercle, refermer le fût de façon hermétique avant stockage.
- Si besoin de protéger le système, appliquer au spalter sur le produit sec : 1 couche de VERNIS AQUA MAT incolore ou 1 couche de KUBIK'O FIXATEUR incolore ou 1 couche de KUBIK'O SILVER pour un effet décoratif métallisé. Pour les applications en pièces humides, protéger systématiquement avec 1 couche de KUBIK'O FIXATEUR incolore appliqué au spalter. Pour une protection supérieure et une résistance extrême, appliquer SOLWOOD INTENSE MAT. Ces protections peuvent modifier l'aspect du produit, aussi faire un essai préalable et se reporter aux fiches techniques correspondantes aux produits choisis.

B.TON

Dernière mise à jour :
05/12/2022

Application

Matériel d'application

Lisseuse inox.

Dilution

B.TON est un produit prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille III - Classe 2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).