



SOLUTION VELO PRIMAIRE ANTIROUILLE



Existe en 400 ml


Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Ripolin Solution Vélo Primaire Antirouille est idéal pour préparer les vélos, les trottinettes, les surfaces ferreuses ou poreuses. Ce primaire polyvalent favorise l'accroche sur les surfaces non adhérentes, protège de la rouille et isole le support des agressions extérieures .

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) : 570 g/L
Valeur limite UE (cat. B/e) : 840 g/L (2010).
Ce produit contient moins de 840 g/L COV.



Supports : S'applique sur métaux, surfaces en fer, tôle galvanisée, bois, osier, verre, acier, aluminium, céramique, pierre, marbre, les plastiques rigides (ABS, PVC).

Destination : Intérieur - Extérieur

Outils : Agiter l'aérosol pendant 3 minutes pour mélanger la peinture. Faire un test au préalable puis pulvériser en couche fine croisée à une distance de 20 cm.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine	Acrylique
Sec au toucher	2 heure(s)
Aspect	Mat
Dilution	Prêt à l'emploi
Rendement	400 ml +/- 2m ²
Brillance	20-30 ± 5 % sous 60° d'angle.
Séchage complet	1 heure(s)
Recouvrable	1 h

Consommation et temps de séchages variables selon le mode d'application, l'état et la porosité du support et/ou les conditions climatiques.

PRÉPARATION

S'applique sur supports propres, secs et sains. Gratter la rouille au préalable.

Sur supports neufs : dégraisser à l'acétone, poncer au papier ponce 180 puis dépoussiérer.

Sur supports anciens ou déjà peints : Eliminer les parties non adhérentes et les éventuelles traces de rouille. Dépoussiérer puis dégraisser à l'acétone.

APPLICATION

Utiliser dans un endroit ventilé hors poussière à une température comprise entre 10°C et 25°C. Agiter l'aérosol pendant 3 minutes pour mélanger la peinture. Faire un test au préalable puis pulvériser en couches fines croisées à une distance de 20 cm. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines et de procéder à des retouches plutôt que d'appliquer une couche épaisse. Agiter l'aérosol durant l'utilisation afin de mélanger la peinture.

RECOMMANDATIONS

Un peu de patience... il est essentiel de respecter les temps de séchage pour un résultat parfait.

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Stocker le produit à température ambiante et bien refermer après ouverture. Se conserve pendant 1 an après ouverture sous réserve du respect des conditions de stockage.

NETTOYAGE

Taches : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'acétone. Aérosol : Afin de pouvoir réutiliser l'aérosol, il est conseillé de purger et de nettoyer la buse à l'acétone après utilisation.

SÉCURITÉ

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Stocker le produit à température ambiante et bien refermer après ouverture. Se conserve pendant 1 an après ouverture sous réserve du respect des conditions de stockage. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale /régionale/nationale/internationale. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

