


CALISTA MAT

Peinture mate haute performance acrylique PU

LES PEINTURES
INTÉRIEURES



CHROMATIC®



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures, murs et plafonds, en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches
- Travaux soignés

QUALITÉS DOMINANTES

- Smooth Layer Technology : finition parfaitement homogène
- Sans trace de rouleau, sans reprise et très facilement retouchable
- Application "mouillée sur mouillée" possible
- Long temps ouvert
- Très belle esthétique
- Monoproduit : Impression et finition
- Sans tension
- Lessivable
- Très faible odeur
- Bonne profondeur des teintes

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat profond < 1 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Grain fin

RENDEMENT

8 à 11 m²/L

CONDITIONNEMENT

1 L - 3 L - 10 L

DENSITÉ MOYENNE

1,32 g/cm³ (± 0,05) à 20 °C (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

37 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

53 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Sec : 1 h
- Recouvrable : 4 h ou "mouillé sur mouillé"

En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié. Le produit obtient toutes ses caractéristiques après 28 jours de séchage.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester fissé 13 mm

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit à séché)

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guiffet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une hygrométrie relative supérieure à 70 %.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Égrenage Époussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de CALISTA
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartoné			
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 		
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white-spirit 	

Observations

NOTA

NORMALISATION

Famille I, classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient maximum 10 g/L COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR
INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION
CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.