



- vysoká krycia schopnosť a oteruvzdornosť
- výber z viac ako 20 000 odtieňov
- dokonalá farebná presnosť

VLASTNOSTI

Primalex CLASSIC+ Báza L je určená na maľovanie stien a stropov z minerálnych omietok, betónových povrchov, sadrokartónových a drevotrieskových dosiek, tapiet (vrátane sklovláknitých) v interiéri. Náter s nulovým obsahom prchavých organických látok (VOC), rozpúšťadiel a zmäčkovadiel. Do ovzdušia neuvoľňuje žiadne škodlivé látky, prispieva tak k zachovaniu kvalitnej vnútornej klímy. Udržateľný koncept je šetrný k životnému prostrediu aj k vášmu zdraviu.



POUŽITIE

Vhodný na maľovanie minerálnych povrchov v komerčných priestoroch aj v domácnostiach a ďalších interiéroch so stredným zaťažením. Je skvelou voľbou aj pri rekonštrukciách av novostavbách.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky povrchy a vybavenie, ktoré majú zostať čisté, dôkladne zakryte. Povrchy určené na náter musia byť všeobecne pevné, suché, čisté, zbavené nečistôt, voskov, mastnoty a farbu odpuzdujúcich častíc.

Nové omietky vápennocementové a cementové – Nové minerálne omietky musia byť vyzreté min. 4 týždne. Prípravu podkladu vykonajte výrobkom Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE. Prípadné opravy musia byť dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté (až 4 týždne podľa hrúbky nanesej vrstvy). Vždy postupujte podľa návodu na použitie u príslušného výrobku.

Sadrové omietky – Sadrové omietky jemne obrúste, očistite od prachu a opatrite základným náterom – výrobkom Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE podľa návodu na použitie.

Sadrokartónové dosky – Správne pripravené a v spojoch prebrúsené sadrokartónové povrchy penetrujte 2x (najprv lokálne vo vytmelených spojoch, následne po min. 2 hodinách celoplošne) na zjednotenie nasiakavosti podkladov výrobkami Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE.

Betón, pórobetón – Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou uvoľňujúcou prach očistite mechanicky alebo umytím vodou. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť pred ďalším ošetrením. Základný náter potom predveďte výrobkom Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE.

Súdržné staršie nátery – Pôvodné alebo kriedujúce nátery zbavte prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty opravte výrobkami Primalex PRÁŠKOVÝ TMEL alebo Primalex VNITRŇNÍ STĚRKA. Vážšie trhliny treba opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie.

Nesúdržné staršie nátery – Nepríľnavé nátery alebo ich časti odstráňte bezo zvyšku obrúsením, okefovaním, oškrabaním alebo umytím. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou pevné povrchy penetrujte výrobkom Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE podľa návodu na použitie.

Povrchy napadnuté plesňami – Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex MYKOSTOP ČISTIČ a nechajte pôsobiť podľa návodu na použitie výrobku. Zvyšky plesní/húb odstráňte mechanickou cestou za mokra (umytím, zotretím, oškrabaním). Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite prípravok Primalex PROTIPLÍŠŇOVÁ PENETRACE (podľa návodu na použitie). Po jej dôkladnom zaschnutí aplikujte finálnu náterovú hmotu s prídavkom Primalex MYKOSTOP PREVENCE.

Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí – Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo masťné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky, a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Použite výrobok Primalex UNIVERZÁLNÍ PENETRACE (prípadne Primalex HLOUBKOVÁ PENETRACE) v kombinácii s výrobkom Primalex IZOPRIM (aplikujte vždy podľa návodu na použitie u daného výrobku).



TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová hmotnosť (g / cm ³)	1,48
Obsah neprchavých látok - sušiny (hm. %)	min. 54
Prídržnosť k betónu (MPa)	min. 0,4
Priepustnosť pre vodnú paru s _d (m)	max. 0,07
Obsah organických rozpúšťadiel: (kg/kg produktu)	0
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň)	0

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	1l; 5l; 10l
Farebnosť *	báza L - Tónovací systém Primalex
Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /l)	12
Základné zloženie	Vodná suspenzia titánovej biely, vysoko bieleho kaolínu, jemne mletých vápencov, organickej disperzie a chemických aditív. Bázy sú tónované farebnými pigmentovými pastami na kolorovačích automatoch Primalex.

* Výber odtieňov zo vzorkovníku PPG Voice of Color, a tiež z ďalších vzorkovníkov dostupných na tónovacích centrách Primalex.



PRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte (nevymiešajte vzduchové bubliny). Riedenie vykonávajte podľa nižšie uvedenej tabuľky a opäť dôkladne premiešajte.

Riedenie

1. vrstva	15 % (tj. 0,2 l vody na 1 l náterovej hmoty)*
2. vrstva	neriedená

* podľa nasiakavosti podkladu



APLIKÁCIA

Takto pripravenú náterovú hmotu je možné ihneď nanášať plyšovým valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním (viď Odporúčané pracovné prostriedky). Náter odporúčame aplikovať pri teplotách +5 až +25 °C, a to spravidla v dvoch vrstvách. Nátery aplikujte najlepšie v ucelených plochách. Pri maľovaní na menej pevné podkladové nátery sa valčekom nevraciate viackrát na jedno miesto, aby sme ich nestrhli. Počas maľovania odporúčame zriedený Primalex Classic+ občas premiešať. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je nutné umyť pred zaschnutím náteru.

Aplikace Airless

Tryska	517, 514
Tlak (bar)*	180 (pri tryske 517) 160 (pri tryske 514)
Riedenie (obj.%)	5 — 10

* Pri použití trysiek HEA a FF možno znížiť tlak až o 50 %



DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk cca po 2 hodinách a je možné nanášať druhú vrstvu (údaje platia pre jednu vrstvu náteru o štandardnej hrúbke a štandardných podmienkach (T = 20 ° C; relatívna vlhkosť vzduchu 50 %). Odolnosti čerstvo natretých plôch proti bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnuté najneskôr za 24 hodín. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti vzduchu môže predĺžiť dobu schnutia.



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Náradie na aplikáciu náterovej hmoty:

KVALITNÉ ROVNÉ POVRCHY (hladké štukové omietky):

Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 12 mm

Valček z mikrovlákná s dĺžkou vlasu 5 — 9 mm

HRUBŠIE POVRCHY (štruktúrované omietky, staršie nerovné omietky, staré maľby, apod.):

Polyamidový valček s dĺžkou vlasu 12 mm

Štetec – kombinácia prírodných a umelých vlákien (pre detail alebo plochy nedostupné valčekom)

Materiál na opravy prasklín a nerovností povrchov:

Primalex VNITRŇNÍ STĚRKA (1 mm, 2 mm) alebo **Primalex PRÁŠKOVÝ TMEL**, vhodný akrylátový tmel alebo akrylátový štukový tmel.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-me- tyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje biocídny výrobok; C(M)IT/MIT (3:1).

VOC: Matné na vnútorné steny a stropy (lesk <25@60°).

Limitné hodnoty EU: 30 g/l (2010).

Tento produkt obsahuje max. 0,2 g/l VOC

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené v O 08 01 11.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Prípadné ďalšie podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku na www.primalex.sk.



SKLADOVANIE

SKLADUJTE PRI TEPLOTE 5 °C až 35 °C na suchom mieste, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

NESMIE ZAMRZNÚŤ!

NEPOŽÍVATEĽNÉ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (t. j. 36 mesiacov).



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností tak, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku alebo jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto užívateľovi odporúčame naše materiály na vlastnú zodpovednosť odborne a remeselne správne vyskúšať, či sú vhodné na predpokladané použitie za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie: **02/2025**