

Peinture de décoration et de protection des sols domestiques à base de résines polyuréthanes acryliques



CHROMATIC®



DESTINATION

Pour la décoration et la protection des sols domestiques en intérieur et en extérieur.
Supports à base de liants hydrauliques.

QUALITÉS DOMINANTES

- Monocomposant.
- Très bonne adhérence sur fonds neufs et anciens.
- Excellent garnissant.
- Excellente durabilité.
- Applicable sur des surfaces verticales, type bas de murs

TEINTES

Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC® et du nuancier RAL

DEGRÉ DE BRILLANCE

23 % sous 60°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

- 5 à 7 m²/L sur support brut
- 8 à 10 m²/L en rénovation

CONDITIONNEMENT

1 L - 3 L - 10 L

DENSITÉ MOYENNE

1,24 g/cm³ (blanc)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

44 % (± 2 %)

EXTRAIT SEC EN POIDS

55 % (± 2 %)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 h 30
- Recouvrable : 24 h (prévoir un délai de recouvrement important par temps froid et humide)
- Remise en circulation
 - Utilisation piéton : 24 h (pour une teinte vive : 7 jours)
 - Circulation : 10 jours (pour une teinte vive : 15 jours)

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse Spéciale Acrylique, rouleau polyamide texturé 18mm

DILUTION

0 à 5 % selon utilisation

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-203 (Réf. DTU 59-3).

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Subjectile neuf	<ul style="list-style-type: none"> Égrénage Brossage Dépoussiérage 		
Subjectile ancien non peint	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Nettoyage soigné Dégraissage si nécessaire Lavage et séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUITTEX FIXATEUR 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUIOSOL P.U.
Subjectile anciennement peint adhérent, compatible et en bon état	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage, dégraissage si nécessaire Lavage HP Séchage complet 		<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIOSOL P.U. dilué à 5% et 1 couche de GUIOSOL P.U.
Subjectile anciennement peint non adhérent, non compatible et en mauvais état	<ul style="list-style-type: none"> Élimination totale par décapage Rinçage Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUITTEX FIXATEUR 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de GUIOSOL P.U.

Observations

NOTA

Conditions limites d'application :

- Humidité < 4 %
- pH du support compris entre 8 et 12.
- En extérieur, la pente du support requise est au minimum de 1% vers les évacuations d'eaux pluviales pour éviter toute stagnation d'eau. Nota : Si nécessaire, des traitements anticryptogamiques peuvent être effectués.

Fonction antidérapante par saupoudrage de MN 30 dans la 1ère couche fraîche, à refus, éliminer l'excédent après séchage puis application d'une 2ème couche de peinture non diluée.

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I - Classe 6a/7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient maximum 95 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.