

PPG FLOORING DECORATIVE FLAKE

FLOCONS DÉCORATIFS

DESCRIPTION

L'additif décoratif en flocons PPG pour plancher est un mélange décoratif et multicolore de flocons de vinyle conçu pour être utilisé en conjonction avec l'installation du système de revêtement pour plancher autonivelant PPG pour plancher. L'additif en flocons de vinyle décoratifs PPG pour plancher est installé sous forme de saupoudrage ou d'application complète sur l'époxy autonivelant PPG pour plancher fraîchement appliqués.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- UTILISATIONS TYPIQUES:
- Cafétérias
- Hôpitaux
- Toilettes
- Entrées
- Allées piétonnières
- Composants: 1
- Projection complète ou traitement en plein: Flocons 1/4" - 6 pieds carrés/lb ou 300 pieds carrés par boîte de 50 lb, flocons 1/8" - 5 pieds carrés lb ou 250 pieds carrés par boîte de 50 lb.
- Saupoudrage partiel : Pour les flocons de 1/4" et 1/8", la couverture d'un saupoudrage partiel de flocons peut varier de 25 à 200 pieds carrés par lb selon l'applicateur

COULEUR ET LUSTRE

- Disponible dans une variété de mélanges
- Les flocons en lui-même sont mat. La couche de finition transparente finale dictera le niveau de lustre.

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

- PPG Apprêt époxy pour béton/ PPG Époxy autonivelant / PPG Flocons décoratif / PPG Époxy autonivelant transparent ou PPG Polyaspartique UV85 ou PPG Polyaspartique 100% solide transparent

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

- Consultez la fiche technique du produit PPG pour plancher époxy autonivelant pour les exigences de préparation de la surface. Les performances du système de revêtement pour plancher sont proportionnelles au degré de préparation de la surface. Le flocon décoratif PPG pour plancher est un mélange multicolore de flocons de vinyle conçu pour être étalé à la main sur le revêtement pour plancher époxy autonivelant PPG pour plancher fraîchement appliqué.

PPG FLOORING DECORATIVE FLAKE

FLOCONS DÉCORATIFS

Application

- Aucun équipement d'application spécial n'est requis pour l'application de l'additif PPG pour plancher flocons décoratifs. L'additif de flocons décoratif PPG pour plancher peut être saupoudré à la main au hasard ou diffusé jusqu'à saturation complète ou rejet dans l'époxy autolissant PPG pour plancher fraîchement appliqué, selon le fini souhaité. Pour les applications par saupoudrage partiel, un "semoir" manuel peut être utilisé.
- Assurez-vous que toutes les surfaces sont exemptes de trous, fissures et autres imperfections. Préparez la surface à enduire et appliquez l'apprêt époxy pour béton PPG pour plancher, suivi de la couche de base époxy autolissant PPG pour plancher. Appliquer conformément à la fiche technique du produit ; cependant, après le roulage arrière et transversal de l'époxy autolissant PPG pour plancher, l'étape du rouleau à pointes ne sera pas nécessaire.
- Immédiatement après le roulage arrière et croisé de l'époxy autolissant PPG pour plancher pour assurer une épaisseur uniforme, appliquez l'additif PPG flocons décoratif dans l'époxy autolissant PPG pour plancher humide. Pour une application aléatoire de flocons ou de saupoudrage, l'applicateur doit porter des chaussures à pointes, saupoudrant à la main le plancher à raison de 25 à 200 pieds carrés par lb, en évitant de permettre aux flocons de s'accumuler. Ce taux d'étalement donnera une finition décorative qui permettra à la couleur du revêtement époxy autolissant PPG pour plancher de se montrer entre les flocons. Si on le souhaite, un "semoir" manuel peut être utilisé; cependant, une zone d'essai est recommandée pour pratiquer la technique d'application. Alternativement, l'additif en flocons décoratifs PPG pour plancher peut-être diffusé jusqu'à saturation ou projection complète (6 pi²/lb pour un flocon de ¼ po, 5 pi²/lb pour un flocon de 1/8 po), jusqu'à ce que la surface soit complètement couverte et aucune zone humide ne reste. Quelle que soit la méthode d'application, évitez de marcher dans les zones qui ont été diffusées.
- Laisser la surface durcir suffisamment pour supporter la circulation piétonnière. Consultez la fiche technique du produit PPG époxy autolissant pour connaître les temps de séchage. Balayez et passez l'aspirateur sur tous les flocons de vinyle. Les applications par projection complète peuvent être légèrement poncées pour éliminer les pics ou autres imperfections, puis à nouveau aspirées. Des couvre-chaussures jetables sont recommandés pour éviter la contamination de la surface.
- Appliquer une couche de finition de PPG Époxy autolissant transparent ou PPG Polyaspartique UV85 ou PPG Polyaspartique 100% solide transparent selon les directives de la fiche technique du produit. La texture antidérapante dépendra du taux de diffusion et de l'épaisseur du feuillet de la couche de finition. Des taux de projection plus faibles et une épaisseur de feuillet de couche supérieure plus élevée se traduiront par une finition plus lisse. Une projection complète et une épaisseur de feuillet inférieure donneront une texture antidérapante accrue.
- Consultez la fiche technique du produit PPG Époxy autolissant ou PPG Polyaspartique UV85 ou PPG Polyaspartique 100% solide transparent pour connaître les temps de durcissement nécessaires avant que le plancher puisse être remis en service.

MESURES DE SÉCURITÉ

- Consultez la fiche signalétique et l'étiquette du produit pour toutes les exigences de sécurité et de précaution

RÉFÉRENCES

• LES TABLEAUX DE CONVERSION-FICHE D'INFORMATION	1410
• EXPLICATION DES FICHES TECHNIQUES FICHE D'INFORMATION	1411
• CONDITIONS DE SÉCURITÉ-FICHE D'INFORMATION	1430
• HYGIÈNE ET SÉCURITÉ EN ESPACES CONFINÉS-RISQUES D'EXPLOSION ET TOXICITÉ-FICHE D'INFORMATION	1431

PPG FLOORING DECORATIVE FLAKE

FLOCONS DÉCORATIFS

DÉCLARATION DE GARANTIE

PPG garantit (i) qu'elle est propriétaire du produit (ii) que la qualité du produit est conforme aux spécifications établies par PPG pour ce produit et en vigueur au moment de la fabrication et (iii) que le produit fourni est exempt de toute revendication légitime d'une tierce partie pour violation d'un brevet américain portant sur le produit. CES GARANTIES SONT LES SEULES OFFERTES PAR PPG, ET PPG DÉCLINE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DÉCOULANT D'UNE LOI OU AUTREMENT EN DROIT OU DANS LE COURS DE TRANSACTIONS OU D'USAGES DU COMMERCE, INCLUANT SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE AUTRE GARANTIE D'ADÉQUATION À UN USAGE OU À UN BUT PARTICULIER OU DE QUALITÉ MARCHANDE. Toute réclamation en vertu de la présente garantie doit être faite par l'acheteur auprès de PPG par écrit dans les cinq (5) jours suivant la découverte du défaut allégué par l'acheteur, mais en aucun cas plus tard qu'à l'expiration de la durée de stockage applicable au produit, ou plus tard que un (1) an après la date de la livraison du produit à l'acheteur, selon la première éventualité. Tout défaut, de la part de l'acheteur, d'aviser PPG d'une telle non-conformité, tel que requis par les présentes, annulera tout droit de recouvrement de l'acheteur en vertu de la présente garantie.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

EN AUCUN CAS, PPG NE SERA TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE INDIRECT, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF RELATIF À, DÉCOULANT DE OU RÉSULTANT AUTREMENT DE TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE DE RECOUVREMENT (QU'ELLE SOIT FONDÉ SUR QUELQUE NÉGLIGENCE QUE CE SOIT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE OU LA RESPONSABILITÉ CIVILE). Les informations contenues dans cette fiche ne sont données qu'à titre indicatif et sont fondées sur des tests de laboratoire que PPG considère fiables. PPG peut modifier les informations contenues dans ce document à tout moment en raison de l'expérience pratique et du développement continu de ses produits. Toutes les recommandations ou suggestions relatives à l'utilisation du produit PPG, que ce soit dans la documentation technique, en réponse à une question spécifique ou autrement, sont fondées sur des données qui sont, à la connaissance de PPG, fiables. Le produit et les informations connexes sont conçus à l'intention des utilisateurs possédant les connaissances et les compétences professionnelles requises par l'industrie, et il incombe à l'utilisateur final la responsabilité de déterminer l'adéquation du produit à un usage particulier et l'acheteur sera réputé s'avoir acquitté de cette responsabilité, à sa seule discrétion et à ses seuls risques. PPG n'a aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ni les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, PPG décline toute responsabilité découlant de toute perte, préjudice ou dommage résultant de l'utilisation du produit ou du contenu de la présente fiche technique (sauf accord écrit contraire). Les variations de l'environnement d'application, les changements aux procédures d'utilisation ou l'extrapolation des données risquent d'entraîner des résultats insatisfaisants. La présente fiche annule et remplace toutes les versions précédentes, et il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que les informations sont à jour avant d'utiliser le produit.

Code du produit	Description
FLR300-1	Flocons décoratifs 1/4" Caramel latté
FLR300-9	Flocons décoratifs 1/4" Dé
FLR300-14	Flocons décoratifs 1/4" Sable humide
FLR300-42	Flocons décoratifs 1/4" Espace
FLR300-151	Flocons décoratifs 1/4" Tons de terre
FLR300-178	Flocons décoratifs 1/4" Sahara
FLR300-200	Flocons décoratifs 1/4" Calotte glacière
FLR300-228	Flocons décoratifs 1/4" Poussière de lune
FLR300-266	Flocons décoratifs 1/4" Aile de faucon

Note:

- Disponible en boîte de 50 lb.
- Flocon décoratif 1/8 "offert dans les mêmes mélanges multicolores sur commande spéciale

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

