

## Serie JP33x Selladores de Uretano 2K

### Antecedentes

La serie JP33x de selladores de uretano 2K de SHOP-LINE® son selladores de secado rápido, de dos componentes, diseñados para los centros de reparación de colisiones de automóviles. Están disponibles en colores blanco, gris y gris oscuro.

### Componentes

#### Sellador

JP331 Sellador de uretano 2K - Blanco  
 JP335 Sellador de uretano 2K - Gris  
 JP337 Sellador de uretano 2K - Gris oscuro

#### Endurecedor

JH301 Endurecedor de capa base 2K - Temperatura normal  
 JH302 Endurecedor de capa base 2K - Temperatura alta

#### Reductor

JR505 Rápido de 55 a 65 °F (13 a 18 °C)  
 JR506 Medio de 65 a 75 °F (18 a 24 °C)  
 JR507 Lento de 75 a 85 °F (24 a 29 °C)  
 JR508 Muy lento de 85 a 95 °F (29 a 35 °C)

### Productos compatibles

#### Puede aplicarse sobre:

Acero galvanizado y aluminio limpio, lijado e imprimado decapado.  
 Relleno lijado y limpio, SMC y fibra de vidrio cubierta de gel.  
 Recubrimiento E-Coat limpiado y lijado apropiadamente  
 Revestimientos de acabado y originales del fabricante curados, limpios y lijados.  
 JP37x Imprimadores epóxicos  
 JP211 Imprimante / Relleno de poliéster gris  
 JP233 Imprimante acrílico 1K  
 JP202 Imprimante tapaporos 2K  
 Promotor de adherencia plástico OneChoice®  
 SX1071 Imprimante decapante OneChoice

#### Se puede cubrir con los siguientes revestimientos finales:

JBP Capa base de uretano acrílico *Shop-Line Plus*  
 JB Capa base acrílica  
 JAU Uretano acrílico de brillo directo  
 JE Esmalte acrílico  
 JE Esmalte acrílico / activado

### Preparación

#### Limpieza de la superficie:

JX101 Limpiador  
 JX992 Limpiador plástico  
 SXA330 Removedor de cera y grasa  
 SWX350 (H<sub>2</sub>O-SO-CLEAN™)

#### Lijado

Grano 400 (máquina o seco a mano) o grano 500 (mojado) en acabados antiguos e imprimador tapaporos

### Mezcla



**Proporciones:**  $\frac{\text{JP33x} : \text{JH30x} : \text{JR50x}}{4 : 1 : 1}$



**Vida útil:** 1 hora a 70 °F (21 °C)



**Aditivos:** JX993 Aditivo flexibilizador 10% por cuarto de RTS

---

## Configuración de la presión del aire y de la pistola

---



**HVLP:** 8 a 10 psi en el tapón de aire  
**De conformidad:** 29 a 40 psi en la pistola  
**Ajuste de la pistola:** 1.3 a 1.6 mm o equivalente

Nota: Para obtener los mejores resultados generales, consulte las recomendaciones del fabricante de la pistola respecto a la presión de aire de entrada.

---

## Aplicación

---



**Capas:** 1 capa mediana húmeda

---

## Tiempos de secado

---



**Secado al aire:** 15 minutos a 70 °F (21 °C)



**Recubrir/Aplicar recubrimiento final:** Raspe y vuelva a sellar después de 72 horas

---

## Limpieza

---

Después de cada uso, limpie cuidadosamente las pistolas de rociado, depósitos de pistolas, envases de almacenamiento, etc., con reductores JP, solvente de propósito general JT501 u otro solvente apropiado. Siga los lineamientos de la EPA sobre los procedimientos adecuados de almacenamiento y eliminación de residuos de pintura con partículas de solvente.

---

## Propiedades

---

### COV

Aplicado (4:1:1) 4.24 a 4.54 lb/ gal (530-544 g/l)

Sólidos por peso

**Formación de película por capa** 51.5%

Aplicado (4:1:1) 0.8 a 1.0

### Rendimiento en pies cuadrados, de 1 mil

Aplicado (4:1:1) 553 pies cuadrados por galón de EE.UU. a 100% de transferencia

---



We protect and  
beautify the world™

---

#### **Limitaciones**

Los productos *Shop-Line* no se deben combinar con componentes de otras líneas de productos.

---

#### **Información de precaución:**

El contenido de este paquete tal vez deba mezclarse con otros componentes antes de utilizarse. Antes de abrir los paquetes, lea los mensajes de advertencia en las etiquetas de todos los componentes, ya que la mezcla supondrá los mismos riesgos que los de todas sus partes. El equipo de rociado se debe manejar con extremo cuidado y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para usar un respirador, siga las instrucciones de la etiqueta. Use protectores para la piel y los ojos. Respete todas las precauciones aplicables.

---

#### **Emergencias médicas:**

**EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O SI NECESITA INFORMACIÓN SOBRE CONTROL DE DERRAMES EN EE. UU. LLAME AL (412) 434-4515; EN CANADÁ, AL (514)-645-1320**

---

**Para obtener más información sobre seguridad e instrucciones de manipulación, consulte las hojas de datos de seguridad de materiales y las etiquetas.**

Las hojas de datos de seguridad de materiales de los productos PPG mencionados en esta publicación están disponibles a través del distribuidor de la marca *Shop-Line* de PPG. Según nuestros conocimientos, la información técnica contenida en este boletín es exacta; sin embargo, ya que PPG Industries constantemente mejora sus fórmulas de revestimientos y pinturas, los datos técnicos actuales pudieran diferir en cierto grado con los conocimientos disponibles en el momento de imprimir este boletín. Comuníquese con su distribuidor de la marca *Shop-Line* o ingrese a [www.ppgrefinish.com](http://www.ppgrefinish.com) para obtener la información más actualizada.

---

El logotipo de PPG, *OneChoice*, *We protect and beautify the world*, *Shop-Line* y *H<sub>2</sub>O-So-Clean* son marcas comerciales de PPG Industries Ohio, Inc.