

PPG SIGMAGUARD™ 720

제품 개요

폴리아민 어덕트 경화형 순수 에폭시 기술에 기반한 2액형 강화 고형분 탱크 코팅

주요 특성

- 다양한 범위에 화학물질에 우수한 내성을 지닌 탱크코팅용 도료
- 티 1541 2.2 (항공 연료 저장 탱크 및 파이프 코팅 시스템)에 만족
- 짧은 경화시간
- 저온 경화성이 우수합니다
- 세척이 용이합니다

색상 및 광택

- 녹색, 회색
- 유광

기본 데이터 20°C (68°F)

혼합도료의 데이터	
구성	2액형
비중	1.4 kg/l (11.7 lb/US gal)
부피 고형분	78 ± 2%
VOC (Supplied)	Directive 2010/75/EU, SED: 최대 163.0 g/kg 최대 233.0 g/l (approx. 1.9 lb/gal)
추천 건조 도막 두께	125 - 160 µm (4.9 - 6.3 mils) depending on system
이론도포율	6.2 m ² /l for 125 µm (250 ft ² /US gal for 5.0 mils)
지축건조	3 시간
재도장간격	최소: 8 시간 최대: 28 일
저장 기간	주제: 최소 12 개월 경화제: 최소 24 개월

비 고:

- 보충자료 참조 - 도포율 및 도막두께
- 보충자료 참조 - 재도장간격
- 보충자료 참조 - 경화시간



PPG SIGMAGUARD™ 720

추천되는 표면 처리 및 온도

소지조건

- 철판; 블라스트 클리닝 최소 ISO-Sa2½, 블라스팅 조도 40 – 70 µm (1.6 – 2.8 mils)
- 선형 도장된 도료는 건조해야 하며 오염물이 없어야 합니다.
- 필요시, 표면에 충분한 거칠기를 주어야 합니다

원유 탱커의 화물 탱크에 대한 IMO-MS.C.288 (87) 요구 사항

- 철판 : ISO 8501-3:2006 등급 P2, 도장전 2R 또는 3pass로 edge 그라인딩
- Steel; 블라스트 세정 ISO-Sa2½, 블라스팅 조도 30 – 75 µm (1.2 – 3.0 mils)
- 도장 할 표면의 먼지량은 먼지 크기 등급 "3", "4" 또는 "5"(ISO 8502-3-2017)의 등급 "1"을 초과해서는 안됩니다. 확대경 없이 볼 수 있으면 더 낮은 먼지 크기 등급 ("1" 및 / 또는 "2")을 제거 합니다.

소지온도 및 도장조건

- 도장 및 경화중 소지 온도는 5°C (41°F) 이상 이어야 합니다.
- 도장 및 경화중 소지 온도는 이슬점보다 최소 3°C (5°F) 이상 이어야 합니다

도장 사양

최신 내 화학성 목록에 따른 내 화학성 시스템

- SIGMAGUARD 720: 125 µm (5.0 mils)
- SIGMAGUARD 720: 125 µm (5.0 mils)

IMO 결의 MS.C.288 (87)에 따른 원유 유조선의 화물 탱크 시스템

- SIGMAGUARD 720: 160 µm (6.3 mils)
- SIGMAGUARD 720: 160 µm (6.3 mils)

사용 방법 설명

주제 경화제 혼합비 = 3:1

- 혼합도료의 온도는 15°C (59°F) 이상이어야 합니다. 그렇지 않을 경우 작업성향상을 위해 신너추가 필요합니다.
- 과도한 희석제의 사용은 내새김성 저하 및 경화시간 지연을 초래할 수 있습니다
- 신나는 반드시 도료를 혼합한 후 추가 되어야 합니다

PPG SIGMAGUARD™ 720

유도 시간 표

혼합도로 숙성시간	
혼합도로 온도	혼합 후 대기시간
15°C (59°F)	15 분
20°C (68°F)	10 분
25°C (77°F)	5 분

가사 시간

2.25 시간 : 20°C (68°F) 기준

에어 스프레이

추천 신너

THINNER 91-92

희석제 부피

1회에 125 µm (5.0 mils) 도장할 경우 5~15% 희석

노즐 구경

1.8 - 2.0 mm (약 0.070 - 0.079 in)

노즐 압력

0.3 - 0.4 MPa (약 3 - 4 bar; 44 - 58 p.s.i.)

에어리스 스프레이

추천 신너

THINNER 91-92

희석제 부피

1회에 125 µm (5.0 mils) 도장할 경우 0~10% 희석

노즐 구경

약 0.53 - 0.69 mm (0.021 - 0.027 in)

노즐 압력

15.0 MPa (approx. 150 bar; 2176 p.s.i.)

PPG SIGMAGUARD™ 720

붓/롤러

- 스트라이프 코팅 및 부부 수리 전용

세척 용제

- THINNER 90-53

보충자료

도포율 및 도막두께	
DFT	이론도포율
100 µm (4.0 mils)	7.8 m ² /l (313 ft ² /US gal)
125 µm (5.0 mils)	6.2 m ² /l (250 ft ² /US gal)
160 µm (6.3 mils)	4.9 m ² /l (199 ft ² /US gal)

비 고:

- 붓도장시 최대 도막두께 : 100 µm (4.0 mils)

재도장 간격 : DFT 160 µm (6.3 mils) 까지						
재도장간격	간격	5°C (41°F)	10°C (50°F)	20°C (68°F)	30°C (86°F)	40°C (104°F)
자체	최소	32 시간	24 시간	8 시간	4 시간	3 시간
	최대	28 일	28 일	28 일	14 일	7 일

비 고:

- 표면은 반드시 건조 되고 오염 물질이 제거 되어야 합니다.



PPG SIGMAGUARD™ 720

전체 시스템 경화 시간 - DFT 320 µm (12.6 mils) 까지		
소지온도	지방족 석유 제품 및 밸러스 트 수 및 해수 탱크 테스트 전 최소 경화 시간	Note 4, 7 또는 11 없이 화물을 운송하기 전 최소 경화 시간
5°C (41°F)	10 일	17 일
10°C (50°F)	7 일	14 일
15°C (59°F)	5 일	8 일
20°C (68°F)	3 일	5 일
30°C (86°F)	60 시간	4 일
40°C (104°F)	36 시간	3 일

비 고:

- 화물에 대한 내성 및 주의사항에 대한 상세한 내용은 최근 발간된 TRIS를 참조해 주십시오.
- 도장 및 경화 중 적당한 환기는 유지되어야 합니다

건조/경화 시간 : DFT 160 µm (6.3 mils) 까지	
소지온도	지속건조
5°C (41°F)	7-8 시간
10°C (50°F)	5-6 시간
20°C (68°F)	2-3 시간

가사시간	
혼합도료 온도	가사 시간
15°C (59°F)	3 시간
20°C (68°F)	2.25 시간
25°C (77°F)	1.75 시간
30°C (86°F)	1.0 시간

안전상 주의 사항

- 완전한 안전 및 예방 조치 요구 사항은 안전 데이터 시트 및 제품 라벨을 참조하십시오
- 본 도료는 용제를 사용하므로 스프레이 미립자나 증기등을 흡입하지 말아야 하며, 피부나 눈에 묻지 않도록 해야 합니다.



PPG SIGMAGUARD™ 720

세계 공용

전세계적으로 동일한 제품을 공급하는 것이 PPG PMC 변하지 않는 목표입니다. 하지만, 때때로 현지별/국가별 규정이나 상황에 맞추어 제품을 약간 수정할 필요가 있기에 그러한 상황에서는 대체할 다른 제품 데이터 시트를 사용하도록 합니다.

참조

- Information sheet | Explanation of product data sheets

보증

PPG는 (i) 제품에 대한 PPG의 소유권, (ii) 제품의 품질이 해당 제품에 대해 제조 시점에 적용되는 PPG의 규격에 일치하다는 점, 그리고 (iii) 제품이 동 제품에 적용되는 미국 특허를 침해하는 것에 대한 제3자의 정당한 배상 청구가 없는 상태로 납품되었다는 점을 보증한다. 이 보증은 PPG가 하는 유일한 보증이며, PPG는 법률에 따른 것인 법에 따라 발생하는 것인 간에 거래를 진행하면서 또는 상 관행상 하게 되는 기타 모든 명시적이거나 암묵적인 보증은 인정하지 않는다. 그러한 보증에는 특정 목적이나 용도의 적합성에 대한 기타 모든 보증이 포함된다. 이 보증에 따른 모든 배상 청구는 구매자가 배상 청구 대상인 결함을 발견한 때로부터 오(5)일 이내에 구매자가 PPG에게 서면으로 해야 하며, 어떤 경우에도 제품의 해당 재고 수명 만료 또는 제품을 구매자에게 납품한 날로부터 일(1)년 중 먼저 해당되는 날짜 이후에는 할 수 없다. 구매자가 이 계약에서 요구하는 불일치에 대해 PPG에 통지하지 않으면 구매자는 이 보증에 따라 보상을 받을 수 없다.

책임 범위

PPG는 어떤 경우에도 제품을 사용하는 것과 어떤 식으로든 관련이 있거나 그런 사용으로 인해 발생하거나 그런 사용의 결과인 모든 간접적이거나 특별하거나 우발적이거나 결과적인 피해에 대해 (임의의 유형의 태만, 엄격한 채무 또는 불법행위에 근거한) 보상 이론에 따른 책임이 없다. 이 문서의 내용은 지침이 되도록 마련된 것이며 PPG가 신뢰할 수 있다고 생각하는 실험실 시험에 근거한 것이다. PPG는 실제 사용 경험과 지속적인 제품 개발에 따라 언제든지 이 문서에 포함된 정보를 수정할 수 있다. PPG 제품 사용과 관련된 모든 권고나 제안은 기술 문서에 포함된 것인 특정한 질의에 대한 응답에 포함된 것인 간에 PPG가 알고 있는 범위 내에서 신뢰할 수 있는 데이터에 근거한 것이다. 제품 및 관련 정보는 업계에서 필수 지식과 실무 기능을 갖춘 사용자를 위해 마련된 것이며, 제품이 자신의 특정한 용도에 적합하지 판단하는 것은 최종 사용자의 책임이다. 구매자가 전적인 재량권을 가지고 스스로 위험을 부담하여 그런 판단을 했다고 간주해야 한다. PPG는 기질의 품질이나 상태에 대한 통제권이 전혀 없으며, 제품 사용과 적용에 영향을 주는 많은 요인에 대해서도 통제권이 없다. 따라서 PPG는 그런 사용 또는 이 정보의 내용으로 인해 발생하는 손실, 부상 또는 피해로 인한 어떠한 채무도 인정하지 않는다(단, 그와 다르게 명시하는 서면 합의가 있는 경우는 예외이다). 사용 환경의 편차, 사용 절차 변경 또는 데이터에 근거한 추론으로 인해 만족스럽지 않은 결과가 발생할 수 있다. 이 문서는 이전의 모든 문서를 대신하는 것이며 제품을 사용하기 전에 이 정보가 최신 정보인지 확인하는 것은 구매자의 책임이다. 모든 PPG Protective & Marine Coatings 제품에 대한 최신 문서는 www.ppgpmc.com에서 볼 수 있다. 본 문서의 영어 버전은 동 문서의 다른 모든 번역본에 우선하여 적용된다.

The PPG logo, and all other PPG marks are property of the PPG group of companies. All other third-party marks are property of their respective owners.

