


ALKYNÉO PRIM

Impression acrylique et alkyde en émulsion, excellente régulatrice de fonds



Définition	Impression pour maçonneries, à l'exception des supports alcalins.
Domaines d'emploi	- Intérieur. - Travaux neufs ou de rénovation. - Maçonneries (à l'exception des supports alcalins).
Points forts	- Aspect tendu : assure une finition de qualité. - Temps ouvert long : facilite l'application. - Compatible colles papiers peints et revêtements muraux.
Caractéristiques	- Excellente opacité. - Compatible colles à papiers peints et revêtements muraux. - Aspect mat-velouté tendu. - Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application.
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : - Mat-velouté. Nuances : - Blanc Masse volumique à 20 °C : 1,4 ± 0,05 g/cm³ Extrait sec pondéral : 59 % (± 2 %). Extrait sec volumique : 45 % (± 2 %). Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Sec : 6 h. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : - Recouvrable : 24 h. Rendement moyen : 9 à 11 m²/L Conditionnement : 3 L - 10 L Conservation : 24 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Utiliser rapidement après ouverture. Hygiène & Sécurité : - Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com ou sur le site : www.peintures-gauthier.com Brillant spéculaire : 12 % sous 85° d'angle. Point éclair : - Néant

Date d'édition : 08/11/2023 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

ALKYNÉO PRIM

Type de supports et preparation

Type de support :

- Murs, plafonds.

Préparation des supports :

- Conforme à la norme NF DTU 59-1.
- Tous fonds absorbants : plâtre, enduits, plaques de plâtre et dérivés.
- Ponçage, époussetage.
- Additivée anti-flash rust pour une action antirouille sur les têtes de vis des plaques de plâtre.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 12 mm, pistolet traditionnel ou airless.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 70 %.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b 2 - 4 a.

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient maximum 1 g/L de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A+.