Scheda Tecnica QP-3421_3425_3427_V

QUICKLINE® FAST PRIMER

Descrizione:	I **Fast Primer QP-3421/3425/3427** sono fondi con essiccazione rapida, alto spessore e una buona verticalità, adatti per la riparazione spot e pannelli interi.		
Prodotti	Fondo:	QP-3421 *Quickline* Fast Primer - Bianco QP-3425 *Quickline* Fast Primer - Grigio QP-3427 *Quickline* Fast Primer - Grigio Scuro	
	Catalizzatori:	QH-4210 *Quickline* Catalizzatore MS Rapido QH-4220 *Quickline* Catalizzatore MS Standard QH-4230 *Quickline* Catalizzatore MS Lento	(fino a 25ºC) (20 - 30ºC) (25 – 35ºC)
	Diluenti:	QS-5210 *Quickline* Diluente MS Rapido QS-5220 *Quickline* Diluente MS Standard QS-5230 *Quickline* Diluente MS Lento	(15 – 25ºC) (20 – 30ºC) (25 – 35ºC)

Preparazione supporto		Sgrassare accuratamente la superficie prima e dopo la carteggiatura.	 Metallo nudo: Abrasivo grana P120-P180 Stucco: Abrasivo grana P180 Vecchie finiture: Abrasivo grana P240-P320
	I primer rapidi *Quickline* possono essere applicati su piccole aree di acciaio nudo, ma per ottenere le migliori prestazioni è necessario utilizzare SPP3006 Salviette pretrattanti. Altri metalli nudi, come l'alluminio, devono essere sempre correttamente primerizzati.		

Miscelazione 	**Prodotti**	**Volume**	**Peso**
	Quickline Fast Primer *Quickline* Catalizzatori *Quickline* Diluenti	4 Parti 1 Parte 1 – 0.5 Parti	100g 15g 13.5g
	Pot Life/Vita utile: a 20ºC	30 - 40 minuti	
	Viscosità: DIN 4 a 20ºC	18-27 secondi	

Applicazione 	Aerografo convenzionale:	Ugello 1.6 – 1.9 mm. Pressione dell'aria – fare riferimento alle informazioni del produttore dell'aerografo
Numero di mani 	3 mani (170 – 200 micron di film secco) Si consiglia di applicare una prima mano molto leggera	

Questi prodotti sono solo per la verniciatura professionale e non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati. Le informazioni su questa TDS si basano sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche ed è responsabilità dell'utente adottare tutte le misure necessarie per garantire l'idoneità del prodotto allo scopo previsto.

PPG Italia Sales & Services srl
Direzione Refinish
Via A. De Gasperi 17/19
20045 Lainate (MI)
Tel. 02.9317921 – Fax 02.93179253

Quickline è un marchio registrato di PPG Industries Ohio, Inc. © 2024 PPG Industries, tutti i diritti riservati

Febbraio 2024

Scheda Tecnica QP-3421_3425_3427_V

QUICKLINE® FAST PRIMER

Appassimento	Fino a quando non è completamente opaco – normalmente 3-5 minuti a 20ºC		
Essiccazione		**Ad Aria/20ºC:**	**Essiccazione a 60ºC** (sul supporto)
	Con QH-4210	1.5 ore	15 min.
	Con QH-4220	2.5 ore	20 min.
	Con QH-4230	3 ore	30 min
	Essiccazione a infrarossi	Appassire 5 minuti prima di essiccare. Distanza pannello 70-100 cm 10-20 minuti a seconda dell'attrezzatura utilizzata.	
	I Fast Primer devono essere carteggiati prima della sovraverniciatura o della finitura		
		Carteggiatura a secco a macchina o a mano Fare riferimento alla relativa scheda tecnica del prodotto applicato per le grane da utilizzare.	

Note sul processo
- Pulire l'attrezzatura subito dopo l'uso, utilizzando il diluente *Quickline* o un altro solvente adatto.
- Smaltire i rifiuti in conformità con le normative vigenti.

QG - GRADI DI GRIGIO

Le miscele sottostanti devono essere attivate e diluite nel modo normale prima dell'applicazione.

Per ciascuna delle varianti Fast Primer specificate si applicano i seguenti rapporti di miscelazione in peso:

	QG1	*QG3*	*QG5*	*QG6*	*QG7*
3421 Bianco	***100***	**75**	**--**	**--**	**--**
3425 Grigio	**--**	**25**	***100***	**30**	**--**
3427 Grigio scuro	**--**	**--**	**--**	**70**	***100***

Informazioni COV
Il valore limite UE per questo prodotto (categoria di prodotto: IIB.c) in forma pronta all'uso è di max. 540 g/litro di COV. Il contenuto di COV di questo prodotto in forma pronta all'uso è max. 540 g/litro.
A seconda della modalità di utilizzo scelta, il COV effettivo pronto all'uso di questo prodotto potrebbe essere inferiore a quello specificato dal codice della Direttiva UE.

Questi prodotti sono solo per la verniciatura professionale e non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati. Le informazioni su questa TDS si basano sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche ed è responsabilità dell'utente adottare tutte le misure necessarie per garantire l'idoneità del prodotto allo scopo previsto.

PPG Italia Sales & Services srl
Direzione Refinish
Via A. De Gasperi 17/19
20045 Lainate (MI)
Tel. 02.9317921 – Fax 02.93179253

Quickline è un marchio registrato di PPG Industries Ohio, Inc. © 2024 PPG Industries, tutti i diritti riservati

Febbraio 2024