FREITABARDAGE COLOR NF
PEINTURE POUR BARDAGE

EAU WATER | RECOUVREMENT EN 8H | INT/EXT | SATINÉ

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR C (A+ A B C)

CHROMATIC SYSTEM®

DÉFINITION

- Peinture acrylique en phase aqueuse spécifique pour bardages

DESTINATION

- Applicable sur bardages métalliques prélaqués de type polyester, polyester siliconé, Plastisol®
- Travaux neufs et rénovation

AVANTAGES PRODUIT

- Application directe sur bardages prélaqués
- Facile d'application
- Excellente tenue des teintes foncées dans le temps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Résine acrylique
Composition	1 composant
Aspect du film sec	Satiné – 30-40 % sous 60° d'angle
Rendement moyen	8 à 10 m²/L
Épaisseur sèche	40 à 60 µm/couche
Densité	1,1 ± 0,05
Extrait sec en poids	40 % ± 2
Point éclair	-
Séchage à 20°C et 65 % HR*	Sec au toucher : 2 heures Recouvrable : minimum 8 heures
Teintes	Toutes teintes des nuanciers RAL et Chromatic®
Conditionnements	3L – 10L

* Selon les conditions climatiques lors de l'application et la teinte choisie.

FREITABARDAGE COLOR NF
PEINTURE POUR BARDAGE

MÉTAL

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

CONDITIONS D'APPLICATION	▸ Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (réf DTU 59-1). ▸ Produit applicable à une température ambiante comprise entre +10°C et +30°C, et à une hygrométrie inférieure à 80 %. ▸ La température du support doit être comprise entre +10°C et +30°C et doit être de +3°C au-dessus du point de rosée.
PRÉPARATION DES SUPPORTS	▸ Sur bardages prélaqués : dégraissage, lavage, brossage, grattage St 3 des zones endommagées ou corrodées. ▸ Ne pas appliquer sur supports présentant de la rouille. ▸ Sur support sec, retouches nécessaires des parties mises à nu de petite dimension et faiblement endommagées avec FREITACCROCH NF ou FREITAPRIM.
MATÉRIEL D'APPLICATION ET DILUTION	▸ Brosse : ne pas diluer (application en 2 couches). ▸ Rouleau microfibre 10 mm : dilution 0 à 5 % avec de l'eau (application en 2 couches). ▸ Pistolet sans air, buse 15 à 17/1000e, pression 180 à 210 bars : dilution 0 à 5 % avec de l'eau. L'utilisation d'une tresse chauffante est déconseillée.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	▸ Eau.

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

SUPPORT	BARDAGES PRÉLAQUÉS	ACIER GALVANISÉ
IMPRESSION	**1 à 2 couches de FREITABARDAGE COLOR NF** selon le mode d'application*	1 couche de FREITACCROCH NF
FINITION		**2 couches de FREITABARDAGE COLOR NF**

* Essai de convenance nécessaire pour validation de l'opacité en monocouche.

CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION AFNOR	NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	▸ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/L (2010) ▸ COV sans dilution = 130 g/L Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com et les indications portées sur l'emballage.

PPG AC France
Immeuble Union Square
1 rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00

Toutes les informations disponibles sur : **www.seigneuriegauthier.com**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Protective Coatings
Peintures de protection