


ORION SOLEIL SR

Peinture-laque glycérophthalique

LES LAQUES



CHROMATIC®



DESTINATION	Pour la décoration et la protection des menuiseries bois intérieures et extérieures et des menuiseries métalliques intérieures
QUALITÉS DOMINANTES	- Structure gélifiée permettant une application extrêmement aisée. - Excellent rendu assurant une finition haut de gamme. - Excellent garnissant. - Très bon enrobage. - Excellente opacité. - Grande facilité d'entretien. - Séchage rapide.
TEINTES	Blanc, toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
DEGRÉ DE BRILLANCE	15 % sous 60° à 30 jours

Caractéristiques techniques

ASPECT	Satiné
RENDEMENT	14 à 16 m²/L
CONDITIONNEMENT	1 L - 3 L - 10 L
DENSITÉ MOYENNE	1,35 (± 0,05) à 20 °C
EXTRAIT SEC EN VOLUME	64 % (± 2 %)
EXTRAIT SEC EN POIDS	77 % (± 2 %)
TEMPS DE SÉCHAGE [23 °C et 50% Humidité Relative]	- Hors poussière : 1 h - Hors pluie : 2 h - Sec au toucher : 2 h - Redoublable (le temps de séchage peut être supérieur selon la teinte et à des températures plus basses) : 5 h - Ponçage entre 2 couches : 5 h
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Norme NF EN 13 300 : Classe 1

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau laqueur poils ras 4 mm ou polyester tissé 5 mm (pour un meilleur rendu) ou polyamide texturé 8 mm (pour un meilleur garnissant), pistolet piston avec système chauffant (40 °C), buse de 11, pression de 140 bars, spalter
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

NOTA : Bien mélanger avant utilisation, ne pas diluer. Penser à bien refermer puis retourner les pots après utilisation pour prévenir la formation de peau. Pour les pots de 10 L, ajouter une pellicule de white-spirit surnageante puis fermer le pot pour prévenir la formation de peau.

* En extérieur, appliquer une couche supplémentaire de finition sur les surfaces inclinées à moins de 45° par rapport à l’horizontal. Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophthaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d’ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyeurs, colles, enduits, peintures acryliques...

Les temps de séchage indiqués correspondent à une température de 23 °C et une humidité relative de 50 %. Ils peuvent varier en fonction des conditions climatiques et de la teinte effectuée.

Subjectiles	Travaux Préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage - Dégraissage (si nécessaire) - Ponçage - Époussetage	1 couche d’EUROPAN SR ou d’EUROPAN HYDROPLUS	2 couches d’ORION SOLEIL SR*
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Rinçage - Ponçage (si nécessaire)	1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de white spirit	
Anciennes peintures peu adhérentes	- Lessivage / Rinçage - Graffage / Ponçage 1 couche d’impression adaptée - Révision à l’enduit sur les parties remises à nu	Pochonnage des parties enduites avec 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5à 10 % de white-spirit	
Métaux ferreux en intérieur	- Élimination de la rouille par brossage, grattage - Dérochage - Époussetage - Dégraissage 1 couche d’impression adaptée sur les parties remises à nu	1 ou mieux 2 couches de GUIFER PRIM dilué à 5 % de white-spirit	
Métaux non ferreux en intérieur	- Brossage, grattage - Dérochage - Époussetage - Dégraissage 1 couche d’impression adaptée sur les parties remises à nu	1 couche de GUIT’ACCROCH TS dilué à 5 %	

Observations

NOTA	
NORMALISATION	NF T 36-005 :Famille I, Classe 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/L (2010) Ce produit contient maximum 300 g/L COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	24 mois en emballage d’origine, non ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21 °C et 55 °C

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

ORION SOLEIL SR

Peinture-laque glycérophthalique

LES LAQUES

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.

Fiches techniques disponibles sur le site internet www.guittet.com

13/06/2024

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92656 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.guittet.com

