



CHROMATIC®



DESTINATION

Maçonneries intérieures. Pièces sèches. Travaux neufs ou d'entretien.
Travaux soignés ou courants (selon préparation des supports).

QUALITÉS DOMINANTES

- Peinture 2 en 1 : Impression et finition
- Très grande facilité d'application
- Applicable en "mouillé sur mouillé"
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures
- Excellent rendement
- Sans tension
- Lessivable

TEINTES

Blanc, teintes pastel du nuancier CHROMATIC®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat $\leq 3\%$ sous 85°

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| ASPECT | Poché fin |
| RENDEMENT | 9 à 11 m ² /L |
| CONDITIONNEMENT | 3 L - 15 L |
| DENSITÉ MOYENNE | 1,53 ($\pm 0,05$) à 20 °C |
| EXTRAIT SEC EN VOLUME | 40 % ($\pm 2\%$) |
| EXTRAIT SEC EN POIDS | 60 % ($\pm 2\%$) |
| TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative) | <ul style="list-style-type: none"> • Hors poussière : 1 h • Sec au toucher : 2 h • Recouvrable : 6 h ou "mouillé sur mouillé" |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE | Norme NF EN 13 300 : Classe 2 |

Mise en œuvre

| | |
|-------------------------------|--|
| MATÉRIEL D'APPLICATION | Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm ou rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet |
| DILUTION | Prêt à l'emploi |
| NETTOYAGE DU MATÉRIEL | Eau (ou solvant si le produit a séché) |

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Ne pas appliquer par une température inférieure à 8°C et une hygrométrie relative supérieure à 70%.

| Subjectiles | Travaux Préparatoires | Impression | Finition |
|------------------------------------|--|---|--|
| Plâtres et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none"> Égrenage Graffage Brossage | | <ul style="list-style-type: none"> 2 couches d' ODYSSÉE 2 MAT |
| Bétons et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none"> Égrenage Brossage | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche de DULIPRIM HYDRO+ | |
| Bois et dérivés neufs | <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Époussetage Dégraissage si nécessaire | | |
| Anciennes peintures adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire | | |
| Anciennes peintures peu adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> Graffage Lessivage | <ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM SR dilué de 5 à 10 % de White-spirit ou 1 couche d'ODYSSÉE PRIM | |

Observations

NOTA

NORMALISATION

NF T 36-005 : Famille I – classe 7b2/4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient maximum 28 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

INFORMATION CONSOMMATEURS

- Évitez le gaspillage de peinture : faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
- Refermez les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.
- Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
- Éliminez le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne jetez pas le produit à l'égout.