Technische Fiche

Sigma Siloxan Fix Syn

7015BE



Omschrijving	Oplosmiddelhoudend fixeermiddel in Sigma Siloxan systemen op basis van siliconenhars voor buiten.
Gebruiksdoel	Fixeren van sterk zuigende en/of poederende ondergronden. Het fixeren van bestaande silicaat-afwerkingen.
Voornaamste kenmerken	• Uitstekende hechtingseigenschappen. • Hoog indringend vermogen. • Verstevigende eigenschappen • Onverzeepbaar • Hoog waterdampdoorlatend
Kleur en glans	• Kleurloos
Basisgegevens	• Dichtheid: ca. 0,83 g/cm^3 • Vaste stof: ca. 12 vol. % • Droogtijd: overschilderbaar na 12 uur • Vlampunt: 43°C De basisgegevens zijn bepaald bij 20°C, 65% R.V. Deze gegevens gelden voor de aanbevolen laagdikte, tenzij anders vermeld.
Rendement	Verbruik ca. 170 ml/m^2 en meer, naargelang de zuigkracht van de ondergrond
Systemen	Grondlaag Sigma Siloxan Fix Syn onverdund. Bij brosse en sterk zuigende ondergronden 2 x nat-in-nat Verdere bewerking 2 x Sigma Siloxan Topcoat Matt of 2 x Sigma Siloxan Topcoat Quartz Matt of 1 x Sigma Siloxan Filler 1 x Sigma Siloxan Topcoat Matt Reiniging Het gereedschap dient dadelijk na gebruik met white-spirit gereinigd te worden.
Ondergrond-condities	Ondergrond keuren, reinigen en de niet draagkrachtige vlakken verwijderen.
Verwerkings-condities	Min. 3°C
Instructies voor gebruik	Aanbrengen met borstel of rol

Technische Fiche

Sigma Siloxan Fix Syn

7015BE



Veiligheids-maatregelen	Ontvlambaar Recipiënt gesloten houden Tijdens de arbeid niet eten, drinken of roken Product niet in de gootsteen werpen Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het productveiligheids-informatieblad
Houdbaarheid	In gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats tenminste 24 maanden houdbaar.
EMG	10100DN7015

PPG Coatings Belgium bv/srl, Corda Campus 5.B3, Kempische Steenweg 297, bus 7, 3500 Hasselt. Telefoon Technical Support Services 011/27 87 32,
e-mail: info@sigma.be, website : www.sigma.be De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.