

HYDROSOFT

Peinture mate-veloutée, poché fin, en phase aqueuse



Définition	• Peinture mate-veloutée, poché fin, en phase aqueuse, pour la décoration des murs, plafonds et boiseries.
Domaines d'emploi	• Intérieur. • Murs et plafonds. • Travaux neufs et d'entretien. • Pièces sèches.
Points forts	• Produit polyvalent : murs, plafonds et boiseries. • Excellente opacité. • Grand confort d'application. • Lessivable. • Taux de COV < 1 g/L.
Caractéristiques	• Structure garnissante. • Très bonne résistance à l'abrasion humide (Classe 1).
Caractéristiques Techniques	Aspect du film sec : • Mat-velouté poché fin. Nuances : • Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®. Masse volumique à 20 °C : • 1,35 ± 0,05 kg/dm³ Extrait sec pondéral : • 58 % ± 2 % Extrait sec volumique : • 47 % ± 2 % Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative : • Sec au toucher : 1 h. Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative : • Recouvrable : 4 h (peut varier selon la température et l'humidité). Rendement moyen : • 9 à 11 m²/L Conditionnement : • 1 L - 3 L - 15 L Conservation : • 12 mois en emballage hermétique d'origine. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Hygiène & Sécurité : • Fiche de données de sécurité disponible sur www.peintures-gauthier.com Brillant spéculaire : • 4 % sous 60° (9 % sous 85°) Résistance à l'abrasion humide : • Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

HYDROSOFT

Mise en œuvre

Processus :

En travaux neufs :

- Sur plâtre, béton et dérivés (peu poreux) : 1 couche d'HYDROPRIM suivie de 2 couches de finition HYDROSOFT.

En travaux d'entretien sur anciennes peintures en bon état ou après avoir éliminer les parties non-adhérentes :

- Une couche d'HYDROPRIM en plein ou un pochoffage sur les parties mises à nues, suivie de 1 à 2 couches de finition HYDROSOFT.

Type de supports et preparation

Type de support :

- Plâtre et dérivés.
- Béton et dérivés.
- Boiseries.
- Anciennes peintures adhérentes.
- Toile de verre.

Préparation des supports :

- Les supports devront être secs, sains, acceptés et préparés conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 59.1.

Application

Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

Dilution :

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel :

- Eau.

Précautions d'emploi :

- Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Ne pas appliquer par une température inférieure à 8 °C et une humidité relative supérieure à 70 %.

Classification

Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b2/4a

Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
- Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Emissions dans l'air intérieur :

- Classe A+