



roztíraná omítka rýhovaná omítka

SILIKON

Primalex SILIKONOVÉ OMÍTKY (dříve ORO8 a ORY8) jsou speciální pastovité vodou ředitelné omítky na bázi silikonové emulze a organické disperze určené k probarvení na pastelové a střední odstíny v tónovacích automatech Primalex. Omítky vytváří po aplikaci dekorativní strukturní, mechanicky odolný, vysoce hydrofobní povrch, který si dlouhodobě udržuje čistý, původní vzhled, neboť má omezenou špinivost a je snadno zbavován usazeného prachu a organických nečistot přirozeným způsobem – větrem a dešťovými srážkami.



SILIKONOVÝ OMÍTKOVÝ ZÁKLAD
SILIKONOVÁ OMÍTKA ROZTÍRANÁ/RÝHOVANÁ

Technické parametry:

Bílé i probarvené omítky jsou vhodné k povrchové úpravě hladkých povrchů – fasád z minerálních omítkovin, lisovaných fasádních desek a panelů. Nejsou vhodné na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdmi vzlíná voda ze základů

	roztíraná	rýhovaná
Vydatnost (m ² /l) - omítka se zrnitostí 1,5 mm	0,7	0,94
Vydatnost (m ² /kg) - omítka se zrnitostí 1,5 mm	0,38	0,51
Objemová hmotnost (kg/l)	1,91	1,87
Obsah těkavých látek (%)	max. 19	max. 19
Přidržitost k betonu (MPa)	>1,5	>1,5
Propustnost pro vodní páru s _d (m)	0,14 ≤ V ₂ < 1,4	0,14 ≤ V ₂ < 1,4
Permeabilita vody v kapalně fázi W (kg. m ² . h ^{0,5})	W ₃ ≤ 0,1	W ₃ ≤ 0,1

Ředění

Připravena k okamžitému použití (v případě potřeby ředit max. 2% vody)

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 50).

VYSOCE
HYDROFOBNÍ
A
PAROPROUSTNÉ

SNÍŽENÁ
ŠPINIVOST
A DLOUHODOBÁ
ŽIVOTNOST

Balení (hmotnost):

roztíraná	rýhovaná
25 kg	25 kg

Obarvitelnost:


tónovací systém
Primalex

Barevné odstíny:
Vybírejte ze vzorníků
PPG COLOUR SYSTEM F
Fasádní barvy a omítky,
PPG COLOUR SYSTEM
F ORIN a mnoha
dalších



roztíraná
zrnitost 1,5 mm



rýhovaná
zrnitost 1,5 mm



prostor pro nápad