



Aditivo de Alta Espesura CFX1972

CCOC-07

El aditivo de alta espesura CFX1972 de ONECHOICE® Comercial fue creada para uso en acabados finales en varios sistemas comerciales . Puede ser usado en colores sólidos y metalicos cuanto la cantidad recomendada está seguida con preciso. El uso de cantidades más de lo recomendado puede terminar en resultados negativos en durabilidad, resistencia química y al agua, posibilidad de delaminacion, desprendimiento de solvente (debido a espesura excesiva), flujo pobre y pintura más suave.

CFX1972 es destinado a mejorar la estabilidad vertical en los remaches y bordes afilados de capas de color aprobados.

CFX1972 está aprobado solo con los productos siguientes

PPG VERSOLON™ AUE-280, AUE-300, AUE-360, DELFLEET ESSENTIAL® y DELFLEET® EVOLUTION FDGU y FDGH

Mezcla de proporción .

Producto Compatible	CFX1972	Producto Compatible	CFX1972
1 galón listo para aplicar (128 onzas)	6 onzas	5 galones listo para aplicar (640 onzas)	30 onzas
1 galón color empaquetado (128 onzas)	8 onzas	5 galones color empaquetado (640 onzas)	40 onzas

Aplicación

Una vez que se agrega CFX1972 a la capa superior, se requiere agitación durante cinco minutos en un agitador mecánico para incorporar completamente el aditivo en el color. La agitación inadecuada del aditivo incorporado dará como resultado una apariencia "gruesa" o "grumosa" cuando se aplique. **La agitación de las manos es insuficiente y NO se recomienda.**

Datos técnicos

% de sólidos (peso)	41.25 %	COV reglamentario (menos agua y exentos) (lb/gal)	4.93 lb/gal
% de sólidos (vol)	33.65 %	Densidad (g/l)	1005.8 g/l
Contaminantes peligrosos del aire (HAP)	0.00 lb/gal	Densidad (lb/gal)	8.39 lb/gal
Fotoquímicamente reactivo	Si	% de peso de volátiles	58.75 %
Punto de inflamación	25 °F	% de peso de agua	0 %
COV real (g/l)	591.0 g/l	% de peso de exentos	0 %
COV real (lb/gal)	4.93 lb/gal	% de volumen de agua	0 %
COV reglamentario (menos agua y exentos) (g/l)	591.0 g/l	% de volumen de exentos	0 %

*El uso de CFX1972 puede dar lugar a COV más allá de los valores publicados en las hojas de datos de los productos individuales.

El manejo y la aplicación inadecuados de los productos podrían tener un impacto en la seguridad y en el rendimiento de los productos.

Lea la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad del material antes de su uso.

EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS O INFORMACIÓN DE CONTROL DE DERRAMES EN LOS EE.UU.
LLAME AL 1 (412) 434-4515; EN CANADÁ 1 (514) 645-1320.

Los materiales descritos están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesionalmente capacitado, utilizando el equipo apropiado, y sin la intención de ser vendidos al público en general.

Los productos mencionados pueden ser peligrosos y deberán usarse únicamente de acuerdo a las instrucciones, al tiempo que se observan todas las precauciones y advertencias enumeradas en la etiqueta.

Las declaraciones y métodos descritos se basan en las mejores prácticas e información conocida a la fecha por PPG Industries Inc.

Los procedimientos de aplicación mencionados son sugerencias únicamente y no deben ser considerados como representaciones o garantías del desempeño, resultados o idoneidad de cualquier uso deseado, ni PPG Industries Inc. garantiza que no se incurra en incumplimiento de patentes ante el uso de cualquier fórmula o proceso descrito en el presente documento.



PPG Industries
19699 Progress Drive
Strongsville, OH 44149
1-800-647-6050

PPG Canada Inc.
2301 Royal Windsor Drive Unit # 6
Mississauga, Ontario L5J 1K5
1-888-310-4762

OneChoice, Delfleet, Delfleet Essential y el logotipo de PPG son marcas comerciales registradas de PPG Industries Ohio, Inc.